

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το GRASSELLO DI CALCE είναι επίχρισμα τοιχοποιίας εσωτερικής χρήσης, ανόργανης βάσης που επιτρέπει τη δημιουργία φινιρισμάτων αισθητικά παρόμοιων με εκείνα στην διακόσμηση της κλασικής περιόδου.

Παρότι τα μέσα εφαρμογής είναι τα σύνθη, το προϊόν εμφανίζεται διαφορετικό σε κάθε εφαρμογή, και χαρακτηρίζεται από διαβάθμιση τόνων και σχημάτων - το ξεχωριστό ύφος - που προσδίδει η πείρα και το μεράκι του εφαρμοστή.

Το GRASSELLO DI CALCE μπορεί να διακοσμήσει το εσωτερικό κτιρίων ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.

Μόλις εφαρμοστεί, το προϊόν δημιουργεί σχετικά παχιά στρώση, ωστόσο υψηλού επιπέδου διαπνοής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
- Νέους και παλιούς σοβάδες υδατικής βάσης.
- Γυψοσανίδες.
- Παλαιά χρώματα, επιχρίσματα τοίχου ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγή, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές.
- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ".
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες.
- Δεδομένης της κυρίως ανόργανης φύσης του, δε συνιστάται η εφαρμογή του GRASSELLO DI CALCE σε παλιά συνθετικά χρώματα (πλενόμενα χρώματα με χαλαζία και πλαστικά χρώματα).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος ρητίνης: ασβέστης σκληρούμενος με αέρα.
- Κλάση ποιότητας αέρα εσωτερικά: A+.
- Διαλυτικό : νερό.
- Ειδικό βάρος κατά UNI EN ISO 2811 - 1 : 1,50 +/- 0,05 kg/l
- Ιξώδες κατά UNI 8902: πάστα
- Διαπερατότητα υδρατμών κατά UNI EN ISO 7783 - 2: υψηλή, $V = 370 \text{ g/ m}^2$ σε 24 ώρες, $S_d = 0,10$ πάχος 0,6mm.
- Ανόργανη ρητίνη / συνολική αναλογία ρητινών: 80 ± 2 λευκή βάση.
- Ανόργανη ρητίνη / συνολική αναλογία ρητινών: 30 ± 2 ουδέτερη βάση.
- Κατάταξη αντίδρασης σε φωτιά κατά EN 13501 - 1 : κλάση A2 s1 d0
- Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή πάνω σε άκαυστη επιφάνεια.
- Χρόνοι στεγνώματος (στους 25ο C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος): στην αφή σε 3 ώρες, επαναβαφή μετά από 12 ώρες (ανάλογα με το πάχος εφαρμογής).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σοβάς και γυψοσανίδα:

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι καλά στεγνωμένη και παλαιωμένη.
- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και έχει ωριμάσει για τουλάχιστον 28 ημέρες.
- Ελέγξτε για τυχόν επισκευές. Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή. Εάν αυτό δε συμβαίνει κάντε τις απαραίτητες επιδιορθώσεις ενισχύοντας την επιφάνεια με τη χρήση ειδικών προϊόντων.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333) πριν την εφαρμογή.
- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδάει.
- Όπου η επιφάνεια διαθέτει ίχνη παλιού ασβέστη ή ασβεστοχρώματος, αφαιρέστε τυχόν μέρη που ξεφλουδίζουν ή που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα.
- Ρωγμές πρέπει να επισκευαστούν με στόκο ή άλλα κατάλληλα προϊόντα.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρτε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.
- Αν χρειαστεί σπατουλάρετε την επιφάνεια με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος.
- Σε περίπτωση πολύ πορώδους επιφάνειας ασταρώστε με το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001) ή το ακρυλικό αστάρι νερού IDROFIS (κωδ.4700006).
- Προχωρήστε στην εφαρμογή του GRASSELLO DI CALCE σύμφωνα με την ενότητα "ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ".

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Κατά το στέγνωμα και τη διαδικασία της ενανθράκωσης, το GRASSELLO DI CALCE όπως όλα τα προϊόντα που περιέχουν ασβέστη, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας, για το λόγο συνιστάται η εφαρμογή του υλικού να γίνεται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από +10 °C έως +35 °C και η σχετική υγρασία του αέρα <75%.
- Εάν η επιφάνεια δε χρειάζεται αστάρωμα, συνιστάται ελαφρά διαβροχή ώστε να μην απορροφήσει ο τοίχος υπερβολική υγρασία από το επίχρισμα.
- Εργαλεία: ανοξείδωτη σπάτουλα
- Αριθμός στρώσεων : τουλάχιστον 2 στρώσεις από το προϊόν πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να προετοιμαστεί το υπόστρωμα.
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση.
- Καθώς το GRASSELLO DI CALCE είναι ένα ανόργανο υλικό, μπορεί να αυξήσει το ιξώδες κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης του. Για να το επαναφέρετε ανακατέψτε καλά με αναδευτήρα και προσθέστε κατά μέγιστο 1% νερό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Με την πρώτη στρώση γεμίστε και εξομαλύνετε για να δημιουργήσετε λεία επιφάνεια.
- Μετά από τουλάχιστον 12 ώρες, εφαρμόστε δεύτερη στρώση προϊόντος για την δημιουργία του κατάλληλου πάχους.

- Μετά από τουλάχιστον 12 ώρες, τρίψτε ώστε να εξομαλύνετε την επιφάνεια, αφαιρέστε την σκόνη και προσθέστε υλικό σε μικρές ποσότητες πιέζοντας και λειαίνοντας με ανοξείδωτη σπάτουλα πριν το υλικό στεγνώσει πλήρως.
- Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό.
- Ενδεικτική κατανάλωση : 1 – 1,2 kg / m² για 2 στρώσεις σε λείες επιφάνειες μέσης απορρόφησης.
- Συνιστάται να προσδιορίσετε την πραγματική κατανάλωση πραγματοποιώντας μια προκαταρκτική δοκιμή στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού MARCROMIE η χρησιμοποιώντας τις χρωστικές COLORADO σειρά 548 .

Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες συνιστάται η ανάμιξη μεταξύ τους ώστε να μην έχουμε ελαφριές διαφορές στους χρωματικούς τόνους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.

Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC)

Κατηγορία A/I: διακοσμητικά επιχρίσματα (βάσεως νερού): 200 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο: 30 g/lit ΠΟΕ.

Ερεθίζει το δέρμα. / κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια. / κρατήστε μακριά από παιδιά. / αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. / σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. / φοράτε κατάλληλα γάντια και προστασία ματιών / προσώπου. / σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί, να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια. Μετά τη χρήση μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και επεξεργαστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Εφαρμογή σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες εσωτερικά, του GRASSELLO DI CALCE ορυκτού επιχρίσματος σειρά 946,, με βάση τον ασβέστη που σκληραίνει με τον αέρα, με την εφαρμογή τουλάχιστον 2 στρώσεων, χαρακτηρίζεται από διαπερατότητα υδρατμών κατά UNI EN ISO 7783-2 υψηλή

Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση . Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.