

**PERLACEO**

Διακοσμητικό σιλοξανικό φινίρισμα εσωτερικής χρήσης με εφέ αντανάκλασης πέρλας

Σειρά 384

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το PERLACEO είναι ένα προϊόν διακόσμησης τοίχου, εσωτερικής χρήσης, που βασίζεται σε τροποποιημένα σιλοξανικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα που, όταν εφαρμόζεται σε επιφάνεια ασταρωμένη με DECORFOND (κωδ.3880019), εμφανίζει εκλεπτυσμένα χρωματικά εφέ, έξω από τα συνιθισμένα, που τονίζονται από τις αντανάκλασεις φωτός.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που έχουν προηγουμένως ασταρωθεί με DECORFOND (κωδ.3880019):

- Νέους και παλιούς σοβάδες υδατικής βάσης.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες σοβά και γυψοσανίδας.
- Παλαιά χρώματα, επιχρίσματα τοίχου ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγή, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές.
- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ".
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες και επιφάνειες με αλκάλια.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

-Τύπος ρητίνης: τροποποιημένα σιλοξανικά συμπολυμερή.

- Ειδικό βάρος κατά UNI EN ISO 2811-1 :  $1,1 \pm 0,05$  kg /lt

- Κατάταξη αντίδρασης σε φωτιά κατά EN 13501 – 1 : κλάση A2 s1 d0

Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή πάνω σε άκαυτη επιφάνεια.

- Χρόνοι στεγνώματος (στους 25° C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος): στην αφή σε 1 ώρα, επαναβαφή μετά από 6 ώρες.

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

Επιφάνειες τοίχων:

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και έχει ωριμάσει για τουλάχιστον 28 ημέρες.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333) πριν την εφαρμογή. Αν χρειαστεί προσθέστε το αντιμυκητικό πρόσθετο COMBAT 444 (κωδ: 4810444) στο υλικό.
- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδαίει.
- Όπου η επιφάνεια διαθέτει ίχνη παλιού ασβέστη ή ασβεστοχρώματος, αφαιρέστε τυχόν μέρη που ξεφλουδίζουν ή που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα.

- Ρωγμές πρέπει να επισκευαστούν με στόκο ή άλλα κατάλληλα προϊόντα.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.  
Επιφάνειες σοβά και γυψοσανίδας:
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρετε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.
- Τρίψτε τα στοκαρίσματα με γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τη σκόνη.
- Αν χρειαστεί σπατουλάρετε την επιφάνεια με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος.
- Σε περίπτωση πολύ πορώδους επιφάνειας ασταρώστε με το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001) ή το ακρυλικό αστάρι νερού IDROFIS (κωδ.4700006).
- Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις από το αστάρι DECORFOND (κωδ.3880019) αραιωμένο με 30 -35% νερό, χρησιμοποιώντας ρολό ή πινέλο για να δημιουργήσετε ένα ιδανικό ομοιογενές αστάρωμα προ της εφαρμογής. Δεν συνιστάται η χρήση άλλων υλικών.
- Μόλις το υπόστρωμα στεγνώσει πλήρως (μετά από τουλάχιστον 12 ώρες), εφαρμόστε το Perlaceo.

Επιφάνειες από μπετό:

- Αφαιρέστε σαθρά κομμάτια.
- Τυχόν σκουριασμένα σίδερα, πρέπει να επισκευαστούν με τα κατάλληλα αντισκωριακά και επισκευαστικά υλικά.
- Σιγουρευτείτε πως η επιφάνεια είναι τελείως στεγνή και ασταρώστε με το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001) ή το ακρυλικό αστάρι νερού IDROFIS (κωδ.4700006).
- Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις από το αστάρι DECORFOND (κωδ.3880019) αραιωμένο με 30 -35% νερό, χρησιμοποιώντας ρολό ή πινέλο για να δημιουργήσετε ένα ιδανικό ομοιογενές αστάρωμα προ της εφαρμογής. Δεν συνιστάται η χρήση άλλων υλικών.
- Μόλις το υπόστρωμα στεγνώσει πλήρως (μετά από τουλάχιστον 12 ώρες), εφαρμόστε το Perlaceo.

\*Η αραιώση του ασταριού και η ποσότητα που πρέπει να εφαρμοστεί εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας και προσδιορίζεται μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια-δείτε το τεχνικό δελτίο δεδομένων.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

-Το PERLACEO πρέπει να περαστεί οπωσδήποτε πάνω απο το αστάρι DECORFOND (κωδ.3880019).

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος : min +8 °C, max + 35 °C.
- Σχετική υγρασία: < 75% .
- Θερμοκρασία επιφάνειας : min +5 °C / max + 35 °C.
- Βαθμός υγρασίας σε επιφάνεια εργασίας < 10%.
- Εργαλεία : πινέλο, σφουγγάρι, πανί.
- Αραίωση: από 70% έως 100% νερό.

-Διαδικασία: μετά το άπλωμα του προϊόντος επί της επιφάνειας με πινέλο, μπορεί να δημιουργηθεί το τελικό εφέ:

i) με πινέλο: δουλεύετε επί της επιφάνειας με ανομοιόμορφες κινήσεις για να πετύχετε απαλό εφέ.

ii) με σφουγγάρι: χρησιμοποιήστε αφού πρώτα το βουτήξετε ελαφρά στο χρώμα

iii) με πανί: χρησιμοποιήστε πανί για την αφαίρεση πλεονάζοντος υλικού απο την επιφάνεια: η κίνηση του πανιού δημιουργεί διακοσμητικό αποτέλεσμα.

-Το προϊόν πρέπει να δουλευτεί προτού στεγνώσει. Σε μεγάλες επιφάνειες αποφύγετε τις ενώσεις, πάντα τοποθετείτε υγρό επι υγρού με επάρκεια εφαρμοστών ώστε να έχετε εγγυημένο αποτέλεσμα.

-Όλα τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

- Ενδεικτική κατανάλωση: 15 – 20 m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση, η οποία κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας και την επιλογή τεχντροπίας. Η κατανάλωση αυτή αναφέρεται σε λείες επιφάνειες μέτριας απορροφητικότητας. Προτείνουμε να εκτιμάται ο ρυθμός κατανάλωσης με δοκιμή στην συγκεκριμένη επιφάνεια.

## ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού MARCROMIE ή χρησιμοποιώντας τις χρωστικές COLORADO σειρά 548 .

Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες συνιστάται η ανάμιξη μεταξύ τους ώστε να μην έχετε ελαφριές διαφορές στους χρωματικούς τόνους.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.

Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

## ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC)

Κατηγορία L: διακοσμητικά επιχρίσματα (βάσεως νερού): 300 gr/lt (2007) / 200 g /lt (2010)

Το PERLACEO περιέχει κατά μέγιστο :100 gr /lt ΠΟΕ.

Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί, να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια. Μετά τη χρήση μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και επεξεργαστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Κρατάτε μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση κατάποσης, επισκεφθείτε άμεσα γιατρό και δείξτε το δοχείο. Μην αδειάζετε σε αποχέτευση ή έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ**

Σιλοξανικό φινίρισμα με εφέ πέγλας , εσωτερικής χρήσης

Εφαρμογή σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες του υδατοδιαλυτού σιλοξανικού πολυμερούς PERLACEO σειρά 384, χρώματος σε απόχρωση επιλογής, για τη δημιουργία ειδικών χρωματικών εφέ.

Αγορά και εφαρμογή του υλικού € \_\_\_\_\_ /m<sup>2</sup>.

*Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση . Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.*