

# LUNANUOVA

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΦΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ  
Σειρά 022

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το LUNANUOVA είναι ένα διαφανές διακοσμητικό φινιρίσμα ακρυλικού-σιλοξανίου εμπλουτισμένο με ανακλαστικά κρύσταλλα. Στους εσωτερικούς χώρους, το τελικό αποτέλεσμα ποικίλλει ανάλογα με την επιλεγμένη βασική επίστρωση. Το προϊόν είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συνδυασμό με βαφές με βάση το νερό και άλλα διακοσμητικά φινιρίσματα όπως τα COLOREVIVO, BRAVOCASA, UNIMARC SMALTO MURALE (σμάλτο τοίχου), RILIEVO, MARCOPOLO και CADORO. Για να ενισχύσετε το αποτέλεσμα στους εξωτερικούς χώρους, συνιστούμε την εφαρμογή του σε λείες ή παχιές επιστρώσεις βάσης - επίσης σε συστήματα θερμομόνωσης - σε ένα από τα χρώματα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη χρωματική παλέτα. Η νέα σύνθεση που βασίζεται σε ακρυλικές ρητίνες και συστατικά σιλοξάνης σε συνδυασμό με μια ειδική προστασία που αναστέλλει τη μούχλα και τη μύκη και δημιουργεί την τέλει σύνθεση για την προστασία του τοίχου από μούχλα και αλγή.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικούς χώρους σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες υδατικής βάσης.
- Επιφάνειες από μπετό.
- Επιφάνειες από γύψο και γυψοσανίδα.
- Παλαιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχου οργανικά ή ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγές, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές.
- Επιφάνειες από ξύλο, μορισανίδες (νοβοπάν), κόντρα πλακέ κ.α.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε εξωτερικούς χώρους σε:

- Συστήματα θερμομόνωσης.

- Σύνθετα Συστήματα (ETICS).
- Νέοι και παλιοί σοβάδες υδατικής βάσης
- Επιφάνειες από μπετό.
- Παλαιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων που είναι οργανικά ή ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγές, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές.
- Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμάζονται επαρκώς ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες και αλκαλικές επιφάνειες και αφήστε επαρκή χρόνο ωρίμανσης, συνήθως τέσσερις εβδομάδες.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος ρητίνης: ακρυλικό συμπολυμερές τροποποιημένο με σιλοξάνη σε υδατικό γαλάκτωμα

- Ειδικό βάρος κατά UNI EN ISO 2811-1:  $0,95 \pm 0,05$  kg/l

- Χρόνος στεγνώματος (στους 25 °C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος): ελεύθερο σκόνης σε 30 λεπτά. Στην αφή σε 2 ώρες

- Κατάταξη Ποιότητας Αέρα Εσωτερικού χώρου: A

- Κατάταξη αντίδρασης στη φωτιά EN13501-1: Κλάση A2 s1d0.

Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή σε άκαυστη επιφάνεια.

- Ταξινόμηση κατά UNI EN 1062-1: (χρώματα για εξωτερική χρήση)

- Γυαλάδα κατά EN ISO 2813: κλάση G3 (<10 ματ)

- Πάχος στεγνού φιλμ κατά ISO 3233: κλάση E2 (50-100 μm)
- Μέγεθος κοκκομετρίας κατά EN ISO 1524: κατηγορία S1 (<100 μm λεπτό)
- Διαπερατότητα υδρατμών UNI EN ISO 7783-2: κλάση V1 (Sd<0,14 m alto) Sd=0,08 m)
- Διαπερατότητα νερού κατά UNI EN 1062-3: κλάση W3 (W≤0,1 χαμηλό)
- Γεφύρωση ρωγμών κατά UNI EN 1062-7A: κατηγορία A<sub>0</sub> (δεν απαιτείται)
- Διαπερατότητα CO<sub>2</sub> κατά UNI EN 1062-6: κατηγορία C0 (δεν απαιτείται)

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Εφαρμόστε το αστάρι που έχει επιλεγεί για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Εφαρμόστε το LUNANUOVA όπως περιγράφεται στις οδηγίες εφαρμογής.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min +8 °C / max +35 °C
- Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
- Θερμοκρασία επιφάνειας: min +5 °C / max +35 °C
- Επίπεδο υγρασίας της επιφάνειας: <10%
- Αποφύγετε την εφαρμογή του υλικού σε άμεσο ηλιακό φως
- Μετά την εφαρμογή, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και την υγρασία μέχρι να στεγνώσει τελείως το προϊόν, κάτι που συμβαίνει συνήθως (στους 20 °C) μετά από περίπου 48 ώρες

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους:

- Εργαλεία: πινέλο τεχντροπίας (spalter), πινέλο, σφουγγάρι.

- Αριθμός στρώσεων: μία ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Αραίωση: με νερό έως 15% (max).
- Καθαρισμός εργαλείων με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Μέθοδοι εφαρμογής:

- Εφαρμόστε και απλώστε το προϊόν απευθείας με το επιλεγμένο εργαλείο.
- Για οποιαδήποτε εφαρμογή με πλαστική σπάτουλα, συνιστάται να απλώνετε το προϊόν πρώτα με πινέλο.
- Ενδεικτική κατανάλωση: 12-15 m<sup>2</sup>/l ανάλογα με τη διακοσμική στρώση βάσης που εφαρμόζεται.
- Η κατανάλωση μπορεί να ποικίλλει εν μέρει ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται.
- Σε περίπτωση μεγάλων έργων συνιστάται η διενέργεια προκαταρκτικής δοκιμής.

Εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους:

- Εξοπλισμός: μέτριο μάλλινο ρολό, πανί βαφής.
- Αραίωση: με νερό, σε ποσοστό 40 έως 50%.
- Αριθμός στρώσεων: μία ή περισσότερες, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Καθαρισμός του εξοπλισμού: με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Διαδικασίες εφαρμογής:

- Εφαρμόστε το προϊόν με ρολό, βρεγμένο σε βρεγμένο.
- Εκτελέστε την τελική εφαρμογή σύμφωνα με το επιλεγμένο φινίρισμα:
  1. με ρολό: εφαρμόστε ανομοιόμορφα για να δημιουργήσετε σκιασμένο αποτέλεσμα
  2. με πανί βαφής: εφαρμόστε με το πανί βαφής ελαφρώς εμποτισμένο σε LUNANUOVA, με κινήσεις σε αντίθετες κατευθύνσεις ώστε να δημιουργήσετε τις πολλαπλές όψεις που εμπλουτίζονται από τους κρυστάλλους.

- Ενδεικτική απόδοση:

1. 15-20 m<sup>2</sup>/l ανά στρώση για χρήση με ρολό σε λείες ή γεμιστικές βαφές με βάση το νερό.
2. 10-15 m<sup>2</sup>/l ανά στρώση για χρήση με πανί βαφής σε χοντρές επιστρώσεις

Συνιστάται οχρωματισμός του προϊόντος (δείτε την χρωματική παλέτα για τα διαθέσιμα χρώματα).

Οι κατανάλωση ποικίλλουν ανάλογα με την επιφάνεια του φόντου και τη διαδικασία εφαρμογής, και αναφέρονται σε λείες επιφάνειες μέτριας απορροφητικότητας. Συνιστάται για την εκτίμηση της κατανάλωσης η δοκιμή επί της συγκεκριμένης επιφάνειας.

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται στις έτοιμες βάσεις ημιεπικάλυψης Ασημί (0070) και Χρυσό (0190).

Οι αποχρώσεις λαμβάνονται μέσω του συστήματος χρωματισμού και με τη σειρά χρωστικών COLORADO 548.

Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες, συνιστάται η ανάμιξη μεταξύ τους, ώστε να μην έχετε ελαφριές διαφορές στους χρωματικούς τόνους.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοιχτεί δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

### ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελάχιστη τιμή ΕΕ (Κατεύθυνση 2004/42/ΕΚ)

Κατηγορία. Α/Ι: Διακοσμητικά επιχρίσματα (βάσεως νερού): 200 g/l (2010)

LUNANUOVA: Περιέχει το μέγιστο: 200 g/l ΠΟΕ

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και μεταχειριστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Μην αδειάζετε σε υπονόμους, υδάτινες οδούς ή το έδαφος.

Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.

### ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Διακοσμητικό φινίρισμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - πολύχρωμο εφέ κρυστάλλων.

Εφαρμόστε τη σειρά LUNANUOVA 022, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, σε στρώσεις και σε ποσότητα αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Αγορά και εφαρμογή του υλικού € ..... /m<sup>2</sup>

*Ο όμιλος SanMarco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.*

