

MARMO D'AUTORE

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σειρά 961

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MARMO D'AUTORE είναι διακοσμητικό επίχρισμα τοιχοποιίας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, ανόργανης βάσης και από επιλεγμένες σκόνες χρωματιστού μαρμάρου. Έχει λεία και σατινέ εμφάνιση, η οποία χαρακτηρίζεται από διάσπαρτα χρωματιστά κομμάτια μαρμάρου: κίτρινα για το Botticino, κόκκινα για το Rubino, πράσινα για το Smeraldo. Το MARMO D'AUTORE πραγματοποιεί διάφορα διακοσμητικά εφέ σύμφωνα με την τεχνική εφαρμογής, την ικανότητα και φαντασία του εφαρμοστή. Το MARMO D'AUTORE παρουσιάζει εξαιρετική διαπνοή και αποδεικνύεται ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες αποκατάστασης, ακόμη και σε κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες υδατικής βάσης.
- Παλαιά χρώματα, επιχρίσματα τοίχου ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγή, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές.
- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ".
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος ρητίνης: ασβέστης σκληρούμενος με αέρα.
- Κλάση ποιότητας αέρα εσωτερικά: A+.
- Διαλυτικό : νερό.
- Μέγιστη κοκκομετρία χαλαζία: 0,7mm.
- Ιξώδες: πάστα
- Διαπερατότητα νερού κατά UNI EN 1062-3: μεσαία, $w=0,2 \text{ kg/m}^2\text{h}^0,5$.
- Διαπερατότητα υδρατμών κατά UNI EN ISO 7783-2: υψηλή, $S_d=0,08$ πάχος 0,7 mm.

- Ανάλυση πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) ISO 11890-2: 2013: 0,1 g / l
- Ανάλυση ελεύθερο φορμαλδεΐδης EPA 8315A: 1996: 2 mg / kg
- Κατάταξη αντίδρασης σε φωτιά κατά EN 13501 – 1 : κλάση A2 s1 d0
Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή πάνω σε άκαυστη επιφάνεια.
- Χρόνοι στεγνώματος (στους 25° C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος): στην αφή σε 2-3 ώρες, επαναβαφή μετά από 12 ώρες (ανάλογα με το πάχος εφαρμογής).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σοβάς:

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και έχει ωριμάσει για τουλάχιστον 28 ημέρες.
- Ελέγξτε για τυχόν επισκευές. Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή. Εάν αυτό δε συμβαίνει κάντε τις απαραίτητες επιδιορθώσεις ενισχύοντας την επιφάνεια με τη χρήση ειδικών προϊόντων.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333) πριν την εφαρμογή.
- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδάει.
- Όπου η επιφάνεια διαθέτει ίχνη παλιού ασβέστη ή ασβεστοχρώματος, αφαιρέστε τυχόν μέρη που ξεφλουδίζουν ή που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα.
- Ρωγμές πρέπει να επισκευαστούν με στόκο ή άλλα κατάλληλα προϊόντα.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρτε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110).

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.

- Αν χρειαστεί σπατουλάρετε την επιφάνεια με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος
- Σε περίπτωση πολύ πορώδους επιφάνειας ασταρώστε με το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001).
- Αν το υπόστρωμα δεν είναι ομοιογενές, με παρουσία παλιών χρωμάτων, στοκαρισμάτων, μπαλωμάτων κτλ, τότε εφαρμόστε το χαλαζιακό αστάρι MARCOSIL GRIP (κωδ.9310019) ή το MARCOTHERM PRIMER (κωδ.4740019)
- Προχωρήστε στην εφαρμογή του MARMO D'AUTORE σύμφωνα με την ενότητα "ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ".

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Κατά το στέγνωμα και τη διαδικασία της ενανθράκωσης, το MARMORINO CLASSICO όπως όλα τα προϊόντα που περιέχουν ασβέστη, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας, για το λόγο συνιστάται η εφαρμογή του υλικού να γίνεται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από +10 °C έως +35 °C και η σχετική υγρασία του αέρα <75%.
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μετά την εφαρμογή, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και την υγρασία έως ότου το προϊόν στεγνώσει πλήρως, το οποίο συνήθως συμβαίνει (στους 20 ° C) μετά από περίπου 72 ώρες.
- Η έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, βροχή, υψηλή υγρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να δημιουργήσουν το φαινόμενο λεύκανσης του φινιρίσματος. Το φαινόμενο μπορεί να αποδειχθεί μη αναστρέψιμο σε ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες.
- Αν η επιφάνεια δε χρειάζεται αστάρωμα, συνιστάται η προηγούμενη διαβροχή της ώστε να μη δεσμεύσει υπερβολική ποσότητα νερού από τη ρητίνη του υλικού.
- Εργαλεία: ανοξείδωτη ή πλαστική σπάτουλα, σφουγγάρι.
- Αριθμός στρώσεων: τουλάχιστον 2 στρώσεις.
- Αραιώση: έτοιμο προς χρήση.

- Καθώς το MARMO D'AUTORE είναι ένα ανόργανο υλικό, μπορεί να αυξήσει το ιξώδες κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης του. Για να το επαναφέρετε ανακατέψτε καλά με αναδευτήρα και προσθέστε κατά μέγιστο 1% νερό.

Διαδικασία εφαρμογής:

- ❖ Για να πετύχετε πολύ λείο αποτέλεσμα "εφέ μαρμάρου"
 - Εργαλεία: ανοξείδωτη ή πλαστική σπάτουλα
 - Γεμίστε με το υλικό και ισιώστε ώστε να υπάρχει ομοιογένεια
 - Μετά από 12 ώρες, εφαρμόστε μία επιπρόσθετη στρώση ώστε το υλικό να πάρει το κατάλληλο πάχος.
 - Μόλις το υλικό αρχίσει να τραβάει, προσθέστε μικρές ποσότητες υλικού, βρεγμένο σε βρεγμένο, πατώντας με τη σπάτουλα στην επιφάνεια ώστε να δέσει η κοκκομετρία και να γεμίσουν τα κενά.
 - Πατήστε με τη σπάτουλα για να λειάνετε και να γυαλίσετε.
- ❖ Για να πετύχετε χρωματιστό σαγρέ αποτέλεσμα
 - Εργαλεία: ανοξείδωτη ή πλαστική σπάτουλα, σπάτουλα με σφουγγάρι
 - Γεμίστε με το υλικό και ισιώστε ώστε να υπάρχει ομοιογένεια
 - Μετά από 4-5 ώρες, εφαρμόστε μία επιπρόσθετη στρώση ώστε το υλικό να πάρει το κατάλληλο πάχος.
 - Μόλις το υλικό αρχίσει να τραβάει, τρίψτε την επιφάνεια με το σφουγγάρι.
 - Αν εφαρμόζετε το υλικό με πινέλο αραιώστε με νερό 10-20%
- Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Ενδεικτική κατανάλωση: 1,2-1,5 kg/ m²/ για 2 στρώσεις σε λείες επιφάνειες μέσης απορρόφησης.
- Συνιστάται να προσδιορίσετε την πραγματική κατανάλωση πραγματοποιώντας μια προκαταρκτική δοκιμή στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν είναι διαθέσιμο στις βάσεις Botticino (0000), Rubino (0001), Smeraldo (0002).

Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες συνιστάται η ανάμιξη μεταξύ τους ώστε να μην έχουμε ελαφριές διαφορές στους χρωματικούς τόνους.

Σε μεγάλες επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή υλικού ίδιας παρτίδας από άκρη σε άκρη. Σε περίπτωση που δε μπορεί να γίνει αυτό και πρέπει να χρησιμοποιήσετε υλικό άλλη παρτίδας τότε σαν σημείο μετάβασης χρησιμοποιήστε γωνίες, καλώδια, καλούπια κ.α

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.

Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC)

Κατηγορία A/I: ανόργανες επιστρώσεις τοίχων (βάσεως νερού): 200 gr/lit (2010)

Το MARMO D'AUTORE περιέχει μέγιστο: 30 gr / lt POE.

Ερεθίζει το δέρμα. / κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια. / κρατήστε μακριά από παιδιά. / αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. / σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. / φοράτε κατάλληλα γάντια και προστασία ματιών / προσώπου. / σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί, να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια. Μετά τη χρήση μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και επεξεργαστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Εφαρμογές, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, από το MARMO D'AUTORE, ανόργανο επίχρισμα τοιχοποιίας εξωτερικής-εσωτερικής, σειρά 961, με βάση τον ασβέστη που σκληραίνει με τον αέρα, με την εφαρμογή τουλάχιστον 2 στρώσεων, χαρακτηρίζεται από διαπερατότητα υδρατμών κατά UNI EN ISO 7783-2 υψηλή και διαπερατότητα νερού κατά UNI EN 1062-3 μέτρια, με μέγιστη κατανάλωση 1,2-1,5 kg / m²/για 2 στρώσεις.

Αγορά και εφαρμογή του υλικού € _____ /m².

Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.