

Τεχνικό Φυλλάδιο 58

DILAVATO

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υλικό που συνδυάζει επιλεγμένες σκόνες μαρμάρου με υδραυλική άσβεστο και ειδικές ρητίνες, με πολύτιμους κόκκους και χαλαζιακή άμμο διαφορετικών χρωμάτων, υλικά τα οποία καθορίζουν τις τέσσερις εκδόσεις του.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διακόσμηση κατάλληλη για κάθε τύπο επιφάνειας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το DILAVATO είναι ένα υλικό υψηλού κύρους που αποτελείται από ασβέστη, μάρμαρο και ειδικά πρόσθετα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους επιφανειών μετά την κατάλληλη προετοιμασία τους. Οι προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες του, δίνουν στο DILAVATO υψηλή διαπνοή και μεγάλη αντοχή στη μούχλα, τα βακτήρια και τα αλκάλια. Οι αποχρώσεις μπορούν να εξατομικευτούν με τη χρήση του συστήματος χρωματισμού Luxury&Lime.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όνομα: DILAVATO

Σύσταση: "ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ" πάστα ασβέστη (grassello), κατ'ελάχιστο 12μηνης ωρίμανσης, σκόνες μαρμάρου και ειδικά πρόσθετα (λιγότερο από 4%)

Μορφή: Σκόνη

Αποχρώσεις: Φυσικό λευκό

Αραίωση: με νερό

Κατανάλωση: περίπου 3-4m²/kg/στρώση

PH: περίπου 13

Διαπερατότητα υδρατμών: SD - 0,04m (DIN 52615)

Απορρόφηση νερού: w - 0,3kg / (m²h^{0,5}) (EN1062-3:2001)

Κατηγορία ΠΟΕ: ΠΟΕ 5gr/lt – χρώματα τοίχων και υποκατηγορία "L" max.τιμή UE2010 30gr/lt

Ειδικό βάρος: 1,8kg/lt

Συσκευασία: πλαστικά δοχεία

Αποθήκευση: Κρατάτε σε καθαρό και στεγνό μέρος με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 5°C-30°C

Παρατήρηση: Προφυλάξτε την επιφάνεια για 12 ώρες μετά την εφαρμογή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Προετοιμάστε την επιφάνεια με ειδικό αστάρι
- Αναδεύστε προσεκτικά το υλικό σε καθαρό νερό
- Εφαρμογή με ανοξειδωτή σπάτουλα
 - Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, χρώματα που ξεφλουδάνε. Στοκάρτε όπου χρειαστεί.
 - Είναι σημαντικό το προϊόν να έχει τη σωστή συνοχή και αραίωση ανάλογα με τη θερμοκρασία και απορροφητικότητα της επιφάνειας
 - Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε πολλαπλές στρώσεις. Συνιστάται να εφαρμόσετε μια πρώτη στρώση και να αφήσετε να στεγνώσει για τουλάχιστον 16 ώρες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση στην επιφάνεια.
- Προχωρήστε με ακόμα μία στρώση και τελικά συμπίεστε το υλικό αποκτώντας μια τέλεια λεία επιφάνεια.
 - Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ° έως 35 ° C
- Όλα τα προϊόντα με βάση τον ασβέστη έχουν κανονικό χρόνο στεγνώματος ανάλογα με το πάχος εφαρμογής, αλλά η πραγματική σκληρότητα επιτυγχάνεται μέσω της ενανθράκωσης που συμβαίνει κατά την επαφή με τον αέρα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες

Σημειώσεις:

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει γραφτεί από τους ειδικούς της Bericalce και οι υποδεικνυόμενες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο δικό μας εργαστήριο. Οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα οφείλεται μόνο στη μέθοδο και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Για τους παραπάνω λόγους το προϊόν θα πρέπει να δοκιμάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.