



Περιγραφή:

Προϊόν συνθετικής πάστας, με σκόνες και επιλεγμένους κόκκους μαρμάρου Carrara, μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

Πεδία Εφαρμογής:

Σύστημα υλικών Microsynth Marble εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Υλικό βάσης.

Τεχνικές Πληροφορίες	
Όνομα	Microsynth Marble 600
Σύσταση	Ριτίνες, πρόσθετα, σκόνες μαρμάρου και χαλαζία
Μορφή	Παχύρευστο υγρό
Αποχρώσεις	Φυσικό λευκό
Αραιώση	Έτοιμο προς χρήση (4% με CTW19 για μεγαλύτερη στεγανότητα και αντοχή)
Κατανάλωση	Περίπου 1 kg / m² / στρώση
PH	7-7,5
Ειδικό Βάρος	1,67kg / lt
Κατηγορία ΠΟΕ	ΠΟΕ 20gr/lt – χρώματα τοίχων και υποκατηγορία “L” max.τιμή UE2010 30gr/lt
Συσκευασία	7,5kg, 15kg
Αποθήκευση	Κρατάτε σε καθαρό και στεγνό μέρος με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 5°C-30°C
Παρατηρήσεις	Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C-30°C

Χαρακτηριστικά:

Το **Microsynth Marble 600** είναι ένα εξαιρετικά λειτουργικό προϊόν που μπορεί να εφαρμοστεί σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες χωρίς να στάζει. Μπορεί να παραχθεί σε αμέτρητες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού Luxury & Lime. Είναι έτοιμο προς χρήση, αλλά επιδέχεται καταλύτη **CTW 19** για να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη στεγανότητα και αντοχή. Το Microsynth Marble 600 είναι ανθεκτικό και γεμιστικό υπόστρωμα. Η κοκκώδης φύση του (600 micron) βοηθάει στην εφαρμογή των υπόλοιπων υλικών της σειράς Microsynth Marble. Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες, το σύστημα υλικών Microsynth Marble μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα, τοίχους, επιφάνειες εργασίας, ακόμη και σε υγρούς χώρους όπως μπάνια ή κουζίνες. Το Προϊόν πρέπει να προστατεύεται με βερνίκι δύο συστατικών, μειώνοντας έτσι την παρουσία βακτηρίων στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται.

Οδηγίες Χρήσης:

- Εφαρμόστε με ανοξειδωτή ή πλαστική σπάτουλα.
- Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C – 30°C

Κύκλος εφαρμογής Microsynth Marble για πατώματα

- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι καθαρό και στεγνό, εάν χρειάζεται αφαιρέστε τα σαθρά μέρη, αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού και επιδιορθώστε τυχόν ανομοιομορφίες του υποστρώματος.
- Εφαρμόστε προαιρετικά 1 ή 2 στρώσεις Microsynth Marble 600 στην επιθυμητή απόχρωση ως βάση, ενισχυμένο με υαλόπλεγμα 160gr. Προτείνουμε κατάλυση του υλικού 4% με CTW19 για να εξασφαλίσετε καλύτερο στέγνωμα της βασικής στρώσης. Οι δύο στρώσεις βάσης μπορούν να εφαρμοστούν σε διάστημα 4 ωρών εάν η θερμοκρασίες είναι επαρκείς και η πρώτη στρώση είναι εντελώς στεγνή. Το προϊόν προσκολλάται σχεδόν σε οποιαδήποτε υπόστρωμα (πλακάκια, τσιμεντοκονία) μετά τον καθαρισμό τους. Εάν προτιμάτε, η επιφάνεια μπορεί να προετοιμαστεί κατάλληλα χρησιμοποιώντας το ειδικό αστάρι "Hard Grip Granular" της Bericalce.
- Εφαρμόστε προαιρετικά 1 ή 2 στρώσεις ενδιάμεσου προϊόντος Microsynth Marble 300 σύμφωνα με τις απαιτήσεις, στην επιθυμητή απόχρωση, ενδεχομένως με την προσθήκη 4% καταλύτη CTW19. Με τις δύο στρώσεις Microsynth Marble 300, που μπορούν να εφαρμοστούν την ίδια μέρα, μπορούν να επιτευχθούν ομοιόμορφες υφές για ένα τελικό μονόχρωμο αποτέλεσμα.
- Προαιρετικά, εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις Microsynth Marble 100 στην επιθυμητή απόχρωση, αν επιθυμείτε με προσθήκη καταλύτη, για να αποκτήσετε τις χαρακτηριστικές σκιές σπατουλαριστού και μια πολύ πιο λεία επιφάνεια. Αυτές οι 1 ή 2 στρώσεις μπορούν να εφαρμοστούν με διαφορά 2 ωρών, ακόμα και σε διαφορετικά χρώματα, για να τονίσουν τις επιθυμητές υφές. Μπορείτε να ψεκάσετε ελαφρά λίγο νερό για να κάνετε την εφαρμογή πιο εύκολη.
- Μετά από 12 ώρες, εάν επιθυμείτε ή χρειαστεί, μπορείτε να τρίψετε την επιφάνεια.
- Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος για τουλάχιστον 24 ώρες και το προϊόν στεγνώσει τελείως, προχωρήστε με 2 στρώσεις βερνίκι δύο συστατικών, χρησιμοποιώντας "Pure Varnish" ή "Hard Varnish", σε σατινέ ή ματ εκδόσεις.
- Το δάπεδο θα είναι βατό μετά από 24 ώρες, φτάνοντας στο μέγιστο της απόδοσής του 10 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Κύκλος εφαρμογής Microsynth Marble για τοίχους

- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι καθαρό και στεγνό, εάν χρειάζεται αφαιρέστε τα σαθρά μέρη, αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού και επιδιορθώστε τυχόν ανομοιομορφίες του υποστρώματος.
- Προαιρετικά, εάν χρειάζεται, εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις Microsynth Marble 600 με υαλόπλεγμα 70-80gr. Εάν η επιφάνεια είναι αρκετά λεία, μπορείτε να ξεκινήσετε απευθείας με το Microsynth Marble 300.
- Εφαρμόστε προαιρετικά 1 ή 2 στρώσεις Microsynth Marble 100 και προστατέψτε με τα βερνίκια σύμφωνα με τον κύκλο εφαρμογής Microsynth Marble για δάπεδα. Στον κύκλο εφαρμογής Microsynth Marble για τοίχους είναι πάντα δυνατό να καταλυθούν οι επιστρώσεις.

Σημειώσεις:

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει γραφτεί από τους ειδικούς της Bergalce και οι υποδεικνυόμενες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο δικό μας εργαστήριο. Οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα οφείλεται μόνο στη μέθοδο και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Για τους παραπάνω λόγους το προϊόν θα πρέπει να δοκιμάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455
sales@isopaint.gr
www.isopaint.gr