

Τεχνικό Φυλλάδιο

REV 00 del 20.10.2012

## FLATTING EXTRA MARINE

### Υψηλή ελαστικότητα - Ειδικό για σκάφη

#### Περιγραφή:

Βερνίκι υποστρώματος-φινιρίσματος, διαθέσιμο σε έκδοση γυαλιστερό ή σατινέ έτοιμο προς χρήση (εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών), ιδανικό για σκάφη, με υψηλή ελαστικότητα και γεμιστική ικανότητα. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV, το προϊόν διεισδύει βαθιά και σχηματίζει ένα πολύ παχύ προστατευτικό φιλμ ανθεκτικό σε νερό και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, προσφέροντας προστασία στο ξύλο για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την φυσική του ομορφιά.

#### Φυσικά- Χημικά Χαρακτηριστικά

Μορφή	Υγρό
Διαθεσιμότητα	Γυαλιστερό ή σατινέ
Οσμή	Τυπική
Ιξώδες (Cup Ford n° 4 στους 20 °C)	170" ± 10'
Απόδοση	12/18 m <sup>2</sup> /Lt ανάλογα την χρήση
Καθάρισμα	Solvoil 04, white spirit
Στέγνωμα	24 ώρες

#### Τρόπος Χρήσης:

Σε κάθε είδους ακατέργαστη επιφάνεια μπορεί να εφαρμοστεί ομοιόμορφα σε λεπτές στρώσεις συνήθως με πινέλο. Ιδανικό είτε ως νέο φινιρίσμα είτε για αποκατάσταση παλαιών. Προτείνεται:

- να αραιώσετε 10-15% με Solvoil 04

- σε περίπτωση ακατέργαστων επιφανειών φροντίστε το ξύλο να είναι "καλά" παλαιωμένο, καθαρό και στεγνό. Εφαρμόστε μία πρώτη στρώση και στη συνέχεια τουλάχιστον μία ακόμη μετά από 24 ώρες ώστε να έχει επιτευχθεί ένα σωστό στέγνωμα.

- σε περίπτωση αποκατάστασης παλαιών επιφανειών τρίψτε πρώτα ελαφρά την επιφάνεια, με σκοπό τον καθαρισμό και την ομοιομορφία.

Εάν χρειάζεται, προεπεξεργαστείτε τα αποκολλημένα μέρη βερνικιού με το Flattig Extra Marine αραιωμένο κατά 20 με 30% με Solvoil 04, στη συνέχεια εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις του προϊόντος περιμένοντας 24 ώρες μεταξύ των επιστρώσεων.

Προσοχή: εξωτική ξυλεία όπως ιρόκο, τικ, τύπου μαόνι λόγω των ειδικών τους χαρακτηριστικών μπορεί να επιμηκύνουν τον χρόνο στεγνώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόστε μια πρώτη λεπτή στρώση και αν είναι δυνατόν απολιπάνετε προκαταρκτικά την επιφάνεια χρησιμοποιώντας Solvoil 04.

## Αποθήκευση:

Να φυλάσσεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο και η συσκευασία να παραμένει κλειστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Να φυλάσσεται μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, φλόγες, σπινθήρες και πηγές που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία.

## Συσκευασίες:

Το προϊόν διατίθεται σε δοχεία των 375 mL, 750 mL και 2,5 Lt.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τα πριονίδια ξύλου, τα βαμβακερά υφάσματα, το χαρτί και παρόμοια υλικά εμποτισμένα σε υγρό προϊόν αν αφεθούν κάπου μπορεί να προκαλέσουν αυτανάφλεξη. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που τα υλικά αυτά χρησιμοποιηθούν, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο υπάρχει καλός αερισμός προκειμένου να καταστεί δυνατό το άμεσο στέγνωμα του προϊόντος ή βρέξτε τα με νερό πριν από τη απόρριψη.

Τα τεχνικά μας δελτία συντάσσονται με βάση τη μέση απόδοση των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές δίνονται ως ένδειξη καλής πίστεως αλλά χωρίς καμία εγγύηση. Στην πραγματικότητα διαφορετικά δεδομένα, συνθήκες εφαρμογών, βιομηχανικής κλίμακας χρήση, διαφορετικές αραιώσεις είναι κάποια από αυτά που παίζουν καθοριστικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε επακριβώς όλες αυτές τις μεταβλητές. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει το προϊόν για να δει αν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του. Διασφαλίζουμε την συνοχή των χημικών-φυσικών χαρακτηριστικών.