

### Περιγραφή:

Το MARMORINO MATT MADREPERLA "600" περιέχει Αυστραλιανή πέρλα για διακοσμητικά φινιρίσματα με κύρος-μεσαίου πάχους.

### Πεδία εφαρμογής:

Υπέροχα διακοσμητικά, μεσαίου πάχους, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

### Χαρακτηριστικά:

Το MARMORINO MATT MADREPERLA "600" είναι φινιρίσμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης που επιτρέπει τη δημιουργία με περισσότερες στρώσεις του παραδοσιακού αποτελέσματος Βενετσιάνικο Marmorino. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι η αλεσμένη Αυστραλιανή μαργαριταρένια πέρλα που περιέχει, η οποία δίνει στο προϊόν μία φυσική λάμψη. Μπορεί να χρωματιστεί σε διάφορες αποχρώσεις. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεση του, το καθιστά μαλακό και εύκολο στην εφαρμογή. Η παράδοση του ασβέστη, που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία, οδηγεί τη Bericalce στην αγορά της περιβαλλοντικής φροντίδας και των πράσινων κατασκευών. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο MARMORINO MATT MADREPERLA "600" μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.

Τεχνικές Πληροφορίες	
Όνομα	Marmorino Matt Madreperla "600"
Σύσταση	"ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ" πάστα ασβέστη (grassello), κατ'ελάχιστο 12μηνες ωρίμανσης, σκόνης μαρμάρου και ειδικά πρόσθετα (λιγότερο από 4%)
Μορφή	Παχύρευστη πάστα
Αποχρώσεις	Φυσικό λευκό
Αραίωση	Έτοιμο για χρήση (αν χρειαστεί αραίωση με νερό έως 5%)
Κατανάλωση	περίπου 1,2-1,6m <sup>2</sup> /kg/στρώση
PH	13
Διαπερατότητα υδρατμών	SD - 0,04m (DIN 52615)
Απορρόφηση νερού	w - 0,3kg / (m <sup>2</sup> h0,5) (EN1062-3:2001)
Κατηγορία ΠΟΕ	ΠΟΕ 4gr/lit - χρώματα τοίχων και υποκατηγορία "L" max.τιμή UE2010 30gr/lit
Ειδικός βάρος	1,75kg/lit
Συσκευασία	7,5kg, 25kg
Αποθήκευση	Κρατάτε σε καθαρό και στεγνό μέρος με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 5°C-30°C
Παρατηρήσεις	Προφυλάξτε την επιφάνεια από τη βροχή για 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 12

# MARMORINO MATT MADREPERLA “600”

---

### Οδηγίες Χρήσης:

- Προετοιμάστε την επιφάνεια με ειδικό αστάρι.
- Εφαρμογή με ανοξειδωτή σπάτουλα.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, χρώματα που ξεφλουδάνε. Στοκάρτε όπου χρειαστεί.
- Εφαρμογή δύο ή περισσότερων στρώσεων. Μετά την εφαρμογή του υλικού, ο βαθμός γυαλάδας θα βελτιωθεί με σπάτουλα ή/και ειδικό πανί. Προτείνουμε να εφαρμόσετε τη 2<sup>η</sup> στρώση μετά από περίπου 4 ώρες από την εφαρμογή της 1<sup>ης</sup>.
- Είναι σημαντικό το προϊόν να έχει τη σωστή συνοχή και αραίωση ανάλογα με τη θερμοκρασία και απορροφητικότητα της επιφάνειας. Σε εξωτερικές επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή του υλικού επάνω στο Intonachino Classico.
- Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ° έως 35 ° C
- Όλα τα προϊόντα με βάση τον ασβέστη έχουν κανονικό χρόνο στεγνώματος ανάλογα με το πάχος εφαρμογής, αλλά η πραγματική σκληρότητα επιτυγχάνεται μέσω της ενανθράκωσης που συμβαίνει κατά την επαφή με τον αέρα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες.

### Σημειώσεις:

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει γραφτεί από τους ειδικούς της Bericalce και οι υποδεικνυόμενες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο δικό μας εργαστήριο. Οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα οφείλεται μόνο στη μέθοδο και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Για τους παραπάνω λόγους το προϊόν θα πρέπει να δοκιμάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

**Ημερομηνία Έκδοσης: 01/04/2004**

**ISOPAINT**

Τηλ (+30) 6978 330 455

[sales@isopaint.gr](mailto:sales@isopaint.gr)

[www.isopaint.gr](http://www.isopaint.gr)