

Περιγραφή:

Το CAVENIER είναι μοναδικό διακοσμητικό επίχρισμα, εξαιρετικά εύκολο στην εφαρμογή.

Η ειδική παστώδης σύνθεση του και η μαλακότητα κατά την επάλειψη, το καθιστούν εξαιρετικά εύκολο υλικό στην εφαρμογή, ακόμα και όταν καλύπτουμε ανόμοιες επιφάνειες.

Η υφή του χαρακτηρίζεται από κρυστάλλινη και μαργαριταρένια εμφάνιση και δημιουργείται χάρη στα ανόργανα συστατικά που περιέχει.

Η ασημένια βάση του επιτρέπει να δημιουργεί διάφορα χρωματικά αποτελέσματα, από τις πιο ζεστές αποχρώσεις των πιο κλασικών φινιρισμάτων έως τις πιο σκοτεινές που συνδυάζονται με σύγχρονες τάσεις αρχιτεκτονικής.

Τα διαφορετικά διακοσμητικά εφέ, που ποικίλουν ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής, μας επιτρέπουν να δημιουργούμε κάτι ξεχωριστό και μοναδικό σε κάθε σκηνικό.

Το CAVENIER δεν περιέχει φορμαλδεΐδη και πλαστικοποιητές.

Τεχνικές Πληροφορίες	
Τύπος ρητίνης	Ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα
Χρωστικές και πρόσθετα	Ανόργανα πληρωτικά
Κλάση ποιότητας αέρα εσωτερικά	A+
Ειδικό Βάρος	UNI EN ISO 2811 – 1: 1,34 ± 0,05 kg/l
Ιξώδες	Πάστα
Αντοχή σε αλκάλια κατά UNI 10795 : αντιαλκαλικό	Αντιαλκαλικό
Κατάταξη αντίδρασης σε φωτιά κατά EN 13501 – 1	EN 15824
Κατάταξη αντίδρασης σε φωτιά κατά EN 13501 – 1	Κλάση A2 s1 d0 (Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή πάνω σε άκαυστη επιφάνεια.)
Χρόνοι στεγνώματος (στους 25° C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος)	Στην αφή σε 3 ώρες, επαναβαφή μετά από 6 ώρες.

Οδηγίες Χρήσης:

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες υδατικής βάσης
- Επιφάνειες μπετού
- Επιφάνειες από γύψο και γυψοσανίδα
- Παλαιά χρώματα, επιχρίσματα τοίχου οργανικά ή ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγή, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές
- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ"
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες

Προετοιμασία Επιφάνειας:

Σοβάς, γύψος και γυψοσανίδα:

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και έχει ωριμάσει πλήρως. Ξαναπεράστε την επιφάνεια ή σταθεροποιήστε τη με τα κατάλληλα υλικά εφόσον κριθεί απαραίτητο.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333). Για να προστατέψετε τον τοίχο από τη δημιουργία μούχλας, προσθέστε το αντιμυκητικό πρόσθετο COMBAT 444 (κωδ.4810444) μέσα στο υλικό.
- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδίζει
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρτε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.
- Τρίψτε τα στοκαρίσματα με γυαλόχαρτο, αφαιρέστε τη σκόνη.
- Αν χρειαστεί σπατουλάρετε την επιφάνεια με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος
- Ασταρώστε με μία στρώση το ακρυλικό αστάρι εμποτισμού νερού IDROFIS (κωδ.4700006) ή το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001).
- Εφαρμόστε το CAVENIER όπως περιγράφεται στις οδηγίες εφαρμογής.

Η αραίωση του ασταριού και οι εφαρμοζόμενες ποσότητες εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας και πρέπει προσδιορίζονται μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια- δείτε το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.

Οδηγίες Εφαρμογής:

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +8 ο C / max. + 35ο C
- Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: < 75%
- Θερμοκρασία επιφάνειας: ελάχιστη + 5° C / μέγιστη + 35° C
- Βαθμός υγρασίας της επιφάνειας: < 10 %
- Εργαλεία: ανοξείδωτη / πλαστική σπάτουλα
- Αριθμός στρώσεων: 1-2 ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση

Μέθοδος Εφαρμογής:

Αποτέλεσμα μίας στρώσης:

Εφαρμόστε το CAVENIER σε στεγνή επιφάνεια με ανοξείδωτη σπάτουλα απλώνοντας ομοιόμορφα. Πριν το πλήρες στέγνωμα, δημιουργήστε με σπάτουλα με κυκλικές κινήσεις σε αντίθετες μεταξύ τους κατευθύνσεις, το εφέ διακριτικής κρυστάλλινης λάμψης.

Αποτέλεσμα δύο στρώσεων:

Εφαρμόστε το CAVENIER σε στεγνή επιφάνεια με ανοξείδωτη σπάτουλα απλώνοντας ομοιόμορφα. Μετά το πλήρες στέγνωμα της πρώτης στρώσης, εφαρμόστε μία επιπρόσθετη και με τα κατάλληλα εργαλεία θα πετύχετε το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Αποτέλεσμα δύο στρώσεων:

Εφαρμόστε το CAVENIER σε στεγνή επιφάνεια με ανοξείδωτη σπάτουλα απλώνοντας ομοιόμορφα. Μετά το πλήρες στέγνωμα της πρώτης στρώσης, εφαρμόστε μία επιπρόσθετη και με τα κατάλληλα εργαλεία θα πετύχετε το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τα εργαλεία πρέπει να πλένονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση
Πλύσιμο του τοίχου: μετά από τουλάχιστον 20 ημέρες με νερό

Ενδεικτική απόδοση:

Σε εφαρμογές μίας στρώσης:

6 – 10 m² /lt σε αποπερατωμένη εργασία ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα όπου έχει γίνει σε λείες , μέτριας απορροφητικότητας επιφάνειες. Η πραγματική απόδοση υπολογίζεται με δοκιμή επι της συγκεκριμένης επιφάνειας.

Σε εφαρμογές δύο στρώσεων:

3 – 4 m² / lt σε αποπερατωμένη εργασία ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα όπου έχει γίνει σε λείες , μέτριας απορροφητικότητας επιφάνειες. Η πραγματική απόδοση υπολογίζεται με δοκιμή επι της συγκεκριμένης επιφάνειας.

Χρωματισμός:

Το προϊόν διατίθεται στην έτοιμη απόχρωση Silver (0070) η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση χρωματισμού.

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού MARCROMIE ή χρησιμοποιώντας τις χρωστικές COLORADO σειρά 548 .

Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες συνιστάται η ανάμιξη μεταξύ τους ώστε να μην έχουμε ελαφριές διαφορές στους χρωματικούς τόνους.

Αποθήκευση:

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.

Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

Κανόνες Ασφαλείας:

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC)

Κατηγορία A/I : διακοσμητικά επιχρίσματα (βάσεως νερού): 200 gr/lt (2010)

Το Cavenier περιέχει μέγιστο: 200 gr / lt ΠΟΕ.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. Μετά τη χρήση μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και επεξεργαστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Κρατήστε μακριά από παιδιά. Μην πετάτε τα υπολείμματα στους υπονόμους, τις υδάτινες οδούς ή το έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Στοιχείο Προδιαγραφής:

Διακοσμητικό ανάγλυφο φινιρίσμα πέρλας εσωτερικής χρήσης.

Εφαρμόστε το CAVENIER σειρά 023, ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατική βάση σε τουλάχιστον 1 – 2 στρώσεις σύμφωνα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Αγορά και εφαρμογή του υλικού € _____ /m².

Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.

ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455

sales@isopaint.gr

www.isopaint.gr