

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (σειρά 930)

Antica Calce Elite Φυσικό ορυκτό χρώμα της ιταλικής παράδοσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Περιγραφή:

Το ANTICA CALCE ELITE είναι επίχρισμα τοιχοποιίας εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης με βάση τροποποιημένες ανόργανες ρητίνες και οργανικά πρόσθετα. Προσφέρει υψηλή διαπνοή, χαμηλή υδροαπορρόφηση, ενώ χαρίζει το τυπικό ματ αποτέλεσμα των αρχαίων ασβεστολιθικών έργων της Ιταλικής παράδοσης. Το προϊόν είναι απαλό στην αφή, ματ και πλούσιο σε ελαφρές σκιάσεις. Το Antica Calce Elite επιτρέπει τη διακόσμηση κάθε δωματίου με μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, αναπαράγοντας το στυλ του παλιού ασβέστη σε έργα της Ιταλικής παράδοσης, κατάλληλο για ανακαίνιση ιστορικών και σύγχρονων επιφανειών.

Τεχνικές Πληροφορίες	
Τύπος Ρητίνης	Ασβέστης σκληρούμενος με αέρα
Οργανική Ρητίνη	<5%
Κλάση Ποιότητας Αέρα Εσωτερικά	A+
Κατάταξη	UNI EN 1062-1 (Χρώματα Εξωτερικής)
Γυαλάδα	EN ISO 2813: κλάση G3 (<10 ματ)
Πάχος Στεγνού Φίλμ	ISO 3233: κλάση E2 (50-100 μm)
Μέγεθος Κοκκομετρίας	EN ISO 1524: κλάση S1 (<100 μm ψιλό)
Διαπερατότητα Υδατμών	UNI EN ISO 7783-2: κλάση V1 (Sd<0,14 m alto) Sd=0,10 m για 0,6 mm πάχος
Διαπερατότητα Νερού	UNI EN 1062-3: κλάση W2 (0.1-0.5)
Γεφύρωση Ρωγμών	UNI EN 1062-7A: κλάση A0 (δεν απαιτείται)
Διαπερατότητα CO ²	UNI EN 1062-6: class C0 (δεν απαιτείται)
Ειδικό Βάρος	UNI EN ISO 2811-1 : 1,28 ± 0.05 kg/l
Κατάταξη Αντίδρασης σε Φωτιά	EN 13501 – 1 : κλάση A2 s1 d0 (Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή πάνω σε άκαυστη επιφάνεια)
Χρόνοι Στεγνώματος	στην αφή σε 30 λεπτά, επαναβαφή μετά από 4 ώρες ανάλογα με το πάχος εφαρμογής (στους 25° C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος)

Προετοιμασία Επιφάνειας:

Επιφάνειες σοβά:

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και έχει ωριμάσει για τουλάχιστον 28 ημέρες.
- Ελέγξτε για τυχόν επισκευές. Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή. Εάν αυτό δε συμβαίνει κάντε τις απαραίτητες επιδιορθώσεις ενισχύοντας την επιφάνεια με τη χρήση ειδικών προϊόντων.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333) πριν την εφαρμογή.
- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδάει.
- Όπου η επιφάνεια διαθέτει ίχνη παλιού ασβέστη ή ασβεστοχρώματος, αφαιρέστε τυχόν μέρη που ξεφλουδίζουν ή που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα.
- Ρωγμές πρέπει να επισκευαστούν με στόκο ή άλλα κατάλληλα προϊόντα.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρτε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.
- Αν χρειαστεί σπατουλάρετε την επιφάνεια με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος
- Σε περίπτωση πολύ πορώδους επιφάνειας ασταρώστε με το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001).
- Αν το υπόστρωμα δεν είναι ομοιογενές, με παρουσία παλιών χρωμάτων, στοκαρισμάτων, μπαλωμάτων κτλ, τότε εφαρμόστε το χαλαζιακό αστάρι MARCOTHERM PRIMER (κωδ.4740019)
- Προχωρήστε στην εφαρμογή του ANTICA CALCE ELITE σύμφωνα με την ενότητα "ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ".

Οδηγίες Εφαρμογής:

- Κατά το στέγνωμα και τη διαδικασία της ενανθράκωσης, το ANTICA CALCE PLUS όπως όλα τα προϊόντα που περιέχουν ασβέστη, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας, για το λόγο συνιστάται η εφαρμογή του υλικού να γίνεται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από +10 °C έως +35 °C και η σχετική υγρασία του αέρα <75%.
- Αποφύγετε την εφαρμογή του υλικού σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μετά την εφαρμογή, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και την υγρασία έως ότου το προϊόν στεγνώσει πλήρως, το οποίο συνήθως συμβαίνει (στους 20 °C) μετά από περίπου 72 ώρες.
- Η έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, βροχή, υψηλή υγρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να δημιουργήσουν το φαινόμενο λεύκανσης του φινιρίσματος.
- Το φαινόμενο μπορεί να αποδειχθεί μη αναστρέψιμο σε ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες.
- Εργαλεία : πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής.
- Αριθμός στρώσεων: 2 στρώσεις.
- Διακοσμητικά χρωματικά εφέ μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση ενός σφουγγαριού μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης.
- Αραίωση : Η 1^η στρώση με νερό κατά 25-30%, οι επόμενες στρώσεις 15-20%.
- Τα εργαλεία πρέπει να πλένονται αμέσως μετά με νερό.
- Ενδεικτική κατανάλωση: 8 – 10 m²/lt ανά στρώση σε λείες επιφάνειες μέσης απορροφητικότητας. Προτείνουμε να εκτιμάται ο ρυθμός κατανάλωσης με δοκιμή στην συγκεκριμένη επιφάνεια.

Χρωματισμός:

- Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού MARCROMIE η χρησιμοποιώντας τις χρωστικές COLORADO σειρά 548 .
- Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες συνιστάται η ανάμιξη μεταξύ τους ώστε να μην έχετε ελαφριές διαφορές στους χρωματικούς τόνους.
- Σε μεγάλες επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή υλικού ίδιας παρτίδας από άκρη σε άκρη. Σε περίπτωση που δε μπορεί να γίνει αυτό και πρέπει να χρησιμοποιήσετε υλικό άλλη παρτίδας τότε σαν σημείο μετάβασης χρησιμοποιήστε γωνίες, καλώδια, καλούπια κ.α

Αποθήκευση:

- Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.
- Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.
- Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

Κανόνες Ασφαλείας:

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC)

Κατηγορία A/a: ματ φινιρίσματα εσωτερικών τοίχων και ταβανιών (γυαλάδα \leq 25@60°) (υδατοδιάλυτα): 30 g/l (2010).

Κατηγορία A/c: φινιρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ανόργανου υποστρώματος (υδατοδιάλυτα): 40 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει μέγιστο: 0.5 g/l ΠΟΕ.

Ερεθίζει το δέρμα. / κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια. / κρατήστε μακριά από παιδιά. / αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. / σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. / φοράτε κατάλληλα γάντια και προστασία ματιών / προσώπου. / σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί, να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια. Μετά τη χρήση μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και επεξεργαστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Στοιχείο Προδιαγραφής:

Ορυκτό χρώμα εσωτερικής-εξωτερικής χρήσης. Εφαρμογή σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, του Antica Calce Elite σειρά 930, επίχρισμα τοιχοποιίας εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης με βάση τροποποιημένες ανόργανες ρητίνες και οργανικά πρόσθετα, με υψηλή διαπνοή και χαμηλή υδροαπορρόφηση, εφαρμόζετε σε τουλάχιστον 2 στρώσεις σε ποσότητα που καθορίζεται ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αγορά και εφαρμογή του υλικού

€ _____ /m².

Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφή του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.

ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455

sales@isopaint.gr

Www.isopaint.gr