

Περιγραφή:

Το CADORO είναι ένα διακοσμητικό επίχρισμα εσωτερικής χρήσης, με ειδικό εφέ ιριδισμού, απαλό στην αφή, με μεταξένια εμφάνιση, ιδανικό για τη δημιουργία σύγχρονης αλλά και κλασικής ατμόσφαιρας.

Εύκολο στην εφαρμογή, το CADORO επιτρέπει την υλοποίηση διαφόρων διακοσμητικών εφέ, σύμφωνα με τη φαντασία και τεχνική του εφαρμοστή, με διαβάθμιση στον βαθμό ιριδισμού που εξαρτάται και από τον τύπο φωτισμού και την κατεύθυνση, που δίνει τις ακόλουθες ανατοκλάσεις. Το CADORO τέλος, συνδυάζεται ως τελείωμα σε ανάγλυφο υπόστρωμα για μοναδικές αισθητικά δημιουργίες.

Τεχνικές Πληροφορίες	
Τύπος Ρητίνης	Συνθετικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα
Χρωστικές και Πρόσθετα	Ιριδίζοντα πρόσθετα
Διαλυτικό	Νερό
Κλάση Ποιότητας Αέρα Εσωτερικά	A+
Ειδικό Βάρος	UNI EN ISO 2811 – 1: 1,15 – 1,25 kg / lt
Κατάταξη Αντίδρασης σε Φωτιά	EN 13501 – 1 : κλάση A2 s1 d0 (Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή πάνω σε άκαυστη επιφάνεια)
Χρόνοι Στεγνώματος	στην αφή σε 1 ώρα, επαναβαφή μετά από 6 ώρες (στους 25° C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος)

Οδηγίες Χρήσης:

Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες οι οποίες έχουν ασταρωθεί με DECORFOND 3880019:

- Νέους και παλιούς σοβάδες υδατικής βάσης
- Επιφάνειες μπετού
- Επιφάνειες από γύψο και γυψοσανίδα
- Παλαιά χρώματα, επιχρίσματα τοίχου οργανικά ή ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγή, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές
- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ"
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες

Προετοιμασία Επιφάνειας:**Σοβάς, γύψος και γυψοσανίδα:**

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και έχει ωριμάσει πλήρως. Ξαναπεράστε την επιφάνεια ή σταθεροποιήστε τη με τα κατάλληλα υλικά εφόσον κριθεί απαραίτητο.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333). Για να προστατέψετε τον τοίχο από τη δημιουργία μούχλας, προσθέστε το αντιμυκητικό πρόσθετο COMBAT 444 (κωδ.4810444) μέσα στο υλικό.
- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδάει.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρτε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.
- Τρίψτε τα στοκαρίσματα με γυαλόχαρτο, αφαιρέστε τη σκόνη.
- Αν χρειαστεί σπατουλάρετε την επιφάνεια με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος
- Ασταρώστε με μία στρώση το ακρυλικό αστάρι εμποτισμού νερού IDROFIS (κωδ.4700006) ή το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001).
- Εφαρμόστε δύο στρώσεις από το αστάρι DECORFOND (κωδ.3880019), αραιωμένο 30 – 35% με νερό, όπως αναφέρει το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.
- Όταν το υπόστρωμα είναι εντελώς στεγνό εφαρμόστε το CADORO.
- * Η αραιώση του ασταριού και οι εφαρμοζόμενες ποσότητες εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας και πρέπει προσδιορίζονται μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια-δείτε το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.

Οδηγίες Εφαρμογής:**Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:**

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +8 ο C / max. + 35ο C
- Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: < 75%
- Θερμοκρασία επιφάνειας: ελάχιστη + 5° C / μέγιστη + 35° C
- Βαθμός υγρασίας της επιφάνειας: < 10 %
- Εργαλεία: πινέλο, ανοξείδωτη / πλαστική σπάτουλα
- Αριθμός στρώσεων: 2
- Αραιώση: έτοιμο προς χρήση

Μέθοδος Εφαρμογής:

- Εφαρμόστε το CADORO πάνω στο στεγνό υπόστρωμα, με πλαστική ή ανοξείδωτη σπάτουλα , απλώνοντας το υλικό ομοιόμορφα.
- Μόλις στεγνώσει η πρώτη στρώση από το CADORO, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση με πλαστική ή ανοξείδωτη σπάτουλα , κάνοντας με τη σπάτουλα κυκλικές κινήσεις και σταυρωτά, ώστε να δημιουργήσετε πολύπλευρο εφέ δύο τόνων.
- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Πλύσιμο τοίχου: μετά από τουλάχιστον 20 ημέρες, με νερό.
- Ενδεικτική απόδοση: 4 – 6 m²/ lt για τις 2 στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και με αναφορά σε λείες επιφάνειες μέτριας απορροφητικότητας. Συνιστάται για την εκτίμηση κατανάλωσης η δοκιμή επι της συγκεκριμένης επιφάνειας.

Αποθήκευση:

- Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.
- Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.
- Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

Κανόνες Ασφαλείας:

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC)

Κατηγορία A/I : διακοσμητικά επίχρισματα (βάσεως νερού): 200 gr/lt (2010)

Το Cadoro περιέχει μέγιστο: 200 gr / lt ΠΟΕ.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. Μετά τη χρήση μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και επεξεργαστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Κρατήστε μακριά από παιδιά. Μην πετάτε τα υπολείμματα στους υπονόμους, τις υδάτινες οδούς ή το έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Στοιχείο Προδιαγραφής:

Διακοσμητικό ιριδίζον τελείωμα εσωτερικής χρήσης.

Εφαρμογή τουλάχιστον 2 στρώσεων σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες με το CADORO σειρά 379, συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα διακοσμητικό επίχρισμα, κατανάλωσης ανάλογα με την καλυπτικότητα που αναφέρεται.

Αγορά και εφαρμογή του υλικού

€ _____ /m².

Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.

ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455

sales@isopaint.gr

www.isopaint.gr