



## Περιγραφή:

Πολύ λεπτή γυαλιστερή πάστα Grassello αναμειγμένη με επιλεγμένα και πολύ λεπτά στοιχεία μαρμάρου για φινίρισμα με αποτέλεσμα Stucco Veneziano, λείο με μικρά στίγματα.

## Πεδία Εφαρμογής:

Γυαλιστερή διακόσμηση με μικρά στίγματα εσωτερικών χώρων.

Τεχνικές Πληροφορίες	
Όνομα	Grassello Lucido "Sale Pepe"
Σύσταση	"ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ" πάστα ασβέστη (grassello), κατ'ελάχιστο 12μηνες ωρίμανσης, σκόνης μαρμάρου και ειδικά πρόσθετα (λιγότερο από 4%)
Μορφή	Παχύρρευστη πάστα
Αποχρώσεις	Φυσικό λευκό με μικρά κομμάτια μαρμάρου
Αραιώση	Έτοιμο για χρήση (αν χρειαστεί αραιώση με νερό έως 5%)
Κατανάλωση	Περίπου 3 - 4m <sup>2</sup> / kg / στρώση
PH	13
Διαπερατότητα Υδρατμών	SD - 0,04m (DIN 52615)
Απορρόφηση Νερού	w - 0,3kg / (m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) (EN1062-3:2001)
Κατηγορία ΠΟΕ	ΠΟΕ 5gr/lit - χρώματα τοίχων και υποκατηγορία "L" max.τιμή UE2010 30gr/lit
Ειδικό Βάρος	1,45 kg / lit
Συσκευασία	7.5kg, 25kg
Αποθήκευση	Κρατάτε σε καθαρό και στεγνό μέρος με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 5°C-30°C
Παρατηρήσεις	Προφυλάξτε την επιφάνεια από τη βροχή για 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή

**Χαρακτηριστικά:**

Το GRASSELLO LUCIDO SALE PEPE ήδη γνωστό ως “Rasatura Calce” προτείνεται ξανά με νέο, νεανικό και σύγχρονο τρόπο. Οι αποχρώσεις μπορούν να εξατομικευτούν χρησιμοποιώντας το σύστημα χρωματισμού Luxury & Lime. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεση του, καθιστά το υλικό έτοιμο προς χρήση και επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων εφαρμογής ικανές να ικανοποιήσουν στο μέγιστο τις εκλεπτυσμένες διακοσμητικές απαιτήσεις. Η παράδοση του ασβέστη, που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία, οδηγεί τη Bericalce στην αγορά της περιβαλλοντικής φροντίδας και των πράσινων κατασκευών. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο GRASSELLO LUCIDO SALE PEPE μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.

**Οδηγίες Χρήσης:**

- Προετοιμάστε την επιφάνεια με ειδικό αστάρι.
- Εφαρμογή με ανοξειδωτή σπάτουλα.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, χρώματα που ξεφλουδίζουν. Στοκάρετε όπου χρειαστεί.
- Εφαρμογή δύο στρώσεων σε πολύ λεία επιφάνεια. Απλώστε ομοιόμορφα την 1 η στρώση αφήνοντας το υλικό να στεγνώσει για τουλάχιστον 4 ώρες. Η 2 η στρώση πρέπει να απλωθεί απαλά και τη σωστή χρονική στιγμή να γυαλιστεί κατάλληλα με τη βοήθεια της σπάτουλας. Μετά την εφαρμογή του υλικού, ο βαθμός γυαλάδας θα βελτιωθεί με σπάτουλα ή/και ειδικό πανί.
- Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ° έως 35 ° C
- Όλα τα προϊόντα με βάση τον ασβέστη έχουν κανονικό χρόνο στεγνώματος ανάλογα με το πάχος εφαρμογής, αλλά η πραγματική σκληρότητα επιτυγχάνεται μέσω της ενανθράκωσης που συμβαίνει κατά την επαφή με τον αέρα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες.

**Σημειώσεις:**

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει γραφτεί από τους ειδικούς της Bericalce και οι υποδεικνυόμενες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο δικό μας εργαστήριο. Οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα οφείλεται μόνο στη μέθοδο και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Για τους παραπάνω λόγους το προϊόν θα πρέπει να δοκιμάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

**ISOPAINT**

Τηλ (+30) 6978 330 455

[sales@isopaint.gr](mailto:sales@isopaint.gr)[www.isopaint.gr](http://www.isopaint.gr)