



Περιγραφή:

Το MARMORINO FLOOR είναι κονία από επιλεγμένες σκόνες μαρμάρου σε συνδυασμό με ειδικά γαλακτώματα και πρέπει να αναμειχθεί με την ειδική ρητίνη που χρησιμοποιείται ως δεύτερο συστατικό.

Πεδία Εφαρμογής:

Λεπτόκοκκη πατητή μαρμαροκονία για δάπεδα και τοίχους εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.

Τεχνικές Πληροφορίες	
Όνομα	Marmorino Floor
Σύσταση	Ασβεστόλιθος και ρητίνες νερού, μαρμαρόσκονη και πρόσθετα λιγότερο από 2%
Μορφή	Σκόνη
Αποχρώσεις	Φυσικό λευκό
Αραίωση	Προσθήκη της ρητίνης "Floor Hard Mix" σε αναλογία 40%
Κατανάλωση	Περίπου 1,8 – 2,2m² / kg / στρώση
PH	13
Διαπερατότητα Υδρατμών	SD - 0,01m (DIN 52615)
Απορρόφηση Νερού	w - 0,005kg / (m²h_{0,5}) (EN1062-3:2001)
Κατηγορία ΠΟΕ	ΠΟΕ 0gr/lit – χρώματα τοίχων και υποκατηγορία "L" max.τιμή UE2010 30gr/lit
Συσκευασία	15kg
Αποθήκευση	Κρατάτε σε καθαρό και στεγνό μέρος με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 5°C-30°C
Παρατηρήσεις	Προφυλάξτε την επιφάνεια από τη βροχή για 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή

Χαρακτηριστικά:

Το MARMORINO FLOOR είναι ένα λείο φινίρισμα με αποτέλεσμα Βενετσιάνικου Marmorino, πολύ ανθεκτικό και ελαστικό, ειδικά μελετημένο φινίρισμα για δάπεδα εσωτερικής και εξωτερικής. Αν και είναι ένα πολύ ανθεκτικό προϊόν, η φυσική του σύνθεση το καθιστά εξαιρετικό για ζώνες διαβίωσης. Μπορεί να παραχθεί σε αμέτρητες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού Luxury & Lime. Η παράδοση του ασβέστη, που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία, οδηγεί τη Bericalce στην αγορά της περιβαλλοντικής φροντίδας και των πράσινων κατασκευών. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο MARMORINO FLOOR μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.

Οδηγίες Χρήσης:

- Προετοιμάστε την επιφάνεια με το υλικό Intonachino Floor, χρησιμοποιώντας το ως βάση, σε 1 ή 2 στρώσεις.
- Εφαρμογή με ανοξειδωτή σπάτουλα.
- Ανακατέψτε προσεκτικά τη σκόνη με την ειδική ρητίνη και το τελικό χρώμα μέχρι να αποκτήσετε μια ομοιογενή πάστα χωρίς σβόλους.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, χρώματα που ξεφλουδίζουν. Στοκάρετε όπου χρειαστεί.
- Εφαρμογή δύο ή περισσότερων στρώσεων από το υλικό Marmorino Floor. Μετά την εφαρμογή του υλικού, ο βαθμός γυαλάδας θα βελτιωθεί με τη χρήση της ανοξειδωτής σπάτουλας. Εφαρμόστε την πρώτη στρώση και αφήστε να στεγνώσει για 60% πριν εφαρμόσετε την τελική στρώση, ώστε να εξασφαλίσετε καλύτερη πρόσφυση.
- Είναι σημαντικό το προϊόν να έχει τη σωστή συνοχή και αραίωση ανάλογα με τη θερμοκρασία και απορροφητικότητα της επιφάνειας.
- Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ° έως 35 ° C
- Όλα τα προϊόντα με βάση τον ασβέστη έχουν κανονικό χρόνο στεγνώματος ανάλογα με το πάχος εφαρμογής, αλλά η πραγματική σκληρότητα επιτυγχάνεται μέσω της ενανθράκωσης που συμβαίνει κατά την επαφή με τον αέρα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες

Σημειώσεις:

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει γραφτεί από τους ειδικούς της Bericalce και οι υποδεικνυόμενες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο δικό μας εργαστήριο. Οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα οφείλεται μόνο στη μέθοδο και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Για τους παραπάνω λόγους το προϊόν θα πρέπει να δοκιμάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455
sales@isopaint.gr
www.isopaint.gr