

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό σιλοξανικό χρώμα χονδρόκοκκο εξωτερικής χρήσης με μεγάλη αντίσταση στη μούχλα και την άλγη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ACRYLIL PITTURA RIEMPITIVA είναι φινίρισμα εξωτερικής χρήσης βασισμένο σε ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες νερού και αδρανή μεγάλης γεμιστικής ικανότητας.

Το ACRYLIL PITTURA RIEMPITIVA, χάρη στην χοντρή άμμο που περιέχει, σας επιτρέπει με δύο στρώσεις να καλύψετε ατέλειες της επιφάνειας και επιφανειακές ανομοιογένειες των προηγούμενων επιστρώσεων. Κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες που έχουν αφαιρεθεί παλιά επιχρίσματα ή χρώματα.

Με καλή υδροαποθητικότητα και διαπνοή και εξαιρετικής αντίσταση στη μούχλα και την άλγη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλαιούς σοβάδες υδατικής βάσης.
- Επιφάνειες απο σκυρόδεμα.
- Παλαιά χρώματα, επιχρίσματα τοίχου ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγή, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές.
- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ".
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες και επιφάνειες με αλκάλια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος ρητίνης: ακρυλικό συμπολυμερές τροποποιημένο με σιλοξάνη υδατικής βάσης.
- Ταξινόμηση κατά UNI EN 1062-1: (χρώματα εξωτερικής)
- Γυαλάδα κατά EN ISO 2813: class G3 (<10, matt)
- Πάχος ξηρού φιλμ κατά ISO 3233: class E3 (100-200 μm)
- Κοκκομετρία κατά EN ISO 787-18: class S2 (<300 μm medium)
- Διαπερατότητα υδρατμών κατά UNI EN ISO 7783-2: class V1 (Sd<0,14 m high)
- Διαπερατότητα νερού κατά UNI EN 1062 – 3 : class W3 (W≤0,1 low)
- Γεφύρωση ρωγμών κατά UNI EN 1062-7A: class A0 (δεν απαιτείται)
- Διαπερατότητα CO2 UNI EN 1062-6: class C0 (δεν απαιτείται)

Άλλα Χαρακτηριστικά:

- Ειδικό βάρος κατά UNI EN ISO 2811-1: 1,45 – 1,6 kg/l
- Ιξώδες κατά UNI 8902: 48000 ± 3200 cps at 25 °C (Brookfield)
- Μέγιστη κοκκομετρία: 125 μm
- Αντοχή σε υγρό τρίψιμο κατά UNI 10560: >10000 cycles, εξαιρετική
- Αντοχή στα αλκάλια κατά 10795: αντιαλκαλικό
- Συμμορφώνεται με τη θεωρία Kuenzle κατά DIN 18550: $W < 0,5 \text{ kg/m}^2 \text{h}^{0,5}$ και $Sd < 2 \text{ m}$
- Αντίσταση σε μούχλα και άλγη κατά UNI EN 15457 και UNI EN 15458
- Κατάταξη αντίδρασης σε φωτιά κατά EN 13501 – 1 : κλάση A2 s1 d0
- Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή πάνω σε άκαυστη επιφάνεια.
- Χρόνοι στεγνώματος (στους 25 °C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος): στην αφή σε 1 ώρα, επαναβαφή σε 4 ώρες.

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό σιλοξανικό χρώμα χονδρόκοκκο εξωτερικής χρήσης με μεγάλη αντίσταση στη μούχλα και την άλγη.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σοβάς, μπετό:

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και έχει ωριμάσει για τουλάχιστον 28 ημέρες.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333) πριν την εφαρμογή. Αν χρειαστεί προσθέστε το αντιμυκηλικό πρόσθετο COMBAT 444 (κωδ: 4810444) στο υλικό.
- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδαίει.
- Όπου η επιφάνεια διαθέτει ίχνη παλιού ασβέστη ή ασβεστοχρώματος, αφαιρέστε τυχόν μέρη που ξεφλουδίζουν ή που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα.
- Ρωγμές πρέπει να επισκευαστούν με στόκο ή άλλα κατάλληλα προϊόντα.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρετε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.
- Σε εξωτερικές επιφάνειες είναι προτιμότερο να σπατουλάρετε με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος.
- Σε περίπτωση πολύ πορώδους επιφάνειας ασταρώστε με το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001) ή το ακρυλικό αστάρι νερού IDROFIS (κωδ.4700006).
- Εφαρμόστε το ACRISYL PITTURA RIEMPITIVA σε δύο στρώσεις, όπως προτείνεται στις οδηγίες εφαρμογής.

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +8 °C / max. + 35 °C
- Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: < 75%
- Θερμοκρασία επιφάνειας: ελάχιστη + 5 °C/ μέγιστη + 35 °C
- Βαθμός υγρασίας της επιφάνειας: < 10 %
- Αποφύγετε την εφαρμογή όταν υπάρχει υγρασία στην επιφάνεια ή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Για να μην διακυβεύσετε τη βέλτιστη εμφάνιση και απόδοση του προϊόντος, συνιστούμε να εφαρμόζεται μόνο στις προαναφερθείσες κλιματικές συνθήκες, ώστε οι επιφάνειες να προστατεύονται από βροχή και υγρασία για περίπου 48 ώρες. Αυτό θα επιτρέψει στο προϊόν να στεγνώσει πλήρως και εξασφαλίζει καλύτερο πολυμερισμό, ο οποίος πραγματοποιείται μέχρι και 10 ημέρες.
- Επιφάνειες που θα βραχούν από το νερό της βροχής τις πρώτες 10 ημέρες της εφαρμογής, θα μπορούσαν να εμφανίσουν ημιδιαφανείς κάθετες γραμμές. Ένα τέτοιο φαινόμενο δε θέτει σε κίνδυνο την απόδοση του υλικού και μπορεί να αφαιρεθεί με ξέπλυμα με νερό της επιφάνειας με υψηλή πίεση ή μετά από επακόλουθες βροχοπτώσεις.
- Επιφάνειες με άλατα ή ανερχόμενη υγρασία μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του υλικού. Είναι επομένως σημαντικό να επιδιορθωθούν όλα αυτά τα προβλήματα πριν την εφαρμογή του ACRISYL PITTURA RIEMPITIVA.
- Η προστασία της τελικής επιφάνειας από τη μούχλα και τα άλγη είναι υψίστης σημασίας. Η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα επηρεάζονται έντονα από την έκθεση στις περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες, την κατηγορία του κτιρίου και το σύστημα εφαρμογής που επιλέχθηκε.
- Εργαλεία : 1η στρώση με πινέλο, 2η στρώση με ρολό ή πινέλο.
- Αναδεύστε πριν τη χρήση
- Αραίωση: 1η στρώση 35-40% με νερό, 2η στρώση 20-25% νερό
- Αριθμός στρώσεων: τουλάχιστον 2

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό σιλοξανικό χρώμα χονδρόκοκκο εξωτερικής χρήσης με μεγάλη αντίσταση στη μούχλα και την άλγη.

- Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση.
- Ενδεικτική απόδοση: 4-5 m²/lt σε επιφάνειες μέσης απορροφητικότητας. Συνιστούμε προκαταρκτική δοκιμή.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού MARCROMIE η χρησιμοποιώντας τις χρωστικές COLORADO σειρά 548 .

Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες συνιστάται η ανάμιξη μεταξύ τους ώστε να μην έχουμε ελαφριές διαφορές στους χρωματικούς τόνους.

Σε μεγάλες επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή υλικού ίδιας παρτίδας από άκρη σε άκρη. Σε περίπτωση που δε μπορεί να γίνει αυτό και πρέπει να χρησιμοποιήσετε υλικό άλλη παρτίδας τότε σαν σημείο μετάβασης χρησιμοποιήστε γωνίες, καλώδια, καλούπια κ.α.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.

Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC)

Κατηγορία A/c : Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων (υδατοδιάλυτα): 75 gr/lt (2007) / 40 gr/lt (2010) . Το προϊόν περιέχει μέγιστο : 30 gr/lt ΠΟΕ.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμα δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Κρατήστε μακριά από την προσέγγιση των παιδιών. Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις. Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται, να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για την υγιεινή και ασφάλεια. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν εντελώς και επεξεργαστείτε ως ειδικά απόβλητα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για επιπλέον πληροφορίες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Ακρυλικό σιλοξανικό λεπτόκοκκο χρώμα τοίχου με μεγάλη αντίσταση στην άλγη και τη μούχλα. Σε ήδη προετοιμασμένες επιφάνειες , εφαρμόστε δύο στρώσεις από το ACRISYL PITTURA RIEMPITIVA σειρά 634, που βασίζεται σε ακρυλικό σιλοξανικό συμπολυμερές σε υδατική διασπορά.

Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση . Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.