

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμη προς χρήση κόλλα για συστήματα θερμομόνωσης, με βάση συνθετικές ρητίνες, χωρίς τσιμέντο, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα, σχεδιασμένη να προσκολλάται σε υποστρώματα που υπόκεινται κίνηση (μοριοσανίδα, OSB, XLAM, fiber cement). Έτοιμο για χρήση για συγκόλληση διαφόρων τύπων θερμομονωτικών υλικών. Το COLBETON CP έχει εξαιρετική συγκολλητική δύναμη, μεγάλο χρόνο εργασιμότητας, εξαιρετική ελαστικότητα και υδρατμοπερατότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Συνιστάται για την επικόλληση αλλά και την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης EPS, εξηλασμένης πολυστερίνης XPS, φελλού, πετροβάμβακα, πολυουρεθάνη κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος ρητίνης: συνθετικές ρητίνες
- Ειδικό βάρος: 1,8 kg/lit
- Εμφάνιση : γκρι πάστα
- Μέγιστη διάμετρος αδρανών: 0,75 mm
- Χρόνος εργασιμότητας : 4 ώρες στους 20ο C
- Το στέγνωμα εξαρτάται από τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας του περιβάλλοντος και της επιφάνειας. Σε κάθε περίπτωση, το προϊόν δε μπορεί να επαναβαφεί για 10 ημέρες, ενώ στη συνέχεια μόνο εφόσον σιγουρευτείτε ότι είναι πλήρως στεγνό (δεν εμφανίζει σημάδια υγρασίας)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποστρώματος για την εφαρμογή του συστήματος ETICS, ανατρέξτε στις υποδείξεις του προμηθευτή.

Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, μπογιές, σαθρά υλικά και με περιορισμένη περιεκτικότητα σε υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Έτοιμο για χρήση.
- Απλώστε με οδοντωτή σπάτουλα σε ομοιόμορφη στρώση.
- Μην εφαρμόζετε με ρολό.
- Εφαρμόστε τα θερμομονωτικά πάνελ πιέζοντας τα πάνω στην επιφάνεια. Στη συνέχεια αφαιρέστε το περίσσειμα κόλλας.
- Καθαρισμός εργαλείων : με νερό αμέσως μετά τη χρήση
- Ενδεικτική κατανάλωση: 3kg/m² για πλήρη κάλυψη της επιφάνειας. Η ενδεικτική κατανάλωση αναφέρεται σε επίπεδα υποστρώματα, για το λόγο αυτό συνιστάται η επιτόπου δοκιμή.

Ιδιαίτερα εύκαμπτο, οργανικό, έτοιμο προς χρήση επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +5 °C / max. + 35 °C
- Θερμοκρασία επιφάνειας: min. +5 °C / max. + 35 °C
- Αποφύγετε την εφαρμογή σε συνθήκες ισχυρού ανέμου, ομίχλης, έντονης ηλιοφάνειας, βροχής.
- Μην εφαρμόζετε σε παγωμένες ή πρόσφατα αποψυγμένες επιφάνειες.
- Συνιστάται η διαβροχή της επιφάνειας προ της εφαρμογής του προϊόντος, ειδικά σε θερμές περιόδους.
- Κατά την εφαρμογή, μην προσθέτετε νερό για να μεταβάλλετε το ιξώδες ούτε για να αυξήσετε το χρόνο εργασιμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε το έτοιμο προϊόν όταν έχει ήδη ξεκινήσει να οριμάζει.
- Μην αναμιγνύετε ποτέ με άλλα ξένα υλικά όπως τσιμέντο, υδραυλική άσβεστο, σοβά κ.λπ.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται σε γκρι (0160)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.
- Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.
- Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 1 έτους από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει σακί και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δεν εμπίπτει στο φάσμα του νομοθετικού διατάγματος 161/2006 (οδηγία 2004/42/EC)

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μάτια. Μπορεί να ερεθίσει την αναπνευστική οδό. Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται, να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για την υγιεινή και ασφάλεια. Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν εντελώς και επεξεργαστείτε ως ειδικά απόβλητα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για επιπλέον πληροφορίες.

Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.