

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το DECORFOND είναι ένα πλενόμενο υπόστρωμα ειδικά σχεδιασμένο για την προεργασία εσωτερικών επιφανειών τοίχων ώστε να περαστούν τα διακοσμητικά επιχρίσματα VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSISI, CADORO, CADORO VELEVET, ABC RIFLICECI, MARCOPOLO.

Κατασκευασμένο από ακρυλικές πολυμερείς ρητίνες, το DECORFOND δημιουργεί ένα φιλμ ανθεκτικό στα αλκάλια των σοβάδων. Χάρη στην ειδική του σύνθεση μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Χάρη στην ικανότητα εξομάλυνσης, την καλυπτικότητα, το ματάρισμα, και την λευκότητα του, το DECORFOND μπορεί να βοηθήσει να επιτύχουμε το βέλτιστο εμφανισιακά αποτέλεσμα στη διακόσμηση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες υδατικής βάσης.
- Επιφάνειες μπετού.
- Επιφάνειες από γύψο και γυψοσανίδα.
- Παλαιά χρώματα, επιχρίσματα τοίχου οργανικά ή ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγή, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές
- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ".
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος ρητίνης: ακρυλικό πολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα.
- Ειδικό βάρος:  $1,55 \pm 0,05$  kg / lt
- Ιξώδες κατά UNI 8902:  $40000 \pm 4000$  cps στους 25ο C (περιστροφικό ιξωδόμετρο Brookfield).
- Αντίσταση σε υγρή τριβή κατά UNI 10560: > 5000 κύκλοι, άριστη
- Γυαλάδα κατά UNI EN ISO 2813: < 5, πολύ μάτ
- Χρόνοι στεγνώματος (στοις 25ο C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος): στην αφή σε 30 λεπτά, επαναβαφή μετά από 6 ώρες.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σοβάς, γύψος και γυψοσανίδα:

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και έχει ωριμάσει πλήρως. Ξαναπεράστε την επιφάνεια ή σταθεροποιήστε τη με τα κατάλληλα υλικά εφόσον κριθεί απαραίτητο.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333).
- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδάει.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρτε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.
- Τρίψτε τα στοκαρίσματα με γυαλόχαρτο, αφαιρέστε τη σκόνη.

- Αν χρειαστεί σπατουλάρετε την επιφάνεια με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος
  - Ασταρώστε με μία στρώση το ακρυλικό αστάρι εμποτισμού νερού IDROFIS (κωδ.4700006) ή το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001).
  - Προχωρήστε στην εφαρμογή του ασταριού DECORFOND σύμφωνα με την ενότητα "ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ".
  - Μετά από τουλάχιστον 6 ώρες μπορείτε να εφαρμόσετε κάποιο από τα διακοσμητικά χρώματα όπως το Velature, Perlaceo ή Decorì Classici.
- \* Η αραίωση του ασταριού και οι εφαρμοζόμενες ποσότητες εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας και πρέπει προσδιορίζονται μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια-δείτε το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +8 ο C / max. + 35ο C
- Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: < 75%
- Θερμοκρασία επιφάνειας: ελάχιστη + 5ο C / μέγιστη + 35ο C
- Βαθμός υγρασίας της επιφάνειας: < 10 %
- Εργαλεία: πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής.
- Αριθμός στρώσεων: 1 ή 2 ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας.

Βεβαιωθείτε πως θα δημιουργήσετε λεία και ομοιογενή επιφάνεια.

- Αραίωση : 30 -35 % με νερό τόσο στην 1η όσο και στη 2η στρώση.
- Η αραίωση για βαφή με πιστόλι διαφέρει ανάλογα με τον τύπο εξοπλισμού και την πίεση .
- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Ενδεικτική απόδοση : 8 – 10 m<sup>2</sup> / lt /στρώση , σε εφαρμογή σε λείες επιφάνειες μέτριας απορροφητικότητας. Συνιστάται για την εκτίμηση κατανάλωσης η δοκιμή επι της συγκεκριμένης επιφάνειας.

## ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται σε λευκή απόχρωση. Μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού MARCRO-MIE ή χρησιμοποιώντας τις χρωστικές COLORADO σειρά 548.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.

Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

## ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC)

Κατηγορία G : αστάρια (υδατοδιάλυτα) : 50gr/lt (2007), 30gr/lt (2010). Το DECORFOND περιέχει κατά μέγιστο: 30gr/lt ΠΟΕ.

Το προϊόν δεν απαιτεί επισήμανση σύμφωνα με τις Οδηγίες 1999/45 / ΕΚ και 67/548 / ΕΟΚ και επόμενες τροποποιήσεις. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. Μετά τη χρήση μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και επεξεργαστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Κρατήστε μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιήστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύντε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην πετάτε τα υπολείμματα στους υπονόμους, τις υδάτινες οδούς ή το έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

## ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Εσωτερικά σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια εφαρμόστε 2 στρώσεις DECORFOND κωδ. 3880019, υπόστρωμα υδατικής διασποράς, για τη εφαρμογή διακοσμητικών χρωμάτων.

*Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση . Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.*