

ANTICA CALCE PLUS

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΒΟΥΡΤΣΙΣΤΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σειρά 396

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ANTICA CALCE PLUS είναι επίχρισμα τοιχοποιίας εσωτερικής χρήσης ανόργανης βάσης, το οποίο επιτρέπει ένα κομψό φινιρίσμα με ελαφριά ανάγλυφη υφή, υψηλής διαπνοής. Χαρακτηρίζεται από σκιάσεις σε αντίθεση οι οποίες αναδεικνύουν τις πινελιές που τέμνονται μεταξύ τους και λάμπουν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες υδατικής βάσης.
- Παλαιά χρώματα, επιχρίσματα τοίχου ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγή, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές.
- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ".
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος ρητίνης: ασβέστης σκληρούμενος με αέρα.
- Κλάση ποιότητας αέρα εσωτερικά: A+.
- Διαλυτικό : νερό.
- Ειδικό βάρος κατά UNI EN ISO 2811-1 : $1,48 \pm 0.05$ kg/l
- Ιξώδες: πάστα
- Διαπερατότητα υδρατμών UNI EN ISO 7783-2: υψηλή, Sd=0,10 πάχος 0,6 mm.
- Κατάταξη αντίδρασης σε φωτιά κατά EN 13501 – 1 : κλάση A2 s1 d0
Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή πάνω σε άκαυστη επιφάνεια.
- Χρόνοι στεγνώματος (στους 25° C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος): στην αφή σε 3 ώρες, επαναβαφή μετά από 12 ώρες (ανάλογα με το πάχος εφαρμογής).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες σοβά:

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και έχει ωριμάσει για τουλάχιστον 28 ημέρες.
- Ελέγξτε για τυχόν επισκευές. Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή. Εάν αυτό δε συμβαίνει κάντε τις απαραίτητες επιδιορθώσεις ενισχύοντας την επιφάνεια με τη χρήση ειδικών προϊόντων.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333) πριν την εφαρμογή.
- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδάει.
- Όπου η επιφάνεια διαθέτει ίχνη παλιού ασβέστη ή ασβεστοχρώματος, αφαιρέστε τυχόν μέρη που ξεφλουδίζουν ή που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα.
- Ρωγμές πρέπει να επισκευαστούν με στόκο ή άλλα κατάλληλα προϊόντα.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρτε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.
- Αν χρειαστεί σπατουλάρετε την επιφάνεια με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος
- Σε περίπτωση πολύ πορώδους επιφάνειας ασταρώστε με το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001).
- Αν το υπόστρωμα δεν είναι ομοιογενές, με παρουσία παλιών χρωμάτων, στοκαρισμάτων, μπαλωμάτων κτλ, τότε εφαρμόστε το χαλαζιακό αστάρι MARCOTHERM PRIMER (κωδ.4740019)

- Προχωρήστε στην εφαρμογή του ANTICA CALCE PLUS σύμφωνα με την ενότητα “ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ”.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Κατά το στέγνωμα και τη διαδικασία της ενανθράκωσης, το ANTICA CALCE PLUS όπως όλα τα προϊόντα που περιέχουν ασβέστη, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας, για το λόγο συνιστάται η εφαρμογή του υλικού να γίνεται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από +10 °C έως +35 °C και η σχετική υγρασία του αέρα <75%.
- Αν η επιφάνεια δε χρειάζεται αστάρωμα, συνιστάται η προηγούμενη διαβροχή της ώστε να μη δεσμεύσει υπερβολική ποσότητα νερού από τη ρητίνη του υλικού.
- Εργαλεία : ανοξείδωτη σπάτουλα, πινέλο.
- Αριθμός στρώσεων: 2 στρώσεις.
- Αραιώση : έτοιμο προς χρήση, ή 10% κατά μέγιστο με νερό.
- Καθώς το ANTICA CALCE PLUS είναι ένα ανόργανο υλικό, μπορεί να αυξήσει το ιξώδες κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης του. Για να το επαναφέρετε ανακατέψτε καλά με αναδευτήρα.

Διαδικασία εφαρμογής:

Εφαρμόστε το ANTICA CALCE PLUS με πινέλο, με κινήσεις διαφορετικής κατεύθυνσης.

- Μετά από τουλάχιστον 12 ώρες, με τη σπάτουλα γυαλίστε την επιφάνεια ή γεμίστε την επιφάνεια εφαρμόζοντας 2^η στρώση του υλικού και ταυτόχρονα γυαλίστε την επιφάνεια με τη σπάτουλα.
- Τα εργαλεία πρέπει να πλένονται αμέσως μετά με νερό.
- Ενδεικτική κατανάλωση: 0,4 – 0,6 kg/m² με βάση 2 χέρια σε λείες επιφάνειες μέσης απορροφητικότητας. Προτείνουμε να εκτιμάται ο ρυθμός κατανάλωσης με δοκιμή στην συγκεκριμένη επιφάνεια.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού MARCROMIE η χρησιμοποιώντας τις χρωστικές COLORADO σειρά 548 .

Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες συνιστάται η ανάμιξη μεταξύ τους ώστε να μην έχετε ελαφριές διαφορές στους χρωματικούς τόνους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.

Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC)

Κατηγορία A/I : διακοσμητικά επιχρίσματα (βάσεως νερού): 200 gr/lt (2010). Το ANTICA CALCE PLUS περιέχει έως: 30gr/lt ΠΟΕ

Ερεθίζει το δέρμα. / κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια. / κρατήστε μακριά από παιδιά. / αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. / σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. / φοράτε κατάλληλα γάντια και προστασία ματιών / προσώπου. / σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Επισήμανση σύμφωνα με 67/548 / ΕΟΚ και 1999/45 / ΕΚ και τις επακόλουθες αλλαγές και ενημερώσεις. Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί, να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια. Μετά τη χρήση μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και επεξεργαστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Εφαρμογές σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες για το ANTICA CALCE PLUS σειρά 396 ανόργανο επίχρισμα τοιχοποιίας, με ασβέστη σκληρούμενο με αέρα, με εφαρμογή τουλάχιστον

2 στρώσεων, χαρακτηρίζεται από διαπερατότητα υδρατμών κατά UNI EN ISO 7783-2 υψηλή.

Αγορά και εφαρμογή του υλικού € _____
/m².

Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίσετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση . Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.