

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (σειρά 376)

Marcopolo Μεταλλικό διακοσμητικό φινίρισμα σε ακατέργαστη άμμο εσωτερικής χρώσης. Γυαλιστερό αποτέλεσμα.

Περιγραφή:

Το MARCOPOLO είναι διακοσμητικό φινίρισμα εσωτερικής χρήσης που επιτρέπει τη δημιουργία επιφανειών με μεταλλικό εφέ. Η σύνθεσή του, εμπλουτισμένη με ειδικές χρωστικές πέρλες, δημιουργεί επιφάνειες με τραχιά όψη, με ξεχωριστή λάμψη και χρωματικά εφέ με παραλλαγές που μεταβάλλονται στο φως και κεντρίζουν τα βλέμματα.

Απλό και γρήγορο στην εφαρμογή, το MARCOPOLO δίνει προσωπικότητα σε μοντέρνα δωμάτια και συνάμα τονίζει τοίχους που πλαισιώνουν κλασικά έπιπλα.

Διακοσμεί με διάφορα εφέ ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και την φαντασία του εφαρμοστή.

Τεχνικές Πληροφορίες	
Τύπος Ρητίνης	Ακρυλικό συμπολυμερές υδατικής βάσης
Διαλυτικό	Νερό
Ειδικό Βάρος	UNI EN ISO 2811 – 1.10 : 1,33 kg / lt αναλόγως απόχρωσης
Χρωστικές	Μεταλλικές πέρλες, ιριδίζοντα στοιχεία
Κλάση ποιότητα αέρα εσωτερικά	A
Χρόνοι Στεγνώματος	Στην αφή σε 1 ώρα (στους 25° C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος)
Κατάταξη αντίδρασης σε φωτιά	UNI EN 13501-1 κλάση A2 s1 d0

Οδηγίες Χρήσης:

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες υδατικής βάσης.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες σοβά και γυψοσανίδας.
- Παλαιά χρώματα, επιχρίσματα τοίχου ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγή, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές.
- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ".
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες και επιφάνειες με αλκάλια.

Προετοιμασία Επιφάνειας (Εσωτερικές επιφάνειες):

Επιφάνειες Τοίχων:

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και έχει ωριμάσει για τουλάχιστον 28 ημέρες.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333) πριν την εφαρμογή. Αν χρειαστεί προσθέστε το αντιμυκηλικό πρόσθετο COMBAT 444 (κωδ: 4810444) στο υλικό.
- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδάει.
- Όπου η επιφάνεια διαθέτει ίχνη παλιού ασβέστη ή ασβεστοχρώματος, αφαιρέστε τυχόν μέρη που ξεφλουδίζουν ή που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα.
- Ρωγμές πρέπει να επισκευαστούν με στόκο ή άλλα κατάλληλα προϊόντα.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρτε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.
- Τρίψτε τα στοκαρίσματα με γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τη σκόνη.
- Αν χρειαστεί σπατουλάρετε την επιφάνεια με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος.
- Σε περίπτωση πολύ πορώδους επιφάνειας ασταρώστε με το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001) ή το ακρυλικό αστάρι νερού IDROFIS (κωδ.4700006).
- Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις από το αστάρι DECORFOND (κωδ.3880019) αραιωμένο με 30 -35% νερό, χρησιμοποιώντας ρολό ή πινέλο για να δημιουργήσετε ένα ιδανικό ομοιογενές αστάρωμα προ της εφαρμογής. Δεν συνιστάται η χρήση άλλων υλικών.
- Εφαρμόστε το MARCOPOLO όπως προτείνεται στις οδηγίες εφαρμογής.

*Η αραιώση του ασταριού και η ποσότητα που πρέπει να εφαρμοστεί εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας και προσδιορίζεται μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια-δείτε το τεχνικό δελτίο δεδομένων.

Οδηγίες Εφαρμογής:

Περιβαλλοντικές συνθήκες και επιφάνειας:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος : min +8 °C, max + 35 °C.
- Σχετική υγρασία: < 75% .
- Θερμοκρασία επιφάνειας : min +5 °C / max + 35 °C.
- Βαθμός υγρασίας σε επιφάνεια εργασίας < 10%.
- Εργαλεία : πινέλο και σφουγγάρι.
- Αριθμός στρώσεων : 1
- Αραιώση: έτοιμο προς χρήση, μπορεί να αραιωθεί με νερό έως 5% αναλόγως του ζητούμενου αισθητικού αποτελέσματος.

Διαδικασία Εφαρμογής:

- Απλώστε το MARCOPOLO επάνω στο Decorfond (μετά το στέγνωμά του) ανομοιόμορφα με πινέλο.
- Όταν το υλικό έχει μερικώς στεγνώσει, με ένα μαλακό ή ελαφρώς βρεγμένο σφουγγάρι ή με ένα λεπτό και φαρδύ πινέλο, δημιουργήστε ακανόνιστες ζώνες συσσώρευσης της άμμου. Μετά το πλήρες στέγνωμα θα τονιστεί το χαρακτηριστικό εφέ.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Ενδεικτική κατανάλωση: 4 – 6 m²/lt ανά στρώση σε λείες επιφάνειες μέσης απορροφητικότητας. Προτείνουμε να εκτιμάται ο ρυθμός κατανάλωσης με δοκιμή στην συγκεκριμένη επιφάνεια.

Χρωματισμός:

Το προϊόν διατίθεται στις ακόλουθες έτοιμες αποχρώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάσεις για χρωμάτισμα: silver (0070), aluminio (0170), gold (0190), bronze (0150), copper (0160).

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού MARCROMIE ή χρησιμοποιώντας τις χρωστικές COLORADO σειρά 548.

Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες συνιστάται η ανάμιξη μεταξύ τους ώστε να μην έχετε ελαφριές διαφορές στους χρωματικούς τόνους.

Αποθήκευση:

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.

Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

Κανόνες ασφαλείας:

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC)

Κατηγορία A/I: διακοσμητικά επιχρίσματα (βάσεως νερού): 200 gr/lit (2010). Το MARCOPOLO περιέχει κατά μέγιστο: 200 gr/lit ΠΟΕ.

Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί, να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια. Μετά τη χρήση μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και επεξεργαστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Στοιχείο προδιαγραφής:

Εφαρμογή σε κατάλληλα προετοιμασμένες εσωτερικές επιφάνειες, διακοσμητικού φινιρίσματος τραχιάς υφής μεταλλικής όψης, MARCOPOLO σειρά 376, βάσης ακρυλικού συμπολυμερούς σε υδατική διασπορά, μίας στρώση, σύμφωνα με την τεχνική εφαρμογής.

Αγορά και εφαρμογή του υλικού € _____ /m².

Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.

ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455
sales@isopaint.gr
Wwww.isopaint.gr