SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Lunanuova

Διακοσμητικό φινίρισμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με εφέ πολύχρωμων κρυστάλλων.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το LUNANUOVA είναι ένα διαφανές διακοσμητικό φινίρισμα ακρυλικού-σιλοξάνης, εμπλουτισμένο με ανακλαστικά κρύσταλλα.
Σε εσωτερικούς χώρους, το τελικό αποτέλεσμα ποικίλλει ανάλογα με την επιλεγμένη βάση. Το προϊόν είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε συνδυασμό με υδατοδιαλυτά χρώματα και άλλα διακοσμητικά φινιρίσματα, όπως τα COLOREVIVO, BRAVOCASA, UNIMARC SMALTO MURALE (σμάλτο τοίχου), RILIEVO, MARCOPOLO και CADORO.
Για να ενισχύσετε το αποτέλεσμα σε εξωτερικούς χώρους, συνιστούμε την εφαρμογή του πάνω σε λείες ή παχιές βάσεις – ακόμη και σε επιφάνειες με συστήματα θερμομόνωσης – σε ένα από τα χρώματα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη παλέτα χρωμάτων.
Η νέα σύνθεση, που βασίζεται σε ακρυλικά συνδετικά και συστατικά σιλοξάνης σε συνδυασμό με ειδική προστασία κατά της μούχλας και των φυκιών, δημιουργεί τον τέλειο συνδυασμό για την προστασία του τοίχου από τη μούχλα και τα φύκια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Τύπος συνδετικού: ακρυλικό συμπολυμερές τροποποιημένο με σιλοξάνη σε υδατική διασπορά
-Ειδικό βάρος σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 kg/l
-Ξήρανση (στους 25 °C και 65% σχετική υγρασία): σκόνη 30 λεπτά· επαφή 2 ώρες.
-Ταξινόμηση ποιότητας εσωτερικού αέρα: A
-Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0
Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.

-Ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-1: (χρώματα για εξωτερική χρήση)
-Γυαλάδα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 2813: κλάση G3 (<10 ματ)
-Πάχος ξηρού φιλμ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3233: κλάση E2 (50-100 μm)
-Μέγεθος κόκκου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1524: κατηγορία S1 (<100 μm λεπτό)
-Ρυθμός διαπερατότητας υδρατμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 7783-2: κλάση V1 (Sd < 0,14 m, Sd = 0,08 m)
-Διαπερατότητα υγρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-3: κλάση W3 (W ≤ 0,1 χαμηλή)
-Γέφυρα ρωγμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-7A: κλάση A0 (καμία απαίτηση)
-Διαπερατότητα CO2 σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-6: κλάση C0 (καμία απαίτηση)

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικούς χώρους σε:
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες γύψου και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ανόργανης φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά.
- Επιφάνειες από ξύλο, μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ και παρόμοια υλικά.

Μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους σε:
- Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS).
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ανόργανης φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».
Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες και αλκαλικές επιφάνειες και αφήστε επαρκή χρόνο ωρίμανσης, συνήθως τέσσερις εβδομάδες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Εφαρμόστε το αστάρι που έχετε επιλέξει για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.
Εφαρμόστε το LUNANUOVA όπως περιγράφεται στις οδηγίες εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες αέρα και επιφάνειας στήριξης:
Θερμοκρασία αέρα: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C
Επίπεδο υγρασίας της επιφάνειας υποστρώματος: <10%
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μετά την εφαρμογή, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και την υγρασία έως ότου το προϊόν στεγνώσει πλήρως, κάτι που συνήθως συμβαίνει (στους 20 °C) μετά από περίπου 48 ώρες.

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους:
- Εργαλεία: πινέλο σπάλτερ, πινέλο, σφουγγάρι
- Στρώσεις: μία ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Αραίωση: με νερό, έως 15% το πολύ.
- Καθαρισμός εργαλείων με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
Μέθοδοι εφαρμογής:
- Εφαρμόστε και απλώστε το προϊόν απευθείας με το εργαλείο της επιλογής σας.
- Για κάθε εφαρμογή με πλαστική σπάτουλα, συνιστάται να απλώσετε πρώτα το προϊόν με πινέλο.
- Ενδεικτική απόδοση: 12-15 m²/l, ανάλογα με το διακοσμητικό υπόστρωμα που έχει εφαρμοστεί.
Η κατανάλωση μπορεί να διαφέρει εν μέρει ανάλογα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση μεγάλων έργων, συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικής δοκιμής.

Εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους:
- Εξοπλισμός: ρολό μεσαίου πάχους, πανί βαφής.
- Αραίωση: με νερό, σε αναλογία 40 έως 50%.
- Αριθμός στρώσεων: μία ή περισσότερες, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Καθαρισμός του εξοπλισμού: με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Διαδικασίες εφαρμογής:

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Εφαρμόστε το προϊόν με ρολό, με τη μέθοδο «υγρό πάνω σε υγρό».
- Πραγματοποιήστε την τελική εφαρμογή σύμφωνα με το επιλεγμένο φινίρισμα:

.με ρολό: εφαρμόστε άνισα για να επιτύχετε το εφέ σκίασης
.με πανί βαφής: απλώστε με το πανί ελαφρώς εμποτισμένο με LUNANUOVA, με κινήσεις σε αντίθετες κατευθύνσεις για να δημιουργήσετε τις πολύπλευρες αποχρώσεις που εμπλουτίζονται από τα κρύσταλλα.

- Ενδεικτική απόδοση:

.15-20 m²/l ανά στρώση για χρήση με ρολό σε λείες επιφάνειες ή σε υδατοδιαλυτά χρώματα με γεμιστική δράση
.10-15 m²/l ανά στρώση για χρήση με πανί βαφής σε παχιά επιχρίσματα
Συνιστάται η απόχρωση του προϊόντος (δείτε την παλέτα χρωμάτων για τα διαθέσιμα χρώματα). Οι αποδόσεις ποικίλλουν ανάλογα με την επιφάνεια υποστρώματος και τη μέθοδο εφαρμογής, και αφορούν λείες επιφάνειες υποστρώματος με μέση απορροφητικότητα. Συνιστούμε να προσδιορίσετε την πραγματική απόδοση πραγματοποιώντας μια μικρή δοκιμή σε δείγμα πάνω στην πραγματική επιφάνεια υποστρώματος.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται στις ημικαλυπτικές έτοιμες βάσεις Silver (0070) και Gold (0190).
Οι αποχρώσεις επιτυγχάνονται μέσω του συστήματος χρωματισμού και με τα χρωστικά COLORADO της σειράς 548.
Όταν χρησιμοποιούνται πολλές παρτίδες, συνιστάται η αναμίξη των διαφόρων προϊόντων μεταξύ τους, προκειμένου να αποφευχθούν ελαφρές διαφορές στην απόχρωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατ. A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (υδατοδιαλυτά): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 200 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διακοσμητικό φινίρισμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους – εφέ πολύχρωμων κρυστάλλων.
Εφαρμόστε τη σειρά LUNANUOVA 022, σε επιφάνειες που έχουν προετοιμαστεί προηγουμένως, σε στρώσεις και
ποσότητες ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Προμήθεια και τοποθέτηση του υλικού € .....ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η SAN MARCO GROUP εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις της και με βάση την εμπειρία της· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.