SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cavenier

Διακοσμητικό φινίρισμα εσωτερικών χώρων με υφή και εφέ πέρλας.



ΣΕΙΡΑ 023

CAVENIER - V.23/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CAVENIER είναι ένα μοναδικό διακοσμητικό φινίρισμα, εξαιρετικά εύκολο στην εφαρμογή. Η ιδιαίτερη παστώδης σύστασή του, καθώς και η ευκολία με την οποία απλώνεται με σπάτουλα, καθιστούν τη διακοσμητική επέμβαση εξαιρετικά απλή και γρήγορη, ακόμη και σε μη ομοιογενείς επιφάνειες.
Η υφή του χαρακτηρίζεται από μια κρυστάλλινη και μαργαριταρένια όψη που δημιουργείται από ορυκτά σωματίδια.
Η ασημένια βάση επιτρέπει τη δημιουργία ποικίλων χρωματικών αποτελεσμάτων, από τις πιο ζεστές αποχρώσεις των κλασικών φινιρισμάτων έως τις πιο σκούρες αποχρώσεις για σύγχρονους συνδυασμούς.
Τα διαφορετικά διακοσμητικά εφέ, τα οποία μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής, επιτρέπουν την εξατομίκευση κάθε χώρου.
Το CAVENIER δεν περιέχει φορμαλδεΰδη ούτε πρόσθετους πλαστικοποιητές.
Πιστοποιητικό Redcert²: προϊόν που εξοικονομεί ορυκτούς πόρους μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πρώτων υλών στην αλυσίδα αξίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού: ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα
- Χρωστικές και πληρωτικά: ορυκτά πληρωτικά
- Διαλύτης: νερό
- Ταξινόμηση ποιότητας εσωτερικού αέρα: A+
- Ειδικό βάρος UNI EN ISO 2811-1: 1,34 ± 0,05 kg/l
- Ιξώδες: πάστα
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά EN13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0
Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναγραφόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.
- Χρόνοι ξήρανσης (στους 25 ºC και 65% σχετική υγρασία): στεγνώνει στην αφή σε 3 ώρες, η δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί μετά από 6 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.

- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες σοβά και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα οργανικής ή ανόργανης προέλευσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Συγκροτήματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι απορροφούν ορυκτά.

Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».
Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες και επιφάνειες με αλκαλική τάση, και αφήστε επαρκή χρόνο ωρίμανσης, συνήθως τέσσερις εβδομάδες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες από σοβά, γύψο και γυψοσανίδες:
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και έχει παλαιώσει. Επαναεπικαλύψτε ή σταθεροποιήστε τη χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα, εάν είναι απαραίτητο.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδικός 4810222) και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 (κωδικός 4810333). Για να προστατέψετε τον τοίχο από τη δημιουργία μούχλας, προσθέστε στο προϊόν το απολυμαντικό COMBAT 444 (κωδικός 4810444).
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σφραγιστικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Εξομαλύνετε, αν χρειαστεί, με RASAMIX 9440160 ή με BETOMARC 9450150 ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, εφαρμόστε μία στρώση ακρυλικού σταθεροποιητικού τοίχου με βάση το νερό IDROFIS 4700006 ή μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εφαρμόστε το CAVENIER όπως περιγράφεται στις οδηγίες εφαρμογής.

*(Η αραίωση του σταθεροποιητικού και οι ποσότητες που πρέπει να εφαρμοστούν εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας του υποστρώματος και πρέπει να προσδιοριστούν μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια του υποστρώματος – Βλ. το σχετικό τεχνικό δελτίο δεδομένων).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες ατμόσφαιρας και επιφάνειας υποστρώματος:

Θερμοκρασία αέρα: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C
Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C
Ποσοστό υγρασίας επιφάνειας υποστρώματος: <10%

- Εργαλεία: σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Στρώσεις: 1-2 ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση
- Μέθοδος εφαρμογής:

Αποτελέσματα με μία στρώση
Εφαρμόστε το CAVENIER στην ξηρή επιφάνεια με μεταλλική σπάτουλα, απλώνοντας το προϊόν ομοιόμορφα.
Πριν στεγνώσει εντελώς, δημιουργήστε πάντα με τη σπάτουλα στρογγυλεμένες κινήσεις σε αντίθετες κατευθύνσεις, επιτυγχάνοντας διαφορετικά κρυσταλλικά αποτελέσματα.

Εφέ δύο στρώσεων
Εφαρμόστε το CAVENIER στην ξηρή επιφάνεια με μεταλλική σπάτουλα, απλώνοντας το προϊόν ομοιόμορφα.
Μετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης στρώσης, εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση και επεξεργαστείτε την με τα κατάλληλα εργαλεία, ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

- Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Πλύσιμο τοίχων: μετά από τουλάχιστον 20 ημέρες με νερό.
- Ενδεικτική απόδοση:

Αποτελέσματα μίας επίστρωσης
6-10 τ.μ./λ. στο τελικό αποτέλεσμα, ανάλογα με την επιθυμητή εμφάνιση, και αναφέρεται σε λείες και μέτρια απορροφητικές επιφάνειες. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η πραγματική απόδοση με μια προκαταρκτική δοκιμή στη συγκεκριμένη επιφάνεια.
Αποτελέσματα δύο στρώσεων
3-4 τ.μ./λίτρο στο τελικό αποτέλεσμα, ανάλογα με την επιθυμητή εμφάνιση, και αφορά λείες και μέτρια απορροφητικές επιφάνειες. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η πραγματική απόδοση με μια προκαταρκτική δοκιμή στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται στο έτοιμο χρώμα Silver (0070) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως βάση χρωματισμού.
Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί μέσω του Συστήματος Αντιστοίχισης Χρωμάτων ή χρησιμοποιώντας χρωστικές της σειράς COLORADO 548.
Όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλές παρτίδες, συνιστάται η αναμίξη των διαφόρων προϊόντων μεταξύ τους, προκειμένου να αποφευχθούν ελαφρές διαφορές στην απόχρωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατ. A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (υδατοδιαλυτά):
200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 200 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διακοσμητικό φινίρισμα εσωτερικών χώρων με υφή και εφέ μαργαριταριού.
Εφαρμόστε τη σειρά CAVENIER 023, ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατική διασπορά, σε τουλάχιστον 1-2 στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.
Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού € .....ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέραν του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.''