SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Sagredo

Διακοσμητικό φινίρισμα με δίχρωμο, εξαιρετικά ματ αποτέλεσμα για εσωτερικούς χώρους.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SAGREDO είναι ένα διακοσμητικό φινίρισμα για εσωτερικούς χώρους με ένα αποκλειστικό δίχρωμο, εξαιρετικά ματ εφέ που αναδεικνύει όλα τα στυλ επίπλωσης, συμπεριλαμβανομένων των νερά του ξύλου, των γυαλιστερών μετάλλων, των αντανακλάσεων του μαρμάρου και της υφής της πέτρας.
Οι χαρακτηριστικές δίχρωμες επιφανειακές αποχρώσεις δημιουργούν βάθος και θυμίζουν την κομψότητα, την φινέτσα και την λεπτότητα των πολύτιμων, σύγχρονων και πάντα μοντέρνων υλικών.
Με γρήγορο στέγνωμα και εύκολη εφαρμογή, το SAGREDO σας επιτρέπει να δημιουργήσετε διαφορετικά διακοσμητικά εφέ που ποικίλλουν ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής που χρησιμοποιείται.
Είναι άοσμο, χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), πλαστικοποιητές, φορμαλδεΰδη και μεθυλισοθειαζολινόνες.
Πιστοποιητικό Redcert²: προϊόν που εξοικονομεί ορυκτούς πόρους μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πρώτων υλών στην αλυσίδα αξίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού: ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα
- Χρωστικές ουσίες: ιριδίζουσες
- Κατηγορία ποιότητας εσωτερικού αέρα: A+
- Διαλύτης: νερό
- Ειδικό βάρος σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2811-1: 1,17 ± 0,05 kg/l
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο EN13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0

Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναγραφόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.
- Ξήρανση (στους 25 °C και 65% σ.υ.): στεγνώνει στην αφή σε μία ώρα, επανεπίστρωση μετά από 3 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες σοβά και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα οργανικής ή ανόργανης προέλευσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Διάφορα είδη συσσωματωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν απορροφητικότητα. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ». Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες ή επιφάνειες με αλκαλική τάση και αφήστε επαρκή χρόνο ωρίμανσης, συνήθως τέσσερις εβδομάδες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες από σοβά, γύψο και γυψοσανίδες:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και έχει παλαιώσει. Εάν είναι απαραίτητο, ανανεώστε ή ενισχύστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδικός 4810222) και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 (κωδικός 4810333). Για να προστατέψετε τον τοίχο από τη δημιουργία μούχλας, προσθέστε στο προϊόν το απολυμαντικό COMBAT 444 (κωδικός 4810444).
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Λειάνετε το στόκο και τις επιδιορθώσεις με γυαλόχαρτο· απομακρύνετε τη σκόνη.
- Λειάνετε το σοβά, εάν είναι απαραίτητο, με RASAMIX 9440160 ή με BETOMARC 9450150 ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Προετοιμάστε την επιφάνεια με μία στρώση ακρυλικού σταθεροποιητικού τοίχου με βάση το νερό IDROFIS 4700006 ή με μικροποιημένο σταθεροποιητικό χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εφαρμόστε 2 στρώσεις DECORFOND 3880019 αραιωμένου κατά 30-35% με νερό, ανατρέξτε στο σχετικό τεχνικό δελτίο.
- Μόλις στεγνώσει πλήρως το υπόστρωμα, εφαρμόστε το προϊόν φινιρίσματος.

*(Η αραίωση του σταθεροποιητικού και οι ποσότητες που πρέπει να εφαρμοστούν εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας του υποστρώματος και πρέπει να προσδιοριστούν μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια του υποστρώματος – Βλ. το σχετικό τεχνικό δελτίο δεδομένων).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας υποστρώματος:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C Ποσοστό υγρασίας της επιφάνειας υποστρώματος: <10%
- Εργαλεία: σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα, πινέλο.
- Αριθμός στρώσεων: 2
- Αραίωση: με νερό
.Σπάτουλα: έτοιμο προς χρήση
.Πινέλο: 20%
- Ο καθαρισμός των εργαλείων με νερό πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη χρήση.
- Ενδεικτική απόδοση:
.Μυστρί: 4-6 m²/l με βάση 2 στρώσεις
.Πινέλο: 5-7 m²/l με βάση 2 στρώσεις

Διαδικασίες εφαρμογής Με σπάτουλα:

- Απλώστε το SAGREDO ομοιόμορφα με τη σπάτουλα πάνω σε στεγνή επιφάνεια.
- Μετά το στέγνωμα, εφαρμόστε μια ακόμη στρώση με τη σπάτουλα, δημιουργώντας στροβιλισμούς σε αντίθετες κατευθύνσεις.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Πινέλο:

- Απλώστε το SAGREDO σε στεγνή επιφάνεια με το πινέλο με ανομοιόμορφο τρόπο για να επιτύχετε ένα εφέ σκίασης.

- Αφού στεγνώσει, εφαρμόστε ένα ακόμη στρώμα με το πινέλο με ακανόνιστο τρόπο, κάνοντας κινήσεις σε αντίθετες κατευθύνσεις για να δημιουργήσετε απαλά εφέ.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με τη χρήση του συστήματος Color Matching System.

Το προϊόν μπορεί επίσης να χρωματιστεί χρησιμοποιώντας χρωστικές της σειράς COLORADO 548.
Όταν χρησιμοποιείτε πολλές παρτίδες, συνιστάται να αναμειγνύετε τα διάφορα προϊόντα μεταξύ τους για να αποφύγετε μικρές διαφορές στις αποχρώσεις.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 0,5 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Εφαρμογή, σε προετοιμασμένες εσωτερικές επιφάνειες, του διακοσμητικού φινιρίσματος με εξαιρετικά ματ αποτέλεσμα από τη σειρά SAGREDO 042, με βάση ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατικό διάλυμα, σε τουλάχιστον 2 στρώσεις σύμφωνα με την αναφερόμενη ικανότητα κάλυψης.

Προμήθεια και εφαρμογή € .....ανά τ.μ.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέραν του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.