SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Continuo Deco

Διακοσμητική οργανική-ορυκτή πατητή τσιμεντοκονία δυο συστατικών.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CONTINUO DECO είναι μια διακοσμητική πάστα δύο συστατικών, κατάλληλη για επάλειψη σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Μπορεί να χρωματιστεί με σύστημα χρωματομέτρησης.
Η σύνθεσή της μπορεί να προσαρμοστεί στις διάφορες ανάγκες της σύγχρονης δόμησης και επιτρέπει την επίτευξη διαφορετικών εφέ, από το επίπεδο και ομοιόμορφο μονολιθικό έως το δίχρωμο και το υφασμάτινο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία των εφέ, ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το CONTINUO DECO εγγυάται εξαιρετική πρόσφυση στα αστάρια LEVEL_ZERO ή BASE που παρέχονται από το σύστημα CONTINUO, δημιουργώντας οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες με υψηλή αισθητική και δυνατότητα εξατομίκευσης.
Το CONTINUO DECO είναι ένα ιδιαίτερα ευέλικτο προϊόν. Η επεξεργασία της πάστας βελτιστοποιεί τον χρόνο εργασίας στο εργοτάξιο και επιτρέπει την επίτευξη ενός ευρέος φάσματος αισθητικών εφέ με ένα μόνο προϊόν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

CONTINUO DECO ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ A

- Τύπος συνδετικού: ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα
- Εμφάνιση: λευκή πάστα
- Διαλύτης: νερό

CONTINUO DECO ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B

- Φύση συνδετικού: τσιμέντο και αδρανή.
- Εμφάνιση: λευκή σκόνη
- Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: <0,3 mm

CONTINUO DECO ΜΙΓΜΑ A+B

- Αναλογία μίγματος: 3:1 κατά βάρος
- Ειδικό βάρος του μίγματος UNI EN ISO 2811-1: 1,77 ± 0,05 c.a. kg/l

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Χρόνος εργασίας: περίπου 120 λεπτά στους 25°C, σχετική υγρασία = 60%.
- Ξήρανση (στους 25°C και 65% σχετική υγρασία): στεγνώνει στην αφή σε 60 λεπτά· μπορεί να βαφτεί εκ νέου μετά από 3 ώρες (διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και το υπόστρωμα).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- πρέπει να είναι στεγνή, συμπαγής και χωρίς σκόνη.
Οι ανωμαλίες που οφείλονται σε λανθασμένη εφαρμογή του υποστρώματος μπορούν να διορθωθούν με λείανση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: ελάχ. +5 °C - μέγ. +35 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: ελάχ. +5 °C - μέγ. +35 °C. - Προσθέστε σε κάθε συσκευασία 15 kg CONTINUO DECO A ένα ολόκληρο πακέτο 5 kg CONTINUO DECO B.

- Η προσθήκη πρέπει να γίνεται σταδιακά και υπό αργή ανάδευση με τρυπάνι εξοπλισμένο με χτυπητήρι για τουλάχιστον 3 λεπτά.
- Είναι δυνατή η προσθήκη έως και 5-8% κατά βάρος νερού στο μείγμα.
- Το κονίαμα που προκύπτει πρέπει να είναι ομοιογενές, θιξοτροπικό και χωρίς σβώλους.
- Εργαλεία: σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Για να δημιουργήσετε συγκεκριμένα αισθητικά αποτελέσματα με το CONTINUO DECO, πρέπει να συμβουλευτείτε το τεχνικό εγχειρίδιο εφαρμογής.
- Αριθμός στρώσεων: 2-3 στρώσεις προϊόντος, ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα
- Πριν από την εφαρμογή του ασταριού, η επιφάνεια μπορεί να τριφτεί ελαφρά με τροχό ή με βούρτσα.
- Καθαρίστε τον εξοπλισμό με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Ενδεικτική απόδοση κάλυψης: 1,2-1,5 kg/τ.μ. για 2 στρώσεις.
Η απόδοση κάλυψης είναι ενδεικτική και αφορά επίπεδες επιφάνειες. Πριν προχωρήσετε, συνιστούμε να κάνετε δοκιμή απευθείας στο χώρο εφαρμογής.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με τη χρήση του Συστήματος Αντιστοίχισης Χρωμάτων.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές παρτίδες, συνιστάται να αναμειγνύετε εκ νέου τα διάφορα προϊόντα μαζί, για να αποφευχθούν μικρές διαφορές στην απόχρωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης:+30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατ. A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (υδατοδιαλυτά): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 200 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διακοσμητική επίστρωση σε μορφή πάστας που απλώνεται για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες για τη τη δημιουργία διακοσμητικών συστημάτων CONTINUO.

Ενδεικτική κατανάλωση 1,2 - 1,5 kg/τ.μ. σε 2 στρώσεις. Προμήθεια και εφαρμογή υλικού € .....ανά τ.μ.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του. Ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέραν του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.