SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Continuo Link

Διάφανο εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών.



ΣΕΙΡΑ 116

CONTINUO LINK - V.23/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CONTINUO LINK είναι ένα διαφανές, εύκολο στην εφαρμογή, διμερές, αραιώσιμο με νερό εποξειδικό αστάρι με υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Η ειδική θερμοσκληρυνόμενη σύνθεσή του, με πολύ χαμηλό ιξώδες, βασίζεται στη χρήση ειδικών εποξειδικών ρητινών και συγκεκριμένων σκληρυντικών με χαμηλό βαθμό κιτρίνισμα.
Το CONTINUO LINK μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση και την προστασία νέων ή προς ανακαίνιση επιφανειών από οπλισμένο σκυρόδεμα (CLS), βελτιώνοντας την αντι-σκόνη λειτουργία τους και μειώνοντας την απορρόφηση νερού και ελαίων.
Κατάλληλο για χρήση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες αποθηκών, γκαράζ, εργαστηρίων, χώρων στάθμευσης και παρόμοιων χώρων.
Όταν χρησιμοποιείται σε ιδιαίτερα ανοιχτόχρωμες επιφάνειες, μπορεί να παρατηρηθεί ελαφρύς αποχρωματισμός με την πάροδο του χρόνου. Το CONTINUO LINK είναι κατάλληλο μόνο για εσωτερικές επιφάνειες και εκπέμπει εξαιρετικά χαμηλές ποσότητες πτητικών οργανικών ουσιών.
Το CONTINUO LINK παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο νερό, στα ουδέτερα άλατα και στα αλκάλια. Καλή αντοχή σε τυχαίες πιτσιλιές ασθενών οξέων. Δεν ενδείκνυται για επιφάνειες που υπόκεινται σε εμβάπτιση στο νερό.
Το σύστημα CONTINUO έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία A+ σύμφωνα με τη γαλλική υπουργική απόφαση για την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Επιφάνειες διακοσμημένες με CONTINUO DECO
- Επιφάνειες από καινούργιο ή φθαρμένο σκυρόδεμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Φύση του συνδετικού υλικού: Εποξειδικό και ειδικός σκληρυντής
-Διαλύτης: νερό
-Αναλογία ανάμειξης κατά βάρος:
2 μέρη συστατικού A + 1 μέρος συστατικού B.
Πυκνότητα UNI EN ISO 2811-1:
Συστατικό A = 1,08 ± 0,05 kg/l Συστατικό B =
1,04 ± 0,05 kg/l

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

-Πυκνότητα μείγματος (A+B) UNI EN ISO 2811-1: 1,07±0,02 kg/l
-Χρόνος ζωής μείγματος (A+B): περίπου 60 λεπτά στους 20 °C.
Το μείγμα (A+B) δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μετά το πέρας αυτού του χρόνου, ακόμη και αν παραμένει ρευστό.
-Ποσοστό στερεών κατά την εφαρμογή: ελάχιστο 12% - μέγιστο 14%, ανάλογα με την αραίωση που χρησιμοποιείται.
-Εμφάνιση γυαλάδας
-Πάχος ξηρού στρώματος: 8-15 μικρά
- Ξήρανση (στους 25 °C και 65% σχετική υγρασία): στην αφή σε 4 ώρες, πλήρης σε ώρες.
Η επιφάνεια αντέχει σε ελαφριά κυκλοφορία μετά από 16 ώρες και σε πλήρη κυκλοφορία μετά από 3 ημέρες. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να επικαλυφθεί εκ νέου με CONTINUO LINK μετά από 24 ώρες και το αργότερο εντός 48 ωρών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Διακοσμητικό σύστημα CONTINUO: ανατρέξτε στις συστάσεις του Τεχνικού Παραρτήματος.

Δάπεδα από σκυρόδεμα CLS:
- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι καλά στεγνό ή έχει χρόνο ωρίμανσης τουλάχιστον 28 ημερών
- Ελέγξτε την κατάσταση συντήρησης. Τυχόν ρωγμές και κοιλώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά προϊόντα.
- Ελέγξτε την κατάσταση τυχόν προηγούμενων επεξεργασιών. Τα τμήματα που δεν προσκολλώνται τέλεια πρέπει να αφαιρεθούν.
- Οι εναποθέσεις σκόνης, αιθαλομίχλης, λαδιού, λίπους και άλλων ρύπων πρέπει να απομακρύνονται με βούρτσισμα ή ειδικά καθαριστικά.
- Σε στεγνή επιφάνεια, εφαρμόστε το CONTINUO LINK σύμφωνα με τις οδηγίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Ελάχ. +8 °C - Μέγ. +45 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <85%
Θερμοκρασία υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C - Μέγ. +45 °C Υγρασία υποστρώματος: <10%
-Εξοπλισμός: πινέλο, ρολό μεσαίου μήκους τρίχας, συμβατικό ή αερολυτικό ψεκαστικό.
Το προϊόν που προκύπτει από την ανάμιξη των συστατικών A+B συνήθως αραιώνεται με νερό, προσθέτοντας 4 λίτρα νερού ανά 1 λίτρο έτοιμου προς χρήση προϊόντος (A+B).
Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα απορροφητικών επιφανειών, συνιστούμε την αραίωση με νερό, προσθέτοντας 3 λίτρα νερού ανά 1 λίτρο έτοιμου προς χρήση προϊόντος (A+B).
-Μην προσθέτετε επιπλέον νερό για να παρατείνετε το χρόνο ζωής του μείγματος.
-Ανακατέψτε (ενεργοποιήστε) και χρησιμοποιήστε ένα δοχείο κάθε φορά (συστατικό A + συστατικό B).
-Αριθμός στρώσεων: 1.
-Για να αποφύγετε τη δημιουργία σκιών, εφαρμόστε το προϊόν συνεχώς και, μόλις αρχίσει να σχηματίζεται μεμβράνη, αποφύγετε να αγγίζετε με τον κύλινδρο ή το πινέλο τις επιφάνειες που έχουν ήδη βαφτεί.
-Καθαρίστε τον εξοπλισμό με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
-Ενδεικτική απόδοση: επηρεάζεται σημαντικά από τη φύση της επιφάνειας που πρόκειται να καλυφθεί. Για λείες, μέτριας απορροφητικότητας επιφάνειες, καλύπτονται 15-18 m²/l (αραιωμένο προϊόν) ανά στρώση.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται άχρωμο και δεν μπορεί να χρωματιστεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλη θερμοκρασία

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία A/j: Διμερή αντιδραστικά επιχρίσματα υψηλής απόδοσης (με βάση το νερό): 140 g/l (2010)
Το προϊόν περιέχει το πολύ: 140 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας· μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον· αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.