SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Continuo Top

Διάφανο βερνίκι ακρυλικής ουρεθάνης δύο συστατικών.



ΣΕΙΡΕΣ
118/119/120/121

CONTINUO TOP - V.2024-09-23

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προϊόντα CONTINUO TOP είναι διαφανή, διμερή, αλειφατικά, μη κιτρινιστικά, υδατοδιαλυτά, ακρυλικά-ουρεθανικά φινιρίσματα για εσωτερική χρήση. Είναι ευέλικτα και ιδανικά για εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό.
Λόγω της υψηλής αντοχής τους στο νερό, στην τριβή και στις γρατσουνιές, σε συνδυασμό με την επαρκή ελαστικότητά τους, τα φινιρίσματα CONTINUO TOP είναι κατάλληλα για τη βαφή και τη συντήρηση ξύλινων προϊόντων εσωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών παρκέ δαπέδων και των ξύλινων σκαλών (βαθμίδες και ανυψώματα).
Το φινίρισμα CONTINUO TOP συστατικό A πρέπει να αναμιχθεί με το CONTINUO TOP συστατικό B, ενώ αρκεί η χειροκίνητη ανάμιξη πριν από τη χρήση.
Το CONTINUO TOP συστατικό B είναι ένας σκληρυντής νέας γενιάς, με βάση ένα αλειφατικό πολυισοκυανικό, με περιεκτικότητα σε μονομερές HDI <0,1% κατά βάρος.
Τα φινιρίσματα CONTINUO TOP διατίθενται στις εκδόσεις Satin, Glossy και Matt.
Το σύστημα CONTINUO έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία A+ σύμφωνα με τη γαλλική υπουργική απόφαση για την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόζεται σε:

- Επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με CONTINUO DECO, μετά από ασταρώση με CONTINUO LINK ή CONTINUO LINK ART.

-Κάθετες επιφάνειες επικαλυμμένες με σμάλτα ή χρώματα.

- Ξύλινα προϊόντα εσωτερικού χώρου, τόσο καινούργια όσο και ήδη βαμμένα, όπως: παρκέ, σοβατεπί, πάνελ, διάφορα αντικείμενα όπου απαιτείται υψηλή σκληρότητα επιφάνειας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

CONTINUO TOP comp. A

-Φύση του συνδετικού: διασπορά τροποποιημένου αλειφατικού πολυουρεθανίου.
-Διαλύτης: νερό CONTINUO
TOP συστατικό B

-Φύση του συνδετικού: αλειφατικό πολυισοκυανικό με περιεκτικότητα σε μονομερές HDI

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

< 0,1 % κατά βάρος.
-Αναλογία ανάμειξης κατά βάρος: 10 μέρη συστατικού A + 3 μέρη συστατικού B.
2,5 l συστατικού A + 0,75 l συστατικού B
-Πυκνότητα του μείγματος (A+B) σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2811-1: 1,05 ± 0,02 kg/l
-Χρόνος ζωής του μείγματος (A+B): περίπου 60 λεπτά στους 20 °C.
Το μείγμα (A+B) δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μετά το πέρας αυτού του χρόνου, ακόμη και αν παραμένει ρευστό.
Για να βελτιώσετε τη διατήρηση του CONTINUO TOP συστατικού B μετά το άνοιγμα, καθαρίστε τα χείλη και κλείστε καλά το καπάκι για να το προστατέψετε από την υγρασία και τα ξένα σώματα.
-Ξήρανση (στους 25 °C και 65% σχετική υγρασία): στεγνώνει στην αφή σε 30 λεπτά· μπορεί να βαφτεί εκ νέου μετά από 3 ώρες.
-Αντοχή στην τριβή κατά Taber: 7 ημέρες, τροχός λείανσης CS 17, 1000 g, 500 rpm (απώλεια βάρους):
CONTINUO TOP SATIN: <25 mg CONTINUO TOP
GLOSSY: <25 mg CONTINUO TOP MATT: <25 mg
-Βαθμός γυαλάδας UNI EN ISO 2813:
CONTINUO TOP GLOSSY: >85, γωνία μέτρησης 60°
CONTINUO TOP SATIN: 20 ± 2, γωνία μέτρησης 60°
CONTINUO TOP MATT: 10 ± 2, γωνία μέτρησης 85°
Η λαμπρότητα των χρωμάτων, όπως μετράται σε πραγματικές συνθήκες εφαρμογής στο εργοτάξιο, ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις τιμές που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2813.
Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ελαφριά κυκλοφορία μετά από 12 ώρες και πλήρη κυκλοφορία μετά από 24 ώρες· οι πλήρεις τεχνικές ιδιότητες επιτυγχάνονται μετά από 5 ημέρες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Διακοσμητικό σύστημα CONTINUO: ανατρέξτε στις συστάσεις του Τεχνικού Παραρτήματος.

Νέες ή ανακαινισμένες ξύλινες επιφάνειες:
- Τρίψτε ελαφρά για να αφαιρέσετε τις ανυψωμένες ίνες ξύλου.
- Απομακρύνετε τυχόν ρητίνες χρησιμοποιώντας κατάλληλο διαλυτικό.
- Γεμίστε τις ατέλειες με συνθετικό υλικό πλήρωσης. Τρίψτε το υλικό πλήρωσης και απομακρύνετε τη σκόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι το ξύλο δεν είναι πολύ υγρό.
- Τρίψτε τις επιφάνειες και στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις CONTINUO TOP, τρίβοντας ενδεχομένως μεταξύ της μιας και της άλλης στρώσης για να αφαιρέσετε τυχόν ανυψωμένες ίνες.

Σε ξύλο πλούσιο σε τανίνη, για να μειώσετε τον σχηματισμό σκούρων λεκέδων, εφαρμόστε το μονωτικό αστάρι UNIMARC PRIMER ANTITANNINO άχρωμο ή λευκό κωδ. 3080001/0019, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Ελάχ. +8 °C - Μέγ. +45 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <85%
Θερμοκρασία υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C - Μέγ. +45 °C Υγρασία υποστρώματος: <10%
Εξοπλισμός: πινέλο, ρολό μεσαίου πάχους, συμβατικό ή αερογράφο.
- Αραίωση: αραιώστε το μείγμα που προκύπτει (2,5 l συστατικού A + 0,75 l συστατικού B) προσθέτοντας 0,300-0,400 l νερού, έως 13% κατά βάρος.
- Μην προσθέτετε περισσότερο νερό για να παρατείνετε το χρόνο ζωής του μείγματος.
- Ανακατέψτε (καταλύστε) και χρησιμοποιήστε ένα δοχείο κάθε φορά (συστατικό A + συστατικό B).
- Αριθμός στρώσεων: 2.
- Για να αποφύγετε τη δημιουργία σκιάσεων, εφαρμόστε το προϊόν συνεχώς, αποφεύγοντας να περάσετε πάνω από τα ήδη στεγνωμένα τμήματα.
- Καθαρίστε τον εξοπλισμό με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Ενδεικτική απόδοση: επηρεάζεται σημαντικά από τη φύση και την κατάσταση του υποστρώματος.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Ενδεικτικά, 7-8 m²/l σε δύο στρώσεις.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται άχρωμο και δεν μπορεί να χρωματιστεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία A/j: Διμερή αντιδραστικά επιχρίσματα υψηλής απόδοσης (με βάση το νερό): 140 g/l (2010)
Το προϊόν περιέχει το πολύ: 140 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Διαφανές, διμερές, ακρυλικό-ουρεθανικό, αλειφατικό βερνίκι που δεν κιτρινίζει, για εσωτερικούς χώρους
Υψηλή αντοχή στο νερό, στην τριβή και στις γρατσουνιές, σε συνδυασμό με υψηλή ελαστικότητα, για το βερνίκωμα και τη συντήρηση παραδοσιακών ξύλινων παρκέ και σκαλών (βαθμίδες και ανυψώματα), καθώς και ξύλινων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή σε τουλάχιστον 2 στρώσεις, σε ποσότητες που εξαρτώνται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού € .....ανά τ.μ.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέραν του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.