SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

4Protection

Προστατευτικό πορώδων επιφανειών, εσωτερικής χρήσης, οι οποίες δύναται να πάθουν φθορά από απλή καθημερινή χρήση.



ΣΕΙΡΑ 321

4PROTECTION - V.23/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 4PROTECTION είναι ιδανικό για την προστασία, σε εσωτερικούς χώρους, διαφόρων ειδών απορροφητικών επιφανειών που ενδέχεται να υποστούν φθορά κατά την καθημερινή χρήση.
Δημιουργεί ένα λεπτό, μη αναστρέψιμο προστατευτικό φράγμα που σχηματίζει μεμβράνη, ανθεκτικό στους συνήθεις καθαρισμούς και πλύσεις, το οποίο δεν επηρεάζει το αισθητικό αποτέλεσμα, προσφέροντας ευχάριστη αίσθηση στο μάτι και στην αφή.
Αξιοποιώντας τη συνέργεια των φθορανθρακικών και παραφινικών συστατικών, προσδίδει στις επιφάνειες καλή αντοχή σε πολλές υδατοδιαλυτές και ελαιοδιαλυτές ουσίες. Εμποδίζει την εναπόθεση ρύπων και λιπών και περιορίζει τον σχηματισμό μούχλας και φυκιών.
Μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες επιφάνειες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συνεκτικές, απορροφητικές και στεγνές.
Λόγω των επιδόσεών του, είναι κατάλληλο για την προστασία και τη διακόσμηση κάθετων επιφανειών σε μπάνια και κουζίνες.
Η κρεμώδης σύνθεσή του επιτρέπει εύκολη και αποτελεσματική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού: υδατική διασπορά κεριών με τροποποίηση φθοράνθρακα.
- Ταξινόμηση ποιότητας εσωτερικού αέρα: A+
- Ειδικό βάρος σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05 g/ml
- Ιξώδες στη συσκευασία: κρεμώδης πάστα
- Χρόνος ξήρανσης (στους 25 °C και 65% σχετική υγρασία): 30 λεπτά για να στεγνώσει στην αφή, πλήρης ξήρανση μετά από 4 ώρες.
-Η αντοχή στο νερό και στο λάδι επιτυγχάνεται συνήθως 5 ημέρες μετά την παρασκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
- Ορυκτά διακοσμητικά φινιρίσματα
- Διακοσμητικά φινιρίσματα οργανικής προέλευσης
- Χρώματα με βάση το νερό
- Πέτρα, ασβεστόλιθο, μάρμαρο, φυσική πέτρα ή ανακατασκευασμένη
- Εμφανή τούβλα

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Επιφάνειες από σκυρόδεμα
Η προετοιμασία των επιφανειών, ιδίως των αδιαφανών, αλλάζει την εμφάνισή τους.
Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για όλες τις επιφάνειες:
πριν από την εφαρμογή του 4PROTECTION, οι επιφάνειες πρέπει να είναι συμπαγείς, χωρίς ανωμαλίες και στεγνές.
Πριν από την εφαρμογή του προστατευτικού κεριού 4PROTECTION, περιμένετε τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή οργανικών φινιρισμάτων μικρού πάχους και τουλάχιστον 48 ώρες στην περίπτωση μαρμάρων ή παρόμοιων υλικών ορυκτής φύσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες αέρα και επιφάνειας υποστρώματος:
Θερμοκρασία αέρα: Ελάχιστη +5 °C / Μέγιστη
+35 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75 %
Θερμοκρασία επιφάνειας υποστρώματος: Ελάχιστη +5
°C / +35 °C Επίπεδο υγρασίας της επιφάνειας
υποστρώματος: <10%
- Εργαλεία: Πινέλο, μάλλινο πανί ή ύφασμα
- Αραίωση: πρώτη στρώση με 15% νερό, επόμενες στρώσεις έτοιμες προς χρήση.
- Αριθμός στρώσεων: 2 ή περισσότερες, ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό κάλυψης.
Η δεύτερη στρώση
πρέπει να εφαρμοστεί εντός 2 ωρών από την πρώτη.
- Το προϊόν στεγνώνει σε 4 ώρες· οι επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή για τουλάχιστον 12 ώρες.

- Μέθοδος εφαρμογής:
Απλώστε ένα λεπτό στρώμα 4PROTECTION χρησιμοποιώντας ένα πινέλο ή ένα πανί.
Όταν η επιφάνεια που έχει επεξεργαστεί με 4PROTECTION είναι στεγνή στην αφή, γυαλίστε την με ένα πανί.
Οι επιφάνειες μπορούν να γυαλιστούν είτε με το χέρι είτε με περιστροφικό τριβείο εξοπλισμένο με ειδικό μαξιλαράκι από μαλλί.
- Η ενδεικτική απόδοση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του φινιρίσματος ή του υλικού που πρόκειται να καλυφθεί. Για λείες επιφάνειες μέτριας απορροφητικότητας, η απόδοση φτάνει τα 15 τ.μ./λ. ανά στρώση
- Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των επιφανειών που έχουν υποστεί επεξεργασία με το 4PROTECTION, χρησιμοποιήστε ένα πανί ή μικροΐνες, στεγνό ή υγραμένο με νερό, ανάλογα με τον τύπο του καθαρισμού.
Οι επιφάνειες παρουσιάζουν καλή αντοχή σε ευρεία ποικιλία ουσιών που χρησιμοποιούνται συνήθως στο σπίτι.
Συνιστάται η άμεση απομάκρυνση των διαβρωτικών ουσιών και ο καθαρισμός με νερό, προκειμένου να αποφευχθεί η παρατεταμένη επαφή.
Για την απομάκρυνση ιδιαίτερα επίμονων ρύπων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό και καθαριστικό δαπέδων. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκαλικά ή όξινα αποσκληρυντικά, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν την επιφάνεια που έχει επικαλυφθεί με 4PROTECTION.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται σε άχρωμη ουδέτερη απόχρωση (0001).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασί για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής, όταν αποθηκεύεται σε αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δεν εμπίπτει στην οδηγία της ΕΕ 2004/42 (νομοθετικό διάταγμα 161/2006)

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Μη αναστρέψιμο προστατευτικό που σχηματίζει μεμβράνη, βασισμένο σε υδατική διασπορά κεριών φθοράνθρακα με τροποποίηση της σειράς 4PROTECTION 321.
Αξιοποιώντας τη συνέργεια των συστατικών του, προσδίδει στις επιφάνειες καλή αντοχή σε μια σειρά υδατοδιαλυτών και ελαιοδιαλυτών ουσιών, εμποδίζει την εναπόθεση ρύπων και λιπών και περιορίζει τον σχηματισμό μούχλας και φυκιών.
Απόδοση: καλύπτονται έως 15 τ.μ./λίτρο ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού €.....ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η SAN MARCO GROUP εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις της και με βάση την εμπειρία της· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέραν του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.