SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo

Μεταλλικό διακοσμητικό φινίρισμα με αποτέλεσμα λεπτόκοκκης άμμου.
Εσωτερικής χρήσης. Γυαλιστερό αποτέλεσμα.



ΣΕΙΡΑ 376

MARCOPOLO - V.23/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MARCOPOLOείναι ένα διακοσμητικό φινίρισμα για εσωτερικούς χώρους που επιτρέπει τη δημιουργία επιφανειών με μεταλλικό εφέ. Η σύνθεσή του, εμπλουτισμένη με ειδικά πέρλες χρωστικές ουσίες, δημιουργεί επιφάνειες με τραχιά όψη, με ιδιαίτερη λάμψη και εντυπωσιακά χρωματικά εφέ που ποικίλλουν ανάλογα με την πρόσπτωση του φωτός.
Εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή, το MARCOPOLO προσδίδει προσωπικό χαρακτήρα σε μοντέρνους χώρους υψηλής τεχνολογίας και ταυτόχρονα μπορεί να εναρμονίσει τους τοίχους με παλιά έπιπλα εποχής.
Διακοσμεί με ποικίλα εφέ ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής που χρησιμοποιείται και τη φαντασία του χρήστη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες γύψου και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ανόργανης φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά.

Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».
Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού: ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα
- Χρωστικές ουσίες: περλέ - ιριδίζουσες
- Διαλύτης: νερό
- Ταξινόμηση ποιότητας εσωτερικού αέρα: A
- Ειδικό βάρος σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2811-1: 1,10 - 1,33 kg/l ανάλογα με το χρώμα
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0

Με βάση κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και εφαρμογή

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.

- Ξήρανση (στους 25 °C και 65% σχετική υγρασία): στεγνώνει στην αφή σε μία ώρα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες τοίχων:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και παλαιωμένη. Εάν είναι απαραίτητο, ανανεώστε ή σταθεροποιήστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 κωδ. 4810222 και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 κωδ. 4810333. Για να προστατέψετε τον τοίχο από τη δημιουργία μούχλας, προσθέστε στο προϊόν το απολυμαντικό COMBAT 444 κωδ. 4810444.
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110· λειάνετε το στόκο και κάντε τις τελικές πινελιές με γυαλόχαρτο.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σφραγιστικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Εξομαλύνετε, αν χρειαστεί, με RASAMIX 9440160 ή με BETOMARC 9450150 ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, εφαρμόστε μία στρώση του ακρυλικού υδατοδιαλυτού σταθεροποιητικού τοίχου IDROFIS 4700006 ή του μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εφαρμόστε 2 στρώσεις DECORFOND 3880019 αραιωμένου κατά 30-35% με νερό, με πινέλο ή ρολό, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ομοιογενές, ιδανικό υπόστρωμα για την εφαρμογή.
- Σε στεγνές επιφάνειες, εφαρμόστε το MARCOPOLO σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.

*(Η αραίωση του σταθεροποιητικού και οι ποσότητες που πρέπει να εφαρμοστούν εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας υποστρώματος και πρέπει να προσδιοριστούν μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια υποστρώματος – Βλ. το σχετικό τεχνικό δελτίο).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες αέρα και επιφάνειας υποστρώματος:
Θερμοκρασία αέρα: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C Επίπεδο υγρασίας της επιφάνειας υποστρώματος: <10%
- Εργαλεία: πινέλο και σφουγγάρι.
- Αριθμός στρώσεων: 1 στρώση.
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση ή με νερό έως 5% το πολύ.
- Τρόποι εφαρμογής:
Εφαρμόστε το MARCOPOLO πάνω στο DECORFOND όταν έχει στεγνώσει, με πινέλο με ανομοιόμορφο τρόπο.
Όταν το προϊόν έχει στεγνώσει εν μέρει, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό σφουγγάρι για να δημιουργήσετε περιοχές συσσώρευσης με ακανόνιστες περιστροφικές κινήσεις. Το χαρακτηριστικό αποτέλεσμα θα είναι ορατό όταν ολοκληρωθεί η ξήρανση.
- Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Ενδεικτική απόδοση: 4-6 τ.μ./λ. σε λείες επιφάνειες με μέση απορροφητικότητα. Συνιστούμε να πραγματοποιήσετε δοκιμή στο συγκεκριμένο υπόστρωμα για να προσδιορίσετε την απόδοση.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται στα ακόλουθα έτοιμα προς χρήση χρώματα, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως βάσεις για την ανάμειξη χρωμάτων: ασημί (0070), αλουμίνιο (0170), χρυσό (0190), μπρούντζο (0150), χαλκός (0160).
Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί μέσω του συστήματος αντιστοίχισης χρωμάτων Marcromie ή χρησιμοποιώντας χρωστικές της σειράς COLORADO 548.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές παρτίδες, συνιστάται να αναμειγνύετε τα διάφορα προϊόντα μεταξύ τους, ώστε να αποφύγετε μικρές διαφορές στην απόχρωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 ºC.
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 ºC.
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία L: Επιστρώσεις διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό): 200 g/l (2010) MARCOPOLO Περιέχει το πολύ: 200 g/l VOC

Το προϊόν δεν απαιτεί επισήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις τους. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Εφαρμογή σε ήδη προετοιμασμένα εσωτερικά φινιρίσματα με εφέ ακατέργαστου μετάλλου διακοσμητικό φινίρισμα της σειράς MARCOPOLO 376, με βάση ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατική γαλάκτωμα, σε 1 στρώση ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής.

Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού € .....ανά τ.μ.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.