SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020 Marcon
(Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Perlaceo

Σιλοξανικό διακοσμητικό φινίρισμα πέρλας – Εσωτερικής.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PERLACEO είναι ένα διακοσμητικό προϊόν τοιχογραφίας για εσωτερική χρήση, με βάση τροποποιημένα σιλοξανικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα, το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε επιφάνεια που έχει προηγουμένως βαφτεί με DECORFOND 3880019, επιτρέπει την επίτευξη ασυνήθιστων, εκλεπτυσμένων χρωματικών εφέ, που αναδεικνύονται από τις αντανακλάσεις του φωτός.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που έχουν προηγουμένως βαφτεί με DECORFOND 3880019:

- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες γύψου και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ανόργανης φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».

Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού: Τροποποιημένα σιλοξανικά συμπολυμερή.
- Ειδικό βάρος UNI EN ISO 2811-1: 1,1 ± 0,05 kg/l.
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά EN13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0
Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.
- Χρόνοι ξήρανσης (στους 25 ºC και 65% σχετική υγρασία):
στεγνώνει στην αφή σε 1 ώρα, η δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί μετά από 6 ώρες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και έχει παλαιώσει. Επαναφινίρετε ή ενισχύστε την χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα, αν χρειαστεί.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδικός 4810222) και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 (κωδικός 4810333).

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Για να προστατέψετε τον τοίχο από τη δημιουργία μούχλας, προσθέστε στο προϊόν το απολυμαντικό COMBAT 444 κωδικός 4810444.

- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Αφαιρέστε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.

Επιφάνειες σοβά, γύψου και γυψοσανίδας:

- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Λειάνετε το στόκο και τις επιδιορθώσεις με γυαλόχαρτο· απομακρύνετε τη σκόνη.
- Λειάνετε το σοβά, αν χρειαστεί, με RASAMIX 9440160 ή με BETOMARC 9450150 ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Προετοιμάστε την επιφάνεια με μία στρώση ακρυλικού σταθεροποιητικού τοίχου με βάση το νερό IDROFIS 4700006 ή με το μικροποιημένο σταθεροποιητικό χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001. Γενικά, σε επιφάνειες με έντονη αποσάθρωση, όπου υπάρχουν λεπτά στρώματα παλαιάς τέμπερας ή φθαρμένων χρωμάτων, εφαρμόστε μία στρώση του σταθεροποιητικού ISOMARC 4410111 με βάση διαλύτη ή του μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εφαρμόστε 2 στρώσεις DECORFOND 3880019, ανατρέξτε στο σχετικό τεχνικό δελτίο.
- Μόλις το υπόστρωμα στεγνώσει εντελώς (μετά από τουλάχιστον 12 ώρες), εφαρμόστε το PERLACEO

Επιφάνειες από σκυρόδεμα:

- Απομακρύνετε τυχόν θρυμματισμένο δομικό τσιμέντο.
- Οι μεταλλικοί δίσκοι οπλισμού που είναι ορατοί στην επιφάνεια πρέπει να βουρτσιστούν προσεκτικά και να υποβληθούν σε επεξεργασία με το παθητικοποιητικό BETOXAN PRIMER 9490125.
- Αποκαταστήστε τα ελλείποντα τμήματα με τις στρώσεις εξομάλυνσης BETOXAN 400 ή BETOXAN 300, μη συρρικνούμενο θιξοτροπικό κονίαμα ενισχυμένο με ίνες 9490140/130· πραγματοποιήστε την τελική εξομάλυνση με το BETOXAN 200, μη συρρικνούμενη στρώση εξομάλυνσης κατά της ανθρακώσεως 9490120.
- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι εντελώς στεγνό και προετοιμάστε την πρόσφυση με μία στρώση του ακρυλικού σταθεροποιητικού τοίχου με βάση το νερό IDROFIS 4700006 ή του μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001. Γενικά, σε επιφάνειες με έντονη αποσάθρωση, όπου υπάρχουν λεπτά στρώματα παλαιάς τέμπερας ή φθαρμένων χρωμάτων, εφαρμόστε μία στρώση του ISOMARC 4410111, σταθεροποιητικού με βάση διαλύτη, ή του ATOMO 8840001, μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες.
- Εφαρμόστε 2 στρώσεις DECORFOND 3880019, ανατρέξτε στο σχετικό τεχνικό δελτίο.
- Μόλις το υπόστρωμα στεγνώσει εντελώς (μετά από τουλάχιστον 12 ώρες), εφαρμόστε το PERLACEO

*(Η αραίωση του σταθεροποιητικού και οι ποσότητες που πρέπει να εφαρμοστούν εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας υποστρώματος και πρέπει να προσδιοριστούν μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια υποστρώματος – Βλ. το σχετικό τεχνικό δελτίο).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Το PERLACEO πρέπει να εφαρμόζεται πάνω από το DECORFOND 3880019.
- Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας υποστρώματος:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C Επίπεδο υγρασίας της επιφάνειας υποστρώματος: <10%
- Εργαλεία: πινέλο, σφουγγάρι, κομμάτι χαρτιού ή πανί.
- Αραίωση: κυμαίνεται από 70% έως 100%.
- Διαδικασία: αφού απλώσετε το προϊόν στην επιφάνεια με πινέλο, η τελική

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Μπορεί να δημιουργηθεί το εξής αποτέλεσμα:

- με πινέλο: δουλέψτε την επιφάνεια με ανώμαλο τρόπο για να επιτύχετε ένα απαλό αποτέλεσμα·
- με σφουγγάρι ή κομμάτι υφάσματος: χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή ένα κομμάτι υφάσματος που έχετε βουτήξει ελαφρά στο χρώμα·
- με πανί: χρησιμοποιήστε ένα πανί για να αφαιρέσετε την περίσσεια χρώματος από την επιφάνεια· η κίνηση του πανιού δημιουργεί το διακοσμητικό αποτέλεσμα.
- Το προϊόν πρέπει να επεξεργαστεί πριν αρχίσει να στεγνώνει· σε περίπτωση μεγάλων επιφανειών, αποφύγετε τις ενώσεις· εργάζεστε πάντα «υγρό πάνω σε υγρό», με επαρκή αριθμό διακοσμητών για να εξασφαλιστεί αυτή η συνθήκη.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Ενδεικτική απόδοση: περίπου 15-20 τ.μ./λίτρο ανά στρώση, ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής. Οι τιμές αυτές αφορούν λείες επιφάνειες μέσης απορροφητικότητας. Συνιστάται να πραγματοποιηθεί δοκιμή στην επιφάνεια για τον προσδιορισμό της πραγματικής απόδοσης του προϊόντος.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με τη χρήση του Συστήματος Αντιστοίχισης Χρωμάτων.

Το προϊόν μπορεί επίσης να χρωματιστεί χρησιμοποιώντας χρωστικές της σειράς COLORADO 548. Όταν χρησιμοποιούνται πολλές παρτίδες, συνιστάται η αναμίξη των διαφόρων προϊόντων μεταξύ τους, προκειμένου να αποφευχθούν ελαφρές διαφορές στην απόχρωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατ. A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (υδατοδιαλυτά): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 100 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Επίστρωση σιλοξανικής σύνθεσης με περλέ εφέ για εσωτερικούς τοίχους.

Εφαρμογή, σε επιφάνειες που έχουν προετοιμαστεί προηγουμένως, της υδατοδιαλυτής βάσης πολυμερούς σιλοξάνης
PERLACEO, σειρά 384, βαμμένο στο χρώμα της επιλογής σας, για την επίτευξη ειδικών χρωματικών εφέ.

Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού €.....ανά τ.μ.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέραν του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.