SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Concret_Art

Διακοσμητικό επίχρισμα για εφέ σκυροδέματος εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.



ΣΕΙΡΑ 385

CONCRET_ART - V.23/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CONCRET_ART είναι ένα διακοσμητικό ακρυλικό σιλοξανικό επίχρισμα που επιτρέπει την επίτευξη επιφανειών με έντονο χαρακτήρα στιβαρότητας και συγκεκριμένης υφής, χαρακτηριστικό του σκυροδέματος «fair-face». Το ακρυλικό συνδετικό υλικό, σε συνδυασμό με το σιλοξανικό συστατικό, εξασφαλίζει στο CONCRET_ART υψηλή σκληρότητα επιφάνειας, καλή αναπνοή και αντοχή στο νερό της βροχής.
Οι μέθοδοι εφαρμογής επιτρέπουν την επίτευξη εφέ που κυμαίνονται από το ομοιόμορφο μινιμαλιστικό έως το απαλά παλαιωμένο.
Η σύνθεση προσαρμόζεται στις διάφορες απαιτήσεις της σύγχρονης δόμησης. Σε εσωτερικούς χώρους ενδείκνυται για εμπορικούς και οικιστικούς χώρους, όπου είναι δυνατό να αναπαραχθούν σε οποιονδήποτε τοίχο τα εφέ του σκυροδέματος «washout», «formwork», «smoothed», σύμφωνα με τους κανόνες του σύγχρονου στυλ εσωτερικής διακόσμησης.
Σε εξωτερικούς χώρους επιτυγχάνονται εφέ όπως «λεπτή λείανση» και «μέτρια λείανση», αισθητικές λύσεις ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Τύπος συνδετικού: Ακρυλικό συμπολυμερές τροποποιημένο με σιλοξάνη σε υδατική διασπορά
-Διαλύτης: νερό
-Πυκνότητα UNI EN ISO 2811-1: 1,75 ± 0,05 kg/l
-Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά EN 13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0
-Σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824
Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.
-Αντοχή στα αλκάλια σύμφωνα με το πρότυπο UNI 10795: ανθεκτικό στα αλκάλια
- Ξήρανση (στους 25 °C και 65% σχετική υγρασία): στεγνώνει στην αφή σε 30 λεπτά· δυνατότητα επικάλυψης μετά από 6 ώρες (διαφέρει ανάλογα με το πάχος εφαρμογής).

- Ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-1: (χρώματα για εξωτερική χρήση)
.Γυαλάδα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 2813: κλάση G3 (<10, ματ)
.Πάχος ξηρού φιλμ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3233: κλάση E5 (>500 μm)
.Μέγεθος κόκκου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 787-18: κλάση S3 (<1500 μm)
.Ρυθμός διαπερατότητας υδρατμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 7783-2: κλάση V1 (Sd<0,14 m

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

υψηλή) Sd=0,08 m
.Διαπερατότητα υγρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-3: κλάση W3 (W≤0,1 χαμηλή)
.Γέφυρα ρωγμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-7A: κλάση A0 (καμία απαίτηση)
.Διαπερατότητα CO2 σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-6: κλάση C0 (καμία απαίτηση)
-Με την προσθήκη του COMBAT 111 κωδ. 4810111, το προϊόν είναι ανθεκτικό στη μούχλα και τα φύκια σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN 15457 και UNI EN 15458.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικούς χώρους σε:
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες σοβά και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα οργανικής ή ανόργανης προέλευσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Συγκροτήματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ορυκτή απορροφητικότητα.
- Επιφάνειες από ξύλο, μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ και παρόμοια υλικά.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε εξωτερικούς χώρους σε:
- Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS).
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ανόργανης φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».
Μην το εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες και ελαφρώς αλκαλικές επιφάνειες· αφήστε επαρκή χρόνο ωρίμανσης, συνήθως τέσσερις εβδομάδες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Εσωτερικά υποστρώματα
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και έχει ωριμάσει. Εάν όχι, επαναφέρετε την επιφάνεια ή σταθεροποιήστε την χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Σε περίπτωση μούχλας, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το COMBAT 222 (κωδ. 4810222) και με το COMBAT 333 για ανακατασκευή (κωδ. 4810333). Για την προστασία του τοίχου από τη δημιουργία μούχλας, χρησιμοποιήστε το COMBAT 444 (κωδ. 4810444).
- Απομακρύνετε με βούρτσα ή πλύσιμο τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα ασβεστοκονιάματος ή τέμπερας.
- Απομακρύνετε τη σκόνη, το νέφος ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.

Σοβάς, γυψοσανίδες, συγκροτήματα:
- Εξομαλύνετε τις ανωμαλίες της επιφάνειας και επεξεργαστείτε τις τρύπες, τις ρωγμές και τα κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110, στόκο με άμμο και διορθώσεις με γυαλόχαρτο.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σφραγιστικά για τη σφράγιση τυχόν ρωγμών.
- Εκτελέστε τυχόν εξομάλυνση με RASAMIX 9440160 ή 9450150 ή BETOMARC RASOMARC 9500150 ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Όταν η επιφάνεια είναι καθαρή και στεγνή, εφαρμόστε:
ένα στρώμα ακρυλικού υδατοδιαλυτού σταθεροποιητικού τοίχου IDROFIS 4700006 ή μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εφαρμόστε το CONCRET_ART.

Επιφάνειες σκυροδέματος:
- Απομακρύνετε τα δομικά συστατικά του τσιμέντου.
- Οι μεταλλικοί οπλισμοί που προεξέχουν από την επιφάνεια πρέπει να καθαριστούν προσεκτικά με βούρτσα και να υποβληθούν σε επεξεργασία με το παθητικοποιητικό BETOXAN PRIMER 9490125.
- Αποκαταστήστε τα ελλείποντα τμήματα με το λειαντικό BETOXAN 400 ή 300 BETOXAN

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Μάλτα θιξοτροπικό ενισχυμένο με ίνες κατά της συρρίκνωσης 9490140/0130, πραγματοποιήστε την τελική λείανση με το προϊόν κατά της συρρίκνωσης Rasante BETOXAN 200 9490120.

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. Εφαρμόστε μια στρώση υδατοδιαλυτού ακρυλικού σταθεροποιητή τοίχων IDROFIS 4700006 ή μικροποιημένου σταθεροποιητή χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εφαρμόστε το CONCRET_ART.

Επιφάνειες από μασίφ ξύλο και κόντρα πλακέ:

- Τρίψτε ελαφρά για να αφαιρέσετε τις ανυψωμένες ίνες ξύλου.
- Απομακρύνετε τυχόν στρώματα παλαιάς ξεφλουδισμένης βαφής και τραχύνετε όλες τις βαμμένες επιφάνειες.
- Απομακρύνετε τυχόν ρητίνη με κατάλληλο διαλυτικό.
- Γεμίστε τυχόν ατέλειες με γύψο TAMSTUCCO 9400006 ή 9100019 STUCCO WALL.
- Εφαρμόστε το CONCRET_ART.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην επεξεργασία ξύλων πλούσιων σε τανίνη. Για να αποτρέψετε το σχηματισμό σκούρων κηλίδων, εφαρμόστε το UNIMARC PRIMER ANTITANNINO κωδ.

Εξωτερικά υποστρώματα

- Ελέγξτε την κατάσταση συντήρησης. Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία. Εάν δεν είναι, λειάνετε ή σταθεροποιήστε τη χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε πρώτα την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 480222 και με το αναδομητικό COMBAT 333 4810333.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και εφαρμόστε:
- Απομακρύνετε τυχόν εξανθήματα με βούρτσισμα ή πλύσιμο.
- Εάν υπάρχει παλιά βαφή, αφαιρέστε τυχόν απολεπισμένα τμήματα που δεν έχουν προσκολληθεί πλήρως, ενώ τα ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως διαβρέχοντας καλά την επιφάνεια και ξύνοντας ή χρησιμοποιώντας μηχανή υδροβολής υψηλής πίεσης.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.

Επιφάνειες σοβά:

- Οι ρωγμές πρέπει να διευρυνθούν επαρκώς και να γεμιστούν με στόκο ή παρόμοια προϊόντα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια. Επεξεργαστείτε τυχόν τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι εντελώς στεγνό και εφαρμόστε μία στρώση ακρυλικού σταθεροποιητικού τοίχου με βάση το νερό IDROFIS 4700006, ή σταθεροποιητικού τοίχου με βάση διαλύτη ISOMARC 4410111, ή μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Σε πολύ απορροφητικό σοβά, μπορεί να εφαρμοστεί μία στρώση NEPTUNUS PRIMER H κωδ. 0760230, για να δημιουργηθεί μια υδρόφοβη επιφάνεια.
- Σε ανώμαλες επιφάνειες, είναι δυνατή η εφαρμογή μιας στρώσης της βάσης εξομάλυνσης ACRISYL GRIP κωδ. 9320019.
- Προχωρήστε στην εφαρμογή του CONCRET_ART προσθέτοντας COMBAT 111 (1 l πρόσθετου ανά 25 kg CONCRETE_ART) σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στις οδηγίες εφαρμογής.

Επιφάνειες σκυροδέματος:

- Απομακρύνετε τυχόν θρυμματισμένο δομικό τσιμέντο.
- Οι μεταλλικοί δίσκοι οπλισμού που είναι ορατοί στην επιφάνεια πρέπει να βουρτσιστούν προσεκτικά και να υποβληθούν σε επεξεργασία με το παθητικοποιητικό BETOXAN PRIMER 9490125.
- Αποκαταστήστε τα ελλείποντα τμήματα με τις στρώσεις εξομάλυνσης BETOXAN 400 ή BETOXAN 300, μη συρρικνούμενο θιξοτροπικό κονίαμα ενισχυμένο με ίνες 9490140/130· πραγματοποιήστε την τελική εξομάλυνση με το BETOXAN 200, μη συρρικνούμενη στρώση εξομάλυνσης κατά της ανθρακώσεως 9490120.
- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι εντελώς στεγνό και εφαρμόστε μια στρώση του ISOMARC 4410111, ενισχυτικού τοίχου με βάση διαλύτη, ή του μικροποιημένου ενισχυτικού χωρίς διαλύτη ATOMO 8840001.

- Σε ανώμαλες επιφάνειες, είναι δυνατή η εφαρμογή μιας στρώσης της βάσης εξομάλυνσης ACRISYL GRIP κωδ. 9320019.
- Συνεχίστε με την εφαρμογή του CONCRET_ART προσθέτοντας COMBAT 111 (1 l πρόσθετου ανά 25 kg CONCRET_ART) σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στις οδηγίες εφαρμογής.

Επιφάνειες με Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETA).

- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα έχει χρόνο ωρίμανσης που πληροί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
- Ελέγξτε τη σύσταση των στρώσεων εξομάλυνσης· η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία.
- Εφαρμόστε μια στρώση του μικροποιημένου σταθεροποιητή χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001 ή του MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Προχωρήστε στην εφαρμογή του CONCRETE_ART προσθέτοντας COMBAT 111 (1 l πρόσθετου ανά 25 kg CONCRETE_ART) σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στις οδηγίες εφαρμογής.

(Η αραίωση του σφραγιστικού και η ποσότητα που πρέπει να εφαρμοστεί εξαρτώνται από το επίπεδο απορρόφησης της επιφάνειας και πρέπει να καθοριστούν με την πραγματοποίηση προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες περιβάλλοντος και υποστρώματος:
Θερμοκρασία αέρα: Ελάχιστη +8 °C / +35 °C Σχετική υγρασία: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας: Ελάχ. +5 °C / +35 °C
Υγρασία: <10%
-Εργαλεία: χαλύβδινη σπάτουλα για το λείψιμο του ασταριού και του χρώματος.
-Αραίωση: έτοιμο προς χρήση. Είναι δυνατή η ρύθμιση του ιξώδους του προϊόντος με την προσθήκη νερού έως 1% το πολύ.
-Αριθμός στρώσεων: 1-2 στρώσεις προϊόντος, ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Εφέ «ξυλότυπου»
Πρώτη στρώση CONCRET_ART με χαλύβδινη σπάτουλα και, ενώ είναι ακόμα υγρή, περάστε την επιφάνεια με ένα ελαστικό σφουγγάρι για να δημιουργήσετε εφέ ξύλου.
Μετά την ξήρανση, απλώστε μια δεύτερη λεπτή στρώση CONCRET_ART, πάντα με χαλύβδινη σπάτουλα, για ομαλό φινίρισμα.
Συνολική κατανάλωση για τις 2 στρώσεις: 0,8 έως 1 kg/m²

Εφέ «ξεπλύματος»
Πρώτη στρώση CONCRET_ART με μεταλλική σπάτουλα, απλώς για να καλυφθεί η επιφάνεια.
Μετά το στέγνωμα, απλώστε μια δεύτερη στρώση CONCRET_ART με μεταλλική σπάτουλα.
Ενώ είναι ακόμα υγρό, περάστε την επιφάνεια με σπάτουλα οριζόντια ή κάθετα, ανάλογα με το επιδιωκόμενο εφέ, χρησιμοποιώντας το αλφάδι.
Συνολική κατανάλωση για τις 2 στρώσεις: 0,8 έως 1 kg/m²

Εφέ «λεπτή λείανση»
Προετοιμασία πρώτης στρώσης με VENEZIAGRAF, που απλώνεται με μεταλλική σπάτουλα, παραλείποντας την τελική λείανση.
Μετά την ξήρανση, απλώστε με μεταλλική σπάτουλα ένα στρώμα CONCRET_ART, προσέχοντας να μην καλύψετε πλήρως την επιφάνεια. Η ποικιλία της επίστρωσης θα καθορίσει την έκταση του κυψελωτού αισθητικού αποτελέσματος. Όταν στεγνώσει εντελώς, θα γίνει μια ελαφριά επιφανειακή λείανση για να επιτευχθεί κυψελωτό αποτέλεσμα με άφθονο γυαλόχαρτο κόκκου 100/120.
Κατανάλωση για την πρώτη στρώση VENEZIAGRAF: 1,5-2 kg/m²
Κατανάλωση CONCRET_ART: 0,8 έως 1 kg/m²

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Εφέ «μέτρια λείανση»
Προετοιμασία της πρώτης στρώσης με χρήση του STILE RESTAURO COMPACT, το οποίο απλώνεται με μεταλλική σπάτουλα, παραλείποντας την τελική λείανση.
Μετά την ξήρανση, απλώνεται με μεταλλική σπάτουλα ένα στρώμα CONCRET_ART, προσέχοντας να μην καλυφθεί πλήρως η επιφάνεια. Η ποικιλία της επίστρωσης καθορίζει το πλάτος του κυψελωτού αισθητικού αποτελέσματος. Αφού στεγνώσει πλήρως, θα γίνει ελαφριά λείανση της επιφάνειας για να επιτευχθεί κυψελωτό αποτέλεσμα με άφθονο γυαλόχαρτο κόκκου 100/120.
Κατανάλωση για την πρώτη στρώση STILE RESTAURO COMPACT: 2,5 έως 2,8 kg/m².
Κατανάλωση CONCRET_ART: 1 έως 1,3 kg/m².

Εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους
- Αποφύγετε την εφαρμογή όταν υπάρχει επιφανειακή συμπύκνωση υδρατμών ή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
-
Για να μην επηρεαστεί η βέλτιστη εμφάνιση και απόδοση του προϊόντος, συνιστούμε να εφαρμόζεται μόνο υπό τις προαναφερθείσες κλιματολογικές συνθήκες και οι επιφάνειες να προστατεύονται από τη βροχή και την υγρασία για περίπου 48 ώρες. Αυτό θα επιτρέψει στο προϊόν να στεγνώσει πλήρως και θα εξασφαλίσει ομοιόμορφο πολυμερισμό, ο οποίος ολοκληρώνεται σε περίπου 10 ημέρες.
- Οι επιφάνειες που βρέχονται από βροχή κατά τη διάρκεια των περίπου 10 ημέρες, ενδέχεται να εμφανίσουν ημιδιαφανείς κάθετες γραμμές. Το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος και μπορεί να εξαλειφθεί με πλύσιμο με νερό υπό υψηλή πίεση ή μετά από επόμενες βροχοπτώσεις.
-
Η εφαρμογή σε επιφάνειες με αλατώδη εξανθήματα ή που υπόκεινται σε ανερχόμενη υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσφυση του προϊόντος στο υπόστρωμα. Επομένως, είναι απαραίτητο να ανακατασκευαστεί πρώτα η τοιχοποιία χρησιμοποιώντας αφυγραντικά κονιάματα και, στη συνέχεια, να βαφτεί με το σιλοξανικό σύστημα NEPTUNUS.

Εφέ «λεπτού λείανσης»
1η στρώση προετοιμασίας με χρήση VENEZIAGRAF ANTIALGA ή ACRYSIL INTONACHINO.
Σε επιφάνειες με θερμομονωτική επίστρωση, χρησιμοποιήστε το ACRYSIL INTONACHINO ή το MARCOTHERM SYL INTONACHINO. Απλώστε το επιλεγμένο προϊόν με μεταλλική σπάτουλα, αποφεύγοντας την τελική λείανση.
Μετά την ξήρανση, απλώστε με μεταλλική σπάτουλα μία στρώση CONCRET_ART (προσθέτοντας COMBAT 111), φροντίζοντας για την πλήρη κάλυψη της επιφάνειας. Η ποικιλία της επίστρωσης θα καθορίσει το μέγεθος του αισθητικού κυψελωτού εφέ. Μόλις στεγνώσει πλήρως, προχωρήστε σε μια ελαφριά επιφανειακή λείανση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τροχιακό τριβείο εξοπλισμένο με γυαλόχαρτο κόκκου 100/120.
Κατανάλωση της πρώτης στρώσης VENEZIAGRAF ANTIALGA: 1,8-2 kg/τ.μ. Κατανάλωση της πρώτης στρώσης ACRISYL INTONACHINO: 1,8-2 kg/τ.μ. Κατανάλωση της πρώτης στρώσης MARCOTHERM-SYL INTONACHINO: 1,8-2 kg/τ.μ.
Ξεκινά η φάση εφαρμογής της παχιάς επίστρωσης· για να αποφευχθεί η αισθητική ασυνέχεια, δεν συνιστάται η αντικατάσταση.
Κατανάλωση CONCRET_ART: 0,8-1 kg/τ.μ.

Εφέ «μέτριας λείανσης»
1η στρώση προετοιμασίας με χρήση του STILE RESTAURO COMPACT (με προσθήκη COMBAT 111), που απλώνεται με χαλύβδινη σπάτουλα, αποφεύγοντας την τελική λείανση.
Σε επιφάνειες με θερμομονωτική επίστρωση, χρησιμοποιήστε ACRISYL RUSTICO ή MARCOTHERM RUSTICO.
Μετά την ξήρανση, απλώστε με μεταλλική σπάτουλα μία στρώση CONCRET_ART (με προσθήκη COMBAT 111), φροντίζοντας να καλυφθεί πλήρως η επιφάνεια. Η ποικιλία της επίστρωσης θα καθορίσει την ένταση του αισθητικού κυψελωτού αποτελέσματος.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Μόλις στεγνώσει πλήρως, προχωρήστε σε ελαφρά επιφανειακή λείανση με τροχιακό τριβείο εξοπλισμένο με γυαλόχαρτο κόκκου 100/120.
Κατανάλωση για την πρώτη στρώση του STILE RESTAURO COMPACT: 2,6-2,8 kg/τ.μ.
Κατανάλωση για την πρώτη στρώση του ACRISYL RUSTICO: 2,7-3 kg/τ.μ. Κατανάλωση για την πρώτη στρώση του MARCOTHERM RUSTICO: 2,7-3 kg/τ.μ.
Ξεκίνησε η φάση εφαρμογής της παχιάς επίστρωσης· για να αποφευχθεί η αισθητική ασυνέχεια, δεν συνιστάται η αντικατάσταση.
Κατανάλωση του CONCRET_ART: 1-1,3 kg/τ.μ.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο χρωματισμός επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος αντιστοίχισης χρωμάτων Marcromie και με τις χρωστικές ουσίες της σειράς COLORADO 548.
Σε περίπτωση χρήσης πολλαπλών παρτίδων, συνιστάται η αναμίξη των διαφόρων προϊόντων μεταξύ τους, προκειμένου να αποφευχθούν ελαφρές διαφορές στην απόχρωση.
Σε επιφάνειες με θερμομονωτική «επίστρωση» ETICS, προκειμένου να περιοριστούν οι μηχανικές καταπονήσεις που οφείλονται στην υπερθέρμανση της επιφάνειας από την ηλιακή ακτινοβολία, συνιστάται η χρήση αποχρώσεων με δείκτη ανακλαστικότητας (Y) μεγαλύτερο από 20.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 100 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

CONCRET_ART διακοσμητικό φινίρισμα με εφέ σκυροδέματος για εσωτερική/εξωτερική χρήση.
Εφαρμογή σε ήδη προετοιμασμένες βάσεις, σειρά CONCRET_ART 385,
με βάση συμπολυμερές ακρυλικού-σιλοξάνης σε υδατική διασπορά, στην ποσότητα και με τις μεθόδους που καθορίζονται από την απορροφητικότητα και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.
Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού € .....ανά τ.μ.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.