SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Antica Calce

Φυσικό ορυκτό χρώμα της Ιταλικής παράδοσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



ΣΕΙΡΑ 398

ANTICA CALCE - V.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ANTICA CALCE είναι ένα ορυκτό χρώμα τοιχοποιίας για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, με βάση ορυκτό συνδετικό υλικό που επιτρέπει την επίτευξη ενός φινιρίσματος παλαιότητας στην επιφάνεια που έχει υποστεί επεξεργασία, αναπαράγοντας το παλαιό ματ φινίρισμα του ασβέστη. Πράγματι, μετά την εφαρμογή του, το προϊόν εμφανίζεται πάντα διαφορετικό, χαρακτηριζόμενο από αποχρώσεις και χρωματικά εφέ που εξαρτώνται από την επιδεξιότητα και τα χαρακτηριστικά του διακοσμητή. Για τον λόγο αυτό, αποδεικνύεται ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες αποκατάστασης, ακόμη και για κτίρια ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.
Το ANTICA CALCE διαθέτει υψηλό βαθμό διαπερατότητας, ενώ η ορυκτή του φύση του επιτρέπει να προσκολλάται ακόμη και σε επιφάνειες που έχουν υποστεί επιπτώσεις από υγρασία, χωρίς να ξεφλουδίζει.
Το προϊόν συμμορφώνεται με την προδιαγραφή «Indoor Air Comfort Gold» της Eurofins.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού υλικού: ασβέστης που σκληραίνει στον αέρα
- Ταξινόμηση ποιότητας εσωτερικού αέρα: A+
- Πιστοποίηση «Indoor Air Comfort Gold» (Eurofins IACG-442-01-07)

- Ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-1: (χρώματα για εξωτερική χρήση)
.Γυαλάδα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 2813: κλάση G_3 (<10 ματ)
.Πάχος ξηρού φιλμ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3233: κλάση E_2 (50-100 μm)
.Μέγεθος κόκκου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1524: κλάση S_1 (<100 μm λεπτό)
.Ρυθμός διαπερατότητας υδρατμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 7783-2: κλάση V_1 (Sd<0,14 m alto) Sd=0,10 m για πάχος 0,6 mm
.Διαπερατότητα υγρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-3: κλάση W_0 (καμία απαίτηση)
.Γέφυρα ρωγμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-7A: κλάση A_0 (καμία απαίτηση)
.Διαπερατότητα CO_2σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-6: κλάση C_0 (καμία απαίτηση)

Άλλα χαρακτηριστικά
- Ειδικό βάρος σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2811-1: 1,25 ± 0,05 kg/l
- Χρόνος ξήρανσης (στους 25 °C και 65% σ.υ.): στεγνώνει στην αφή σε 30 λεπτά· επικάλυψη μετά από 4 ώρες.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων ορυκτής φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ». Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.
- Λόγω της κυρίως ορυκτής φύσης του, δεν συνιστάται η εφαρμογή του ANTICA CALCE σε παλιά συνθετικά χρώματα (πλενόμενα χρώματα γαλακτώματος χαλαζία και πλαστικές επιχρίσεις τοίχων).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Επιφάνειες σοβά:
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και έχει παλαιώσει. Εάν είναι απαραίτητο, ανανεώστε ή ενισχύστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδικός 4810222) και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 (κωδικός 4810333).
- Βουρτσίστε ή πλύνετε την επιφάνεια για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Αφαιρέστε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σφραγιστικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά στο εσωτερικό με το TAMSTUCCO 9400006/9410110.
- Στις εξωτερικές επιφάνειες, είναι προτιμότερο να πραγματοποιείτε τυχόν γεμίσματα ή εξομαλύνσεις χρησιμοποιώντας προϊόντα της ίδιας φύσης με το σοβά, ή χρησιμοποιώντας το BETOMARC FIT 9740150ή το RASAMIX FIT 9670160ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες εναποθέσεις με βούρτσισμα.
- Μόνο σε επιφάνειες με έντονη αποσάθρωση, εφαρμόστε μία στρώση του μικροποιημένου σταθεροποιητή χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Προχωρήστε στην εφαρμογή του ANTICA CALCEσύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα «Οδηγίες εφαρμογής».

*(Η αραίωση του στεγανωτικού και η ποσότητα που πρέπει να εφαρμοστεί εξαρτώνται από το επίπεδο απορρόφησης της επιφάνειας και πρέπει να καθοριστούν με την πραγματοποίηση προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Δεδομένου ότι η ξήρανση και η ανθρακοποίηση του ANTICA CALCE, όπως και όλων των προϊόντων ασβέστη, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος όταν οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από +10 °Cέως +35 °Cκαι η σχετική υγρασία του αέρα είναι <75%.
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μετά την εφαρμογή, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και την υγρασία έως ότου το προϊόν στεγνώσει πλήρως, κάτι που συνήθως συμβαίνει (στους 20 °C) μετά από περίπου 72 ώρες.
- Η έκθεση των επιφανειών με ασβεστοκονιάματα σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, βροχή, υψηλή υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα λεύκανσης των επιφανειών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανθρακοποίησης. Τέτοια φαινόμενα μπορεί να αποδειχθούν μη αναστρέψιμα σε ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες.
- Εργαλεία: πινέλο, ψεκαστήρας.
- Αριθμός στρώσεων: τουλάχιστον 2 στρώσεις.
- Μπορούν να δημιουργηθούν διακοσμητικά χρωματικά εφέ χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης.
- Αραίωση: πρώτη στρώση σε αναλογία 25-30% με νερό· επόμενες στρώσεις σε αναλογία 15-20%.
- Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Ενδεικτική απόδοση: 8 m^2/l ανά στρώση σε λείες επιφάνειες με μέση απορροφητικότητα. Συνιστάται να προσδιοριστεί η πραγματική απόδοση με Διεξαγωγή προκαταρκτικής δοκιμής στην συγκεκριμένη επιφάνεια.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΒΑΦΗ

Τα χρώματα διατίθενται μέσω του συστήματος αντιστοίχισης χρωμάτων και με τη χρήση χρωστικών της σειράς COLORADO 548, ανθεκτικών στα αλκάλια.
Όταν χρησιμοποιούνται πολλές παρτίδες, συνιστάται η αναμίξη των διαφόρων προϊόντων μεταξύ τους, προκειμένου να αποφευχθούν ελαφρές διαφορές στην απόχρωση.
Για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, αποτελεί καλό κανόνα να χρησιμοποιείτε πάντα υλικό από την ίδια παρτίδα, από γωνία σε γωνία. Για εργασίες όπου είναι αναπόφευκτο να συνεχίσετε σε έναν τοίχο με διαφορετική παρτίδα, μην τοποθετείτε τις παρτίδες συνεχόμενα. Για το σημείο μετάβασης, αξιοποιήστε τυχόν διακοπές στη συνέχεια της επιφάνειας: καλούπια, γωνίες, καλώδια κ.λπ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης:
+30 °C Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα
αποθήκευσης: +5 °C Να φυλάσσεται μακριά από υγρασία.
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής, όταν αποθηκεύεται σε αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατ. A/a: Ματ επιχρίσματα για εσωτερικούς τοίχους και οροφές (γυαλάδα ≤25@60°) (υδατοδιαλυτά): 30 g/l (2010)
Κατ. A/c: Χρώματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος (υδατοδιαλυτά): 40 g/l (2010)
Το προϊόν περιέχει το πολύ: 0,5 g/l VOC

Προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μάτια. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται, να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας· αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν εντελώς και αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Εφαρμογές, σε επιφάνειες που έχουν προετοιμαστεί προηγουμένως, της σειράς ορυκτών χρωμάτων τοιχοποιίας ANTICA CALCE σειράς 398, με βάση ασβέστη που σκληραίνει στον αέρα, με την εφαρμογή τουλάχιστον 2 στρώσεων, η ποσότητα των οποίων καθορίζεται από το επίπεδο απορρόφησης της επιφάνειας. Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού €.....ανά m².

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.