SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrisyl Decora

Ελαφρύ, ακρυλικό-σιλοξανικό διακοσμητικό επίχρισμα με εφέ γρανίτη, ανθεκτικό στην μούχλα και την άλγη, με λαμπερούς κρυστάλλους.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ACRISYL DECORA είναι ένα επίχρισμα που δημιουργεί διακοσμητικά εφέ που θυμίζουν την εμφάνιση του γρανίτη και της πέτρας, εμπλουτισμένο με λαμπερά κρύσταλλα.
Η καινοτόμος σύνθεσή του συνδυάζει την αντοχή και τη διάρκεια που χαρακτηρίζουν τις ακρυλικές-σιλοξανικές επιστρώσεις με τις μοναδικές ιδιότητες που προσφέρει η ειδική μικροκυτταρική δομή του προϊόντος. Αυτός ο προηγμένος συνδυασμός εγγυάται όχι μόνο προστασία, αλλά και μια εξαιρετική εμφάνιση για επιφάνειες τοίχων που εντυπωσιάζουν οπτικά.

- Διακοσμήσεις με μία μόνο στρώση
- Εξαιρετική ελαφρότητα
- Υψηλή απόδοση ανά κιλό, με αποτέλεσμα μειωμένο βάρος της πρόσοψης
- Εξαιρετική διαπερατότητα υδρατμών και υδροαπωθητικότητα
- Κατάλληλο τόσο για παραδοσιακές επιφάνειες όσο και για επιστρώσεις ΕΣΘΕ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού: ακρυλικό συμπολυμερές τροποποιημένο με σιλοξάνη σε υδατική διασπορά
- Διαλύτης: νερό
- Ιξώδες: πάστα
- Μέγεθος κόκκων: 1,2 mm
- Αντοχή στα αλκάλια UNI 10795: ανθεκτικό στα αλκάλια
- Σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά EN 13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0

Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναγραφόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.

- Διαπερατότητα νερού σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-3: χαμηλή, w<0,1 kg/m²h^{0,5}
- Διαπερατότητα υδρατμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 7783-2: υψηλή, Sd<0,14 m
- Προστατευτικό τοιχοποιίας σύμφωνα με τη θεωρία του Kuenzle κατά DIN 18550: W<0,5 kg/m²h^{0,5} και Sd<2 μέτρα
- Ανθεκτικό στη μούχλα και τα φύκια σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN 15457 και UNI EN 15458
- Ξήρανση (στους 25°C και 65% σ.υ.): από 1 ώρα και 30' έως 3 ώρες, ανάλογα με το πάχος εφαρμογής.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS).
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ανόργανης φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».

Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- Ελέγξτε την κατάσταση συντήρησης. Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία. Εάν δεν είναι, ανανεώστε την επιφάνεια ή σταθεροποιήστε την χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε πρώτα την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 480222 και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 4810333.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και εφαρμόστε:
- Απομακρύνετε τυχόν εξανθήματα με βούρτσισμα ή πλύσιμο.
- Εάν υπάρχει παλιά βαφή, αφαιρέστε τυχόν ξεφλουδισμένα τμήματα που δεν έχουν προσκολληθεί πλήρως, ενώ τα ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως διαβρέχοντας καλά την επιφάνεια και ξύνοντας ή χρησιμοποιώντας μηχανή υδροβολής υψηλής πίεσης.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.

Επιφάνειες σοβά:

- Οι ρωγμές πρέπει να διευρυνθούν επαρκώς και να γεμιστούν με στόκο ή παρόμοια προϊόντα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια. Επεξεργαστείτε τυχόν τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με το RASAMIX FIT 9670160 ή με το BETOMARC FIT 9740150 ή το MARCOPRO, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στήριξης είναι εντελώς στεγνή και εφαρμόστε μία στρώση ακρυλικού σταθεροποιητικού τοίχου με βάση το νερό IDROFIS 4700006, ή σταθεροποιητικού τοίχου με βάση διαλύτη ISOMARC 4410111, ή μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001. Σε συμπαγείς επιφάνειες που δεν παρουσιάζουν αποσάθρωση, εφαρμόστε το υδατοδιαλυτό στερεωτικό κάλυψης MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Σε ανώμαλες επιφάνειες, μπορείτε να εφαρμόσετε μία στρώση της βάσης εξομάλυνσης ACRISYL GRIP κωδ. 9320019.
- Εφαρμόστε το ACRISYL DECORA σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.

Επιφάνειες από σκυρόδεμα:

- Απομακρύνετε τυχόν θρυμματισμένο δομικό τσιμέντο.
- Οι μεταλλικοί δίσκοι οπλισμού που είναι ορατοί στην επιφάνεια πρέπει να καθαριστούν προσεκτικά με βούρτσα και να υποβληθούν σε επεξεργασία με το παθητικοποιητικό BETOXAN PRIMER 9490125.
- Αποκαταστήστε τα ελλείποντα τμήματα με τις στρώσεις εξομάλυνσης BETOXAN 400 ή BETOXAN 300, το μη συρρικνούμενο θιξοτροπικό κονίαμα ενισχυμένο με ίνες 9490140/130· πραγματοποιήστε την τελική εξομάλυνση με το BETOXAN 200, τη μη συρρικνούμενη στρώση εξομάλυνσης κατά της ανθρακώσεως 9490120.
- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι εντελώς στεγνό και εφαρμόστε μία στρώση του ISOMARC 4410111, σταθεροποιητικού τοίχου με βάση διαλύτη, ή του μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτη ATOMO 8840001. Σε συμπαγείς επιφάνειες που δεν παρουσιάζουν κιμωλίωση, εφαρμόστε το υδατοδιαλυτό σταθεροποιητικό κάλυψης MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Σε ανώμαλες επιφάνειες, είναι δυνατή η εφαρμογή μιας στρώσης της βάσης εξομάλυνσης ACRISYL GRIP κωδ. 9320019.
- Εφαρμόστε το ACRISYL DECORA σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.

Επιφάνειες με Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ).

- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα έχει χρόνο ωρίμανσης που πληροί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προδιαγραφές.

- Ελέγξτε τη σύσταση των στρώσεων εξομάλυνσης· η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία.
- Εφαρμόστε μια στρώση του μικροποιημένου σταθεροποιητή χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001 ή του MARCOTHERM PRIMER 4740019 αραιωμένου με νερό, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
- Εφαρμόστε το ACRISYL DECORA όπως περιγράφεται στις οδηγίες εφαρμογής.

Για την εφαρμογή του ACRISYL DECORA σε ιδιαίτερα λείες επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή του εξομαλυντικού ασταριού ACRISYL GRIP 9320019 ή GRIP 025 4780019· ωστόσο, για την αποφυγή αισθητικών ανισομορφιών, συνιστάται πάντα η χρωματική προσαρμογή του επιλεγμένου ασταριού.

*(Η αραίωση του σφραγιστικού και η ποσότητα που πρέπει να εφαρμοστεί εξαρτώνται από το βαθμό απορρόφησης της επιφάνειας και πρέπει να καθοριστούν με την πραγματοποίηση προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια).

- Συνθήκες αέρα και επιφάνειας υποστρώματος:
Θερμοκρασία αέρα: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C
Επίπεδο υγρασίας της επιφάνειας υποστρώματος: <10%
- Αποφύγετε την εφαρμογή όταν υπάρχει επιφανειακή συμπύκνωση ή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Για να μην επηρεαστεί η βέλτιστη εμφάνιση και απόδοση του προϊόντος, συνιστούμε να εφαρμόζεται μόνο στις προαναφερθείσες κλιματολογικές συνθήκες και οι επιφάνειες να προστατεύονται από τη βροχή και την υγρασία για περίπου 48 ώρες. Αυτό θα επιτρέψει στο προϊόν να στεγνώσει πλήρως και θα εξασφαλίσει ομοιόμορφο πολυμερισμό, ο οποίος ολοκληρώνεται σε περίπου 10 ημέρες.
- Οι επιφάνειες που θα βραχούν από βροχή κατά τη διάρκεια των περίπου 10 ημερών ενδέχεται να παρουσιάσουν ημιδιαφανείς κάθετες γραμμές. Το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος και μπορεί να εξαλειφθεί με πλύσιμο με νερό υπό υψηλή πίεση ή μετά από επόμενες βροχοπτώσεις.
- Η εφαρμογή σε επιφάνειες με αλατώδη εξανθήματα ή που υπόκεινται σε ανερχόμενη υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσφυση του προϊόντος στο υπόστρωμα. Επομένως, είναι απαραίτητο να ανακατασκευαστεί πρώτα η τοιχοποιία χρησιμοποιώντας αφυγραντικά κονιάματα και, στη συνέχεια, να βαφτεί με το σιλοξανικό σύστημα SCUDOSIL.
- Η προστασία των φινιρισμάτων κατά της μούχλας και των φυκιών είναι θυσιαστικού χαρακτήρα: η αποτελεσματικότητα και η αντοχή επηρεάζονται σημαντικά από τη σοβαρότητα της περιβαλλοντικής και κλιματικής έκθεσης, την κατηγορία του κτιρίου και το επιλεγμένο σύστημα εφαρμογής.
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση. Στο εργοτάξιο είναι δυνατή η ρύθμιση του ιξώδους, ανάλογα με τις ανάγκες, αραιώνοντας ελαφρώς το ACRISYL DECORA με 2-3% νερό.
- Ανακατέψτε πριν από την εφαρμογή.
- Εργαλεία: χαλύβδινη σπάτουλα.
- Αριθμός στρώσεων: 1.
- Οδηγίες εφαρμογής: απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα πάνω στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας μια χαλύβδινη σπάτουλα· προχωρήστε στο λείψιμο χρησιμοποιώντας το ίδιο εργαλείο τουλάχιστον δέκα λεπτά μετά την εφαρμογή.
- Για να αποφύγετε τη δημιουργία αρμών, επεξεργαστείτε τις επιφάνειες με το προϊόν «υγρό πάνω σε υγρό».
- Το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα μπορεί να επηρεαστεί από την τεχνική εφαρμογής, γι' αυτό σας συνιστούμε να εφαρμόζετε την επίστρωση με προσοχή.
- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Ενδεικτική απόδοση: 1,8-2 kg/m² σε υποστρώματα μέτριας πορώδους. Συνιστούμε να πραγματοποιήσετε μια δοκιμή στο συγκεκριμένο υπόστρωμα για να υπολογίσετε την απόδοση.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται σε βάσεις χρωματισμού καθώς και σε έτοιμα χρώματα, κρύσταλλο (0010) και γκρι γρανίτη (0015).
Τα χρώματα μπορούν να παραχθούν μέσω του συστήματος αντιστοίχισης χρωμάτων και με τη χρήση χρωστικών της σειράς COLORADO 548.
Όταν χρησιμοποιούνται πολλές παρτίδες, συνιστάται η αναμίξη των διαφόρων προϊόντων μεταξύ τους, προκειμένου να αποφευχθούν ελαφρές διαφορές στην απόχρωση.
Για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, αποτελεί καλό κανόνα να χρησιμοποιείτε πάντα υλικό από την ίδια παρτίδα, από γωνία σε γωνία. Για εργασίες όπου είναι αναπόφευκτο να συνεχίσετε σε έναν τοίχο με διαφορετική παρτίδα, μην τοποθετείτε τις παρτίδες συνεχόμενα. Για το σημείο μετάβασης, χρησιμοποιήστε τυχόν διακοπές στη συνέχεια της επιφάνειας: καλούπια, γωνίες, καλώδια κ.λπ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης:
+30 °C Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα
αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής, όταν αποθηκεύεται σε αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία A/c: Χρώματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος (με βάση το νερό): 40 g/l (2010)
Το προϊόν περιέχει το πολύ: 40 g/l VOC

Επιβλαβές για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται, να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν εντελώς και αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.