SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marmorino Classico

Διακοσμητικό εφέ σπάτουλας, εσωτερικής - εξωτερικής χρήσης
(Πατητή Μαρμαροκονία σε Πάστα).



ΣΕΙΡΑ 947

MARMORINO CLASSICO - V.2024-09-24

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MARMORINO CLASSICO είναι ένα υλικό επικάλυψης τοιχοποιίας για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, με βάση ορυκτό συνδετικό υλικό, το οποίο επιτρέπει την επίτευξη ενός φινιρίσματος που μοιάζει πολύ με αυτό των παλαιών επιχρισμάτων που συναντώνται στα κτίρια της Βενετίας.
Το προϊόν εμφανίζεται διαφορετικό κάθε φορά που εφαρμόζεται, χαρακτηριζόμενο από αποχρώσεις και χρωματικά εφέ που εξαρτώνται από την επιδεξιότητα και τα χαρακτηριστικά του διακοσμητή. Το MARMORINO CLASSICO δημιουργεί ένα αρκετά παχύ στρώμα που προσφέρει αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και διαθέτει υψηλό βαθμό διαπερατότητας.
Το προϊόν αποδεικνύεται ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες αποκατάστασης, ακόμη και για κτίρια ιδιαίτερου ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.
Το προϊόν συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Indoor Air Comfort Gold της Eurofins.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού υλικού: ασβέστης που σκληραίνει στον αέρα
- Ταξινόμηση ποιότητας εσωτερικού αέρα: A+
- Πιστοποίηση «Indoor Air Comfort Gold» (Eurofins IACG-442-01-07)
- Διαλύτης: νερό
- Μέγιστη κοκκομετρία χαλαζία: 0,7 mm
- Ιξώδες: πάστα
- Διαπερατότητα νερού σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-3: μέτρια, w=0,20 kg/m²h^0,5
- Διαπερατότητα υδρατμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 7783-2: υψηλή, Sd=0,08 για πάχος 0,7 mm
- Χρόνοι ξήρανσης (στους 25 °C και 65% σχετική υγρασία): στεγνώνει στην αφή σε 2-3 ώρες· δυνατότητα επίστρωσης μετά από 12 ώρες (ανάλογα με το πάχος εφαρμογής).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων ορυκτής φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

την παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ». Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.

- Δεν συνιστάται η χρήση του σε εξωτερικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, καθώς, λόγω της υψηλής διαπερατότητάς του, το προϊόν δεν παρέχει προστασία από τη δράση του διοξειδίου του άνθρακα, που αποτελεί την κύρια αιτία της φθοράς του σκυροδέματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες σοβά:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και παλαιωμένη. Εάν είναι απαραίτητο, ανανεώστε ή ενισχύστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδικός 4810222) και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 (κωδικός 4810333).
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Οι ρωγμές, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, πρέπει να διευρυνθούν κατάλληλα και να γεμιστούν με στόκο ή παρόμοια προϊόντα.
- Εξομαλύνετε, αν χρειαστεί, με το BETOMARC FIT 9740150 ή με το RASAMIX FIT 9670160 ή το MARCOPRO 9750019 - 9750010, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Μόνο σε περίπτωση ιδιαίτερα ξεφλουδισμένων επιφανειών, εφαρμόστε το μικροποιημένο σταθεροποιητικό χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εάν το υπόστρωμα δεν είναι ομοιογενές, με παρουσία παλαιών χρωμάτων, υλικών πλήρωσης ή επιδιορθώσεων, ισοπεδώστε την επιφάνεια εφαρμόζοντας μια στρώση ασταριού MARCOSIL GRIP 9310019 ή MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Προχωρήστε στην εφαρμογή του MARMORINO CLASSICO σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα «Οδηγίες εφαρμογής».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Δεδομένου ότι η ξήρανση και η ανθρακοποίηση του MARMORINO CLASSICO, όπως και όλων των προϊόντων ασβέστη, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος όταν οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από +10 °C έως

+35 °C και η σχετική υγρασία του αέρα <75%.

- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μετά την εφαρμογή, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και την υγρασία έως ότου το προϊόν στεγνώσει πλήρως, κάτι που συνήθως συμβαίνει (στους 20 °C) μετά από περίπου 72 ώρες.
- Η έκθεση στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, τη βροχή, την υψηλή υγρασία και τις χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και οι επιφάνειες με ασβεστοκονιάματα, μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα λεύκανσης των επιφανειών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανθρακοποίησης. Τέτοια φαινόμενα μπορεί να αποδειχθούν μη αναστρέψιμα, ιδίως υπό ακραίες συνθήκες.
- Εάν η επιφάνεια δεν απαιτεί τη χρήση σταθεροποιητικού, συνιστάται ωστόσο να την υγράνετε για να αποτρέψετε τον τοίχο από το να απορροφήσει υπερβολική ποσότητα νερού από το συνδετικό υλικό.
- Εργαλεία: σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα / πλαστική, σφουγγάρι, πινέλο.
- Αριθμός στρώσεων: πρέπει να εφαρμοστούν τουλάχιστον 2 στρώσεις προϊόντος για την προετοιμασία του υποστρώματος.
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση.
- Καθώς το MARMORINO CLASSICO είναι προϊόν ορυκτής βάσης, το ιξώδες του μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Για να αποκτήσει ξανά την αρχική του εμφάνιση, αρκεί να ανακατευτεί με μηχανικό εργαλείο, προσθέτοντας ενδεχομένως έως 1% νερό.

Διαδικασία εφαρμογής:

* Για να επιτευχθεί το φινίρισμα «τύπου μαρμάρου»:

- Εργαλεία: σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστική.
- Γεμίστε και ισοπεδώστε ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη επιφάνεια.
- Μετά από 12 ώρες, εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση προϊόντος για να επιτύχετε το επιθυμητό

πάχος;
- Μόλις το προϊόν που εφαρμόζεται αρχίσει να τεντώνεται, εφαρμόστε μικρές ποσότητες υλικού, υγρό πάνω σε υγρό, συμπιέζοντας τις επιφάνειες και συμπυκνώνοντάς τις, προκειμένου να γεμίσετε τυχόν σημεία πορώδους.
- Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή, προχωρήστε στο γυάλισμα.

* Για να επιτύχετε το χρωματιστό φινίρισμα με τραχύ επίχρισμα:
- Εργαλεία: σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα/πλαστικό και σφουγγαρένια σπάτουλα σοβάτισμα για το φινίρισμα.
- Γεμίστε και ισοπεδώστε ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη επιφάνεια.
- Μετά από 4-5 ώρες, εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση προϊόντος για να επιτύχετε το κατάλληλο πάχος.
- Μόλις το προϊόν που εφαρμόσατε αρχίσει να τεντώνεται, ξεκινήστε το φινίρισμα χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα με σφουγγάρι (μην βρέχετε τις επιφάνειες στις οποίες εργάζεστε).
- Όταν εφαρμόζετε με πινέλο, αραιώστε το προϊόν με νερό σε αναλογία 10%.

- Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Ενδεικτική απόδοση: 2,5-3 kg/m² με βάση 2 στρώσεις σε λείες επιφάνειες με μέση απορροφητικότητα. Συνιστάται να προσδιορίσετε την πραγματική απόδοση πραγματοποιώντας μια προκαταρκτική δοκιμή στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τα χρώματα διατίθενται μέσω του συστήματος αντιστοίχισης χρωμάτων και με τη χρήση χρωστικών της σειράς COLORADO 548.
Όταν χρησιμοποιούνται πολλές παρτίδες, συνιστάται η αναμίξη των διαφόρων προϊόντων μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγονται ελαφρές διαφορές στην απόχρωση.
Για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, αποτελεί καλό κανόνα να χρησιμοποιείτε πάντα υλικό από την ίδια παρτίδα, από γωνία σε γωνία. Για εργασίες όπου είναι αναπόφευκτο να συνεχίσετε σε έναν τοίχο με διαφορετική παρτίδα, μην τοποθετείτε τις παρτίδες συνεχόμενα. Για το σημείο μετάβασης, αξιοποιήστε τυχόν διακοπές στη συνέχεια της επιφάνειας: καλούπια, γωνίες, καλώδια κ.λπ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής, όταν αποθηκεύεται σε αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατ. A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό):
200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 1 g/l VOC

Προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μάτια. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται, να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας· αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν εντελώς και αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

MARMORINO CLASSICO

Εφαρμογές, σε επιφάνειες που έχουν προετοιμαστεί προηγουμένως, της σειράς

σειράς 947, με βάση ασβέστη που σκληραίνει στον αέρα, με την εφαρμογή τουλάχιστον 2 στρώσεων, που χαρακτηρίζεται από υψηλή διαπερατότητα υδρατμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 7783-2 και μέση διαπερατότητα νερού σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-3.
Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού €. .....ανά m².

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Η SAN MARCO GROUP εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις της και με βάση την εμπειρία της. Ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέραν του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Το παρόν έγγραφο ακυρώνει και αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα έγγραφα.