SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020 Marcon
(Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marmo D'autore

Διακοσμητικό ορυκτό επίχρισμα εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.



ΣΕΙΡΑ 961

MARMO D'AUTORE - V.24/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MARMO D'AUTORE είναι ένα διακοσμητικό επίχρισμα τοίχων για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, με βάση ένα ορυκτό συνδετικό υλικό και επιλεγμένες σκόνες από χρωματιστό μάρμαρο. Έχει λεία και ημι-ματ όψη, που χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη κουκκιδωτή υφή με αποχρώσεις κίτρινου περγαμηνού για το Botticino.
Το MARMO D'AUTORE δημιουργεί διάφορα διακοσμητικά εφέ ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής, την επιδεξιότητα και τη φαντασία του διακοσμητή.
Το MARMO D'AUTORE διαθέτει εξαιρετική αναπνευστικότητα και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες αποκατάστασης, ακόμη και για κτίρια ιδιαίτερου ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.

Το προϊόν συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Indoor Air Comfort Gold της Eurofins.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού υλικού: ασβέστης που σκληραίνει στον αέρα
- Ταξινόμηση ποιότητας εσωτερικού αέρα: A+
- Πιστοποίηση «Indoor Air Comfort Gold» (Eurofins IACG-442-01-07)
- Διαλύτης: νερό
- Μέγιστη κοκκομετρία χαλαζία: 0,7 mm
- Ιξώδες: πάστα
- Διαπερατότητα νερού σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-3: μέτρια, w=0,20 kg/m²h^0,5
- Διαπερατότητα υδρατμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 7783-2: υψηλή, Sd=0,08 για πάχος 0,7 mm
- Περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11890-2:2013: 0,1 g/l
- Περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη σύμφωνα με το πρότυπο EPA 8315A:1996: 2 mg/kg
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά EN13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0
Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.
- Χρόνοι ξήρανσης (στους 25 °C και 65% σ.υ.): στεγνώνει στην αφή σε 2-3 ώρες· δυνατότητα επίστρωσης μετά από 12 ώρες (ανάλογα με το πάχος της επίστρωσης).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.

- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων ορυκτής φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».

Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες σοβά:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και έχει παλαιώσει. Εάν είναι απαραίτητο, ανανεώστε ή σταθεροποιήστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδικός 4810222) και με το προϊόν ανασυγκρότησης COMBAT 333 (κωδικός 4810333).
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα ασβεστοχρωμάτων ή χρωμάτων τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Οι ρωγμές, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, πρέπει να διευρυνθούν κατάλληλα και να γεμιστούν με στόκο ή παρόμοια προϊόντα.
- Εξομαλύνετε, αν χρειαστεί, με RASAMIX 9440160 ή με BETOMARC 9450150 ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Μόνο σε περίπτωση ιδιαίτερα ξεφλουδισμένων επιφανειών, εφαρμόστε το μικροποιημένο σταθεροποιητικό χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εάν το υπόστρωμα δεν είναι ομοιογενές, με παρουσία παλαιών χρωμάτων, υλικών πλήρωσης ή επιδιορθώσεων, ισοπεδώστε την επιφάνεια εφαρμόζοντας μια στρώση ασταριού MARCOSIL GRIP 9310019 ή MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Προχωρήστε στην εφαρμογή του MARMO D'AUTORE σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα «Οδηγίες εφαρμογής».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Δεδομένου ότι η ξήρανση και η ανθρακοποίηση του MARMO D'AUTORE, όπως και όλων των προϊόντων ασβέστη, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος όταν οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από +10 °C έως

+35 °C και η σχετική υγρασία του αέρα <75%.

- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μετά την εφαρμογή, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και την υγρασία έως ότου το προϊόν στεγνώσει πλήρως, κάτι που συνήθως συμβαίνει (στους 20 °C) μετά από περίπου 72 ώρες.
- Η έκθεση των επιφανειών με ασβεστοκονιάματα στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, τη βροχή, την υψηλή υγρασία και τις χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα λεύκανσης των επιφανειών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανθρακοποίησης. Τέτοια φαινόμενα μπορεί να αποδειχθούν μη αναστρέψιμα σε ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες.
- Εάν η επιφάνεια δεν απαιτεί τη χρήση σταθεροποιητικού, συνιστάται ωστόσο να υγρανθεί, ώστε να αποφευχθεί η απορρόφηση υπερβολικής ποσότητας νερού από το συνδετικό υλικό.
- Εργαλεία: σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα / πλαστική, σφουγγάρι.
- Αριθμός στρώσεων: πρέπει να εφαρμοστούν τουλάχιστον 2 στρώσεις προϊόντος για την προετοιμασία του υποστρώματος.
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση.
- Καθώς το MARMO D'AUTORE είναι προϊόν ορυκτής βάσης, το ιξώδες του μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Για να αποκατασταθεί η αρχική του σύσταση, αρκεί να ανακατευτεί με μηχανικό εργαλείο, προσθέτοντας ενδεχομένως έως 1% νερό.

Διαδικασία εφαρμογής:

* Για να επιτευχθεί φινίρισμα «τύπου μαρμάρου»:

- Εργαλεία: σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστική.
- Γεμίστε και ισοπεδώστε ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη επιφάνεια.
- Μετά από 12 ώρες, εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση προϊόντος για να επιτύχετε το επιθυμητό

πάχος;
- Μόλις το προϊόν που εφαρμόζεται αρχίσει να απλώνεται, εφαρμόστε μικρές ποσότητες υλικού, «υγρό πάνω σε υγρό», συμπιέζοντας τις επιφάνειες και συμπυκνώνοντάς τις, προκειμένου να γεμίσετε τυχόν σημεία πορώδους.
- Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή, προχωρήστε στο γυάλισμα.

* Για να επιτύχετε το χρωματιστό φινίρισμα με τραχύ σοβά:
- Εργαλεία: σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα/πλαστικό και σφουγγαρένια σπάτουλα σοβάτισμα για το φινίρισμα.
- Γεμίστε και ισοπεδώστε ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη επιφάνεια.
- Μετά από 4-5 ώρες, εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση προϊόντος για να επιτύχετε το κατάλληλο πάχος.
- Μόλις το προϊόν που εφαρμόσατε αρχίσει να τεντώνεται, ξεκινήστε το φινίρισμα χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα με σφουγγάρι (μην βρέχετε τις επιφάνειες στις οποίες εργάζεστε).
- Όταν εφαρμόζετε με πινέλο, αραιώστε το προϊόν με νερό σε αναλογία 10%.

- Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Ενδεικτική απόδοση: 1,2-1,5 kg/m² με βάση 2 στρώσεις σε λείες επιφάνειες με μέση απορροφητικότητα. Συνιστάται να προσδιορίσετε την πραγματική απόδοση πραγματοποιώντας μια προκαταρκτική δοκιμή στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται σε απόχρωση Botticino (0000).
Όταν χρησιμοποιούνται πολλές παρτίδες, συνιστάται η αναμίξη των διαφόρων προϊόντων μεταξύ τους, ώστε να αποφευχθούν ελαφρές διαφορές στην απόχρωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατ. A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (υδατοδιαλυτά): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 30 g/l VOC

Προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μάτια. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται, να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας· αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν εντελώς και αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

D'AUTORE ορυκτών

Εφαρμογές, σε επιφάνειες που έχουν προετοιμαστεί προηγουμένως, της σειράς MARMO

κάλυψης τοιχοποιίας της σειράς 961, με βάση ασβέστη που σκληραίνει στον αέρα, με την εφαρμογή
τουλάχιστον 2 στρώσεων, που χαρακτηρίζεται από υψηλή διαπερατότητα υδρατμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 7783-2 και μέτρια διαπερατότητα νερού σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-3.
Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού €. .....ανά m².

Η SAN MARCO GROUP εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις της και με βάση την εμπειρία της· ωστόσο, η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέραν του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.