SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fenice

Διακοσμητικό φινίρισμα κλασικής περιόδου εσωτερικής χρήσης.



ΣΕΙΡΑ 962

FENICE - 24/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το FENICE είναι η αναγέννηση του κλασικού, σε μια σύγχρονη εκδοχή. Η ευελιξία και η ευκολία εφαρμογής του επιτρέπουν την επίτευξη τόσο κλασικών όσο και μοντέρνων εφέ, ακόμη και σε έντονα χρώματα. Προσφέρει υψηλή αναπνοή, χαρακτηριστικό των φυσικών ορυκτών προϊόντων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων ορυκτής ή συνθετικής φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».

Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού υλικού: ασβέστης που σκληραίνει στον αέρα
- Ταξινόμηση ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου: A+
- Διαλύτης: νερό
- Ειδικό βάρος σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l
- Ιξώδες σύμφωνα με το πρότυπο UNI 8902: πάστα
- Διαπερατότητα υδρατμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 7783-2: υψηλή, V=350 g/m² σε 24 ώρες, Sd=0,10, πάχος 0,6 mm.
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0

Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.

- Χρόνοι ξήρανσης (στους 25 °C και 65% σ.υ.): στεγνώνει στην αφή σε 3 ώρες· δυνατότητα επίστρωσης μετά από 6 ώρες (ανάλογα με το πάχος της επίστρωσης).

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες από σοβά και γυψοσανίδες:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και έχει ωριμάσει. Εάν είναι απαραίτητο, ανανεώστε ή ενισχύστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδικός 4810222) και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 (κωδικός 4810333).
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σφραγιστικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες εναποθέσεις με βούρτσισμα.
- Εξομαλύνετε, αν χρειαστεί, με RASAMIX 9440160 ή με BETOMARC 9450150 ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Προετοιμάστε την επιφάνεια με μία στρώση του ακρυλικού σταθεροποιητικού τοίχου με βάση το νερό IDROFIS 4700006 ή του μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001. Γενικά, σε επιφάνειες με έντονη αποσάθρωση, όπου υπάρχουν λεπτά στρώματα παλαιάς τέμπερας ή φθαρμένων χρωμάτων, εφαρμόστε μία στρώση του σταθεροποιητικού ISOMARC 4410111 με βάση διαλύτη ή του μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Προχωρήστε στην εφαρμογή του FENICE σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα «Οδηγίες εφαρμογής».
- Σε συμπαγείς επιφάνειες με χαμηλή απορροφητικότητα, συνιστάται η εφαρμογή μιας ενδιάμεσης επίστρωσης MARCOTHERM PRIMER Κωδ. 4740019, ώστε να βελτιωθεί η πρόσφυση της πρώτης στρώσης FENICE.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Δεδομένου ότι η ξήρανση και η ανθρακοποίηση του FENICE, όπως και όλων των προϊόντων ασβέστη, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος όταν οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από +10 °C έως +35 °C και η σχετική υγρασία του αέρα είναι <75%.
- Εάν η επιφάνεια δεν απαιτεί τη χρήση σταθεροποιητικού, συνιστάται ωστόσο να την υγράνετε για να αποφευχθεί η απορρόφηση υπερβολικής ποσότητας νερού από το συνδετικό υλικό.
- Εργαλεία: σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Αριθμός στρώσεων: πρέπει να εφαρμοστούν τουλάχιστον 2 στρώσεις προϊόντος για την προετοιμασία του υποστρώματος.
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση.
- Λόγω της ορυκτής του σύνθεσης, το FENICE μπορεί να παρουσιάσει αύξηση του ιξώδους κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης· για να ανακτήσει την αρχική του σύσταση αρκεί να ανακατευτεί με μηχανικό μέσο, προσθέτοντας ενδεχομένως έως 1% νερό.

Διαδικασία εφαρμογής:

- Γεμίστε και ισοπεδώστε ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη επιφάνεια·
- Μετά από τουλάχιστον 6 ώρες, εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση προϊόντος για να επιτύχετε το κατάλληλο πάχος.
- Μετά από τουλάχιστον 12 ώρες, τρίψτε την επιφάνεια για να εξαλείψετε τυχόν ανισότητες, στη συνέχεια απομακρύνετε τη σκόνη και εφαρμόστε μικρές ποσότητες υλικού, συμπιέζοντάς το και γυαλίζοντάς το (χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα) πριν στεγνώσει εντελώς.

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

- Ενδεικτική απόδοση: 0,8-1 kg/m² με βάση 2 στρώσεις σε λείες επιφάνειες με μέση απορροφητικότητα. Συνιστάται να προσδιοριστεί η πραγματική απόδοση πραγματοποιώντας μια προκαταρκτική δοκιμή στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με τη χρήση του Συστήματος Αντιστοίχισης Χρωμάτων.

Όταν χρησιμοποιούνται πολλές παρτίδες, συνιστάται η αναμίξη των διαφόρων προϊόντων μεταξύ τους, ώστε να αποφευχθούν ελαφρές διαφορές στην απόχρωση.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται στις αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 1 g/l VOC

Προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μάτια. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται, να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας· αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν εντελώς και αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ορυκτό επίχρισμα τοίχων.

Εφαρμογές, σε επιφάνειες που έχουν προ-ασταρωθεί, διακοσμητικής ορυκτής επίστρωσης τοίχου της σειράς 962 FENICE
με βάση ασβέστη που σκληραίνει στον αέρα, σε τουλάχιστον 2 στρώσεις. Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού € .....ανά m².

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.