SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Colbeton Cp

ΕΛΑΦΡΥΑ ΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΙΝΕΣ



9690160

COLBETON CP - V.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το COLBETON CP είναι ένα συγκολλητικό, έτοιμο προς χρήση, χωρίς τσιμέντο επίχρισμα για την κατασκευή και την αποκατάσταση συστημάτων ETICS.
Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με χρωματομετρητή.
Αποτελείται από συνθετικά συνδετικά σε υδατική διασπορά, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα, σχεδιασμένα για να προσκολλώνται σε υποστρώματα που υπόκεινται σε μετακινήσεις (μουρδάκι, OSB, XLAM, ινοτσιμέντο).
Δεν απαιτεί την εφαρμογή ειδικού ασταριού.
Ιδανικό για ενισχυμένα επιχρίσματα σε νέο ή ραγισμένο σοβά και επιστρώσεις.
Χάρη στη χρήση τσιμέντου Πόρτλαντ ως πρόσθετου, είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση διαφόρων τύπων μονωτικών πάνελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Κατάλληλο για τη συγκόλληση μονωτικών πάνελ από πολυστυρόλιο (EPS), διογκωμένο πολυστυρόλιο (EPS GRAF), πετροβάμβακα (MW), φελλό (ICB), πολυουρεθάνη (PU) και ίνες ξύλου (WF)
- Κατάλληλο για την επίστρωση μονωτικών πάνελ από πολυστυρένιο (EPS), διογκωμένο πολυστυρένιο (EPS GRAF), πετροβάμβακα (MW), φελλό (ICB), πολυουρεθάνη (PU) και ίνες ξύλου (WF)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Τύπος συνδετικού: συνθετικό πολυμερές σε υδατική διασπορά
-Ειδικό βάρος: περίπου 1,7 kg/l
-Εμφάνιση: γκρι πάστα
-Μέγιστο μέγεθος αδρανών: 1,2 mm
-Σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1
-Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά EN 13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0
Με βάση κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.
-Η ξήρανση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας του περιβάλλοντος και του υποστρώματος. Σε κάθε περίπτωση, το προϊόν δεν στεγνώνει πριν από 24-48 ώρες. Σε θερμοκρασίες κάτω των 15 °C, οι χρόνοι ξήρανσης είναι σημαντικά

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Συγκόλληση/επιχρίσματος μονωτικών πάνελ:
Ανατρέξτε στο «Τεχνικό εγχειρίδιο συστημάτων θερμομόνωσης του Ομίλου San Marco».

Επίστρωση πλέγματος και λείανση:
- Ελέγξτε την κατάσταση διατήρησης. Η επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή. Διαφορετικά, ανακατασκευάστε ή σταθεροποιήστε με ειδικά προϊόντα.
- Απομακρύνετε τυχόν εξανθήματα με βούρτσισμα ή πλύσιμο.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το απορρυπαντικό COMBAT 222 4810222 και με το αναγεννητικό COMBAT 333 4810333.
- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι στεγνό και εφαρμόστε την κόλλα επιχρίσματος. Στην περίπτωση επιχρίσματος με πλέγμα, ενσωματώστε ένα ανθεκτικό σε αλκάλια πλέγμα.
- Σε περίπτωση που υπάρχουν επιδιορθώσεις που έχουν γίνει με διαφορετικούς τύπους προϊόντων, συνιστάται η χρήση κατάλληλου ασταριού εξομάλυνσης για την ομοιομορφία της απορρόφησης
- Προχωρήστε με το σύστημα βαφής (ακρυλικό, ακρυλικό-σιλοξάνιο, σιλοξάνιο, με βάση το πυριτικό άλας).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Έτοιμο προς χρήση.
- Εργαλεία: σπάτουλα, οδοντωτή σπάτουλα, σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Καθαρισμός εργαλείων: με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Ενδεικτική απόδοση κάλυψης:

.Πλήρης επικάλυψη: 2,8-3,2 kg/m²
.Επίστρωση κατά μήκος της περιμέτρου και σε κεντρικά σημεία: 2,2-2,8 kg/m²
.Επίστρωση πλέγματος: 4,5-5 kg/m²
.Επίστρωση: 1,6-2,2 kg/m²

Για την επικόλληση μονωτικών πάνελ, προσθέστε 10% τσιμέντο Portland 32,5 ή 42,5. Ανακατέψτε το μείγμα μηχανικά και εφαρμόστε το εντός μίας ώρας.

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C.
Θερμοκρασία επιφάνειας: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C.
- Αποφύγετε την εφαρμογή σε συνθήκες ισχυρού ανέμου, ομίχλης, πλήρους ηλιακής ακτινοβολίας και βροχής.
- Μην εφαρμόζετε σε παγωμένες ή σε επιφάνειες που ξεπαγώνουν. Το COLBETON CP πρέπει πάντα να επικαλύπτεται εντός 15 ημερών από την εφαρμογή.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν είναι συμβατό με τις πάστες χρωματισμού του συστήματος χρωματισμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης:+30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής, όταν αποθηκεύεται σε αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δεν εμπίπτει στην οδηγία της ΕΕ 2004/42 (νομοθετικό διάταγμα 161/2006)

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας· μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον· αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του. Ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέραν του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.