ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 08

LIMESTONE “700”

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υλικό που συνδυάζει επιλεγμένες σκόνες μαρμάρου (700 micron) για φινίρισμα υψηλού κύρους Βενετσιάνικου Intonachino – μέτριου πάχους.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επίχρισμα μέτριου πάχους, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το LIMESTONE “700” είναι φινίρισμα με μέτρια κοκκομετρία, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, που επιτρέπει τη δημιουργία σε μία ή περισσότερες στρώσεις του παραδοσιακού αποτελέσματος Βενετσιάνικου Intonachino με απαλές εναλλαγές στον τόνο της απόχρωσης. Οι αποχρώσεις μπορούν να εξατομικευτούν χρησιμοποιώντας το σύστημα χρωματισμού. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεση του, καθιστά το υλικό πολύ ανθεκτικό μετά την εφαρμογή. Η παράδοση του ασβέστη, που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία, οδηγεί τη Bericalce στην αγορά της περιβαλλοντικής φροντίδας και των πράσινων κατασκευών. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο LIMESTONE “700” μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεχνικό στοιχείο	Τιμή / Περιγραφή
Όνομα	Limestone ‘‘700’’
Σύσταση	‘‘ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ’’ πάστα ασβέστη (grassello), κατ’ελάχιστο 12μηνης ωρίμανσης, σκόνες μαρμάρου και ειδικά πρόσθετα (λιγότερο από 5%)
Μορφή	Παχύρευστη πάστα
Αποχρώσεις	Φυσικό λευκό
Αραίωση	Έτοιμο για χρήση (αν χρειαστεί αραίωση με νερό έως 5%)
Κατανάλωση	περίπου 0,7-1m²/kg/στρώση
PH	13
Διαπερατότητα υδρατμών	SD - 0,04m (DIN 52615)
Απορρόφηση νερού	w - 0,3kg / (m2h0,5) (EN1062-3:2001)
Κατηγορία ΠΟΕ	ΠΟΕ 5gr/lt – χρώματα τοίχων και υποκατηγορία “L” max.τιμή UE2010 30gr/lt
Ειδικό βάρος	1,75kg/lt
Συσκευσία	25kg
Αποθήκευση	Κρατάτε σε καθαρό και στεγνό μέρος με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 5°C-30°C
Παρατήρηση	Προφυλάξτε την επιφάνεια από τη βροχή για 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 08

LIMESTONE “700”

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Προετοιμάστε την επιφάνεια με ειδικό μικροχαλαζιακό αστάρι.

• Εφαρμογή με ανοξείδωτη σπάτουλα σε μία ή περισσότερες στρώσεις.

• Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, χρώματα που ξεφλουδίζουν. Στοκάρετε όπου χρειαστεί.

• Κάθε στρώση προϊόντος πρέπει να εφαρμόζεται με καθαρή σπάτουλα.

• Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον 12 ώρες πριν από άλλες στρώσεις για να αποφύγετε τις έντονες σκιές

• Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται με ομοιόμορφη και σταθερή μέθοδο, εναλλάξ μυστρί-σφουγγάρι.

• Είναι σημαντικό το προϊόν να έχει τη σωστή συνοχή και αραίωση ανάλογα με τη θερμοκρασία και απορροφητικότητα της επιφάνειας.

• Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ° έως 35 ° C.

• Όλα τα προϊόντα με βάση τον ασβέστη έχουν κανονικό χρόνο στεγνώματος ανάλογα με το πάχος εφαρμογής, αλλά η πραγματική σκληρότητα επιτυγχάνεται μέσω της ενανθράκωσης που συμβαίνει κατά την επαφή με τον αέρα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες.

Σημειώσεις:

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει γραφτεί από τους ειδικούς της Isopaint και οι υποδεικνυόμενες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο δικό μας εργαστήριο. Οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα οφείλεται μόνο στη μέθοδο και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Για τους παραπάνω λόγους το προϊόν θα πρέπει να δοκιμάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Παράγεται για την ISOPAINT

Κύρια εμπορική ταυτότητα: MATTERRA - Crafted by Nature / Unique Surfaces