ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 09

MARMORA

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πάστα ασβέστη (Grassello) με επιλεγμένες λευκές σκόνες μαρμάρου (500 micron), για υψηλής αισθητικής σατινέ φινίρισμα Βενετσιάνικου Marmorino - μέτριου πάχους.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διακοσμητικό επίχρισμα υψηλής αισθητικής, μέτριου πάχους, με σατινέ αποτέλεσμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το MARMORA είναι φινίρισμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης που επιτρέπει, με περισσότερες στρώσεις, την επίτευξη του παραδοσιακού αποτελέσματος Βενετσιάνικου Marmorino. Η προσεκτικά μελετημένη σύνθεσή του καθιστά το προϊόν μαλακό και εύκολο στην εφαρμογή. Οι αποχρώσεις μπορούν να εξατομικευτούν με το σύστημα χρωματισμού. Η παράδοση του ασβέστη, σε συνδυασμό με προηγμένη τεχνολογία, προσανατολίζει το προϊόν προς την περιβαλλοντική φροντίδα και τις πράσινες κατασκευές. Οι προσεκτικά επιλεγμένες φυσικές πρώτες ύλες προσδίδουν στο MARMORA πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς τη χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεχνικό στοιχείο	Τιμή / Περιγραφή
Όνομα	Marmora
Σύσταση	«Δολομιτική» πάστα ασβέστη (Grassello), ωρίμανσης τουλάχιστον 12 μηνών, σκόνες μαρμάρου και πρόσθετα σε ποσοστό μικρότερο του 4%
Μορφή	Πάστα υψηλής πυκνότητας
Απόχρωση	Φυσικό λευκό
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση (εφόσον απαιτείται, αραίωση με νερό 0-5%)
Απόδοση ανά στρώση	περ. 1,2 - 1,6 m²/kg
pH	13
Διαπερατότητα υδρατμών	SD - 0,04 m (DIN 52615)
Απορρόφηση νερού	w - 0,3 kg / (m² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Κατηγορία ΠΟΕ	ΠΟΕ 5 g/l - χρώματα τοίχων, υποκατηγορία «L», μέγ. τιμή ΕΕ 2010: 30 g/l
Ειδικό βάρος	1,70 kg/l
Συσκευασία	Δοχεία 5 - 25 kg
Αποθήκευση	Σε ξηρό χώρο, σε θερμοκρασία 5°C - 30°C
Παρατήρηση	Προστατεύστε τις επιφάνειες από τη βροχή για τις πρώτες 24 - 48 ώρες μετά την εφαρμογή

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 09

MARMORA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Προετοιμάστε το υπόστρωμα με ειδικό αστάρι, ακρυλικό μονωτικό ή εξομαλυντική βάση.

• Εφαρμογή με ανοξείδωτη σπάτουλα.

• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Αφαιρέστε σαθρά τμήματα και ίχνη λαδιού ή γράσου και εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες του υποστρώματος.

• Εφαρμόστε 2 ή περισσότερες στρώσεις. Μετά τη διάστρωση, ο βαθμός γυαλάδας διαμορφώνεται με σπάτουλα και/ή ειδικά πανιά. Συνιστάται η δεύτερη στρώση να εφαρμοστεί μετά από 4 ώρες, ώστε η πρώτη να στεγνώσει σωστά.

• Είναι σημαντικό το προϊόν να έχει τη σωστή συνοχή και αραίωση ανάλογα με τη θερμοκρασία και την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Για εξωτερική χρήση, το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση μόνο όταν εφαρμόζεται πάνω σε επιφάνεια Intonachino.

• Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C έως 35°C.

• Όλα τα προϊόντα με βάση τον ασβέστη έχουν φυσιολογικό χρόνο στεγνώματος ανάλογα με το πάχος, όμως η πραγματική σκληρότητα επιτυγχάνεται μέσω της ενανθράκωσης που συμβαίνει σε επαφή με τον αέρα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες.

Σημειώσεις:

Το αρχικό τεχνικό φυλλάδιο αναφέρει ότι οι τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο εργαστήριο του αρχικού παραγωγού. Η ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη μέθοδο και τις συνθήκες εφαρμογής. Οι οδηγίες αποτελούν υποστήριξη για την αξιολόγηση της ποιότητας του προϊόντος σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Ημερομηνία έκδοσης αρχικού τεχνικού δελτίου: 01.04.2004

Παράγεται για την ISOPAINT

Κύρια εμπορική ταυτότητα: MATTERRA - Crafted by Nature / Unique Surfaces