ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | 11

MEGABARRIER

Λευκό αστάρι εσωτερικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MEGABARRIER είναι λευκό αστάρι, κατάλληλο για τη βαφή εσωτερικών επιφανειών, πριν την εφαρμογή διακοσμητικών χρωμάτων. Μετά από κατάλληλη προεργασία, μπορούν να βαφτούν επιφάνειες όπως σοβάς, γυψοσανίδες, μπετόν, τούβλα κ.ά. Λόγω της πολύ χαμηλής του γυαλάδας, καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ομοιόμορφο φινίρισμα. Συνδυάζει ευκολία στη χρήση με πολύ καλή καλυπτικότητα, δημιουργεί λεία και βελούδινη τελική επιφάνεια και είναι πρακτικά άοσμο, καθώς δεν περιέχει αμμωνία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία και γραφεία.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- υψηλή απόδοση
- μεγάλη καλυπτικότητα
- εξαιρετικό ομοιόμορφο ματ τελείωμα

Τεχνικό στοιχείο	Τιμή / Περιγραφή
Απόδοση	11±2 m²/L
Υφή τελικής επιφάνειας	ΜΑΤ
Αραίωση	10-20% νερό
Χρόνος στεγνώματος	1-2 ώρες*
Χρόνος επαναβαφής	2-4 ώρες*
Προτεινόμενες στρώσεις	1-2 στρώσεις
Μέθοδος εφαρμογής	ρολό, πινέλο και spray airless

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικό στοιχείο	Τιμή / Περιγραφή
Τύπος	Συμπολυμερές PVA-VeoVa
Ειδικό βάρος (ISO 2811-1)	Λευκό: 1,43 ±0,05 g/cm³ | Βάσεις: 1,39 ±0,05 g/cm³
Στερεά κ.β. (ISO 3251-03)	60±2% *
Στερεά κ.ο. (ISO 3233-98)	50±3% *
Ιξώδες (ASTM D 562-05 @25°C)	KU 110±10
Ιξώδες εφαρμογής (ASTM D 562-05 @25°C)	KU 75±15
pH	8,3±0,3
Καλυπτική ικανότητα (ISO 3905)	97% | 150 μm υγρό φιλμ *
Δείκτης λευκότητας (ASTM E 313-05)	≥ 88 *
Δείκτης κιτρινίσματος (ASTM E 313-05)	≤ 0,5 *
Αντοχή σε πλύσιμο-τρίψιμο (ASTM D 2486-06)	>4.000 κινήσεις
Στιλπνότητα (60°) (ISO 2813-99)	2,5±0,5 *
Στιλπνότητα (85°) (ISO 2813-99)	5±2 *
Αντοχή στην επιταχυνόμενη γήρανση (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 μήνας, 50°C)
Θερμοκρασία εφαρμογής	min 5°C - max 30°C

ΟΔΗΓΙΑ 2004/42/CE

Οριακή τιμή Ε.Ε. για το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ. Α/α - Επιχρίσματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών): 30 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29 g/L ΠΟΕ.

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται σε χαμηλή θερμοκρασία και αυξημένη σχετική υγρασία. * Οι σημειωμένες τεχνικές τιμές ισχύουν μόνο για το λευκό.

MEGABARRIER

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
- Επιφάνειες χωρίς προβλήματα: εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις MEGABARRIER.
- Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, τσιμέντο: αστάρωμα με το κατάλληλο αστάρι και 1-2 στρώσεις MAGABARRIER.
- Καινούργιες γυψοσανίδες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες: αστάρωμα με το κατάλληλο αστάρι και 1-2 στρώσεις MAGABARRIER.
- Παλιές επιφάνειες βαμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη: αστάρωμα με το κατάλληλο αστάρι και εφαρμογή 1-2 στρώσεων MAGABARRIER.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σοβάς • Μπετόν / Τσιμέντο • Γυψοσανίδα / Σπατουλαριστά

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Σε επιφάνεια τσιμέντου πρέπει να έχουν μεσολαβήσει 30 ημέρες γήρανσης και να προηγηθεί αστάρωμα με M51 PRIMER.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή μετά την πάροδο 30-40 ημερών.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή πάνω των 30°C.
- Συνιστάται οι βαμμένες επιφάνειες να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασίες 750 ml, 3 L και 10 L. Χρωματίζεται με το σύστημα χρωματισμού σε χιλιάδες αποχρώσεις.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δύο (2) έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί εφόσον το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Αποθηκεύστε σε δροσερό περιβάλλον και προστατεύστε το υλικό από παγωνιά και έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία νωπά μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το υλικό μέσα στο δοχείο και καθαρίζετε αμέσως τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα ή το υπόλοιπο του δοχείου στην αποχέτευση. Εφαρμόζονται οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί για τη διαχείριση υλικού και κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) του προϊόντος.

Παράγεται για την ISOPAINT

Κύρια εμπορική ταυτότητα: MATTERRA - Crafted by Nature / Unique Surfaces