ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | 13

PRIMER Q

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης για κονιάματα και λείες επιφάνειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PRIMER Q είναι χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης. Λόγω της ισχυρής πρόσφυσης και της αδρής επιφάνειας που δημιουργεί, είναι κατάλληλο για αστάρωμα λείων επιφανειών όπως εμφανές μπετόν, πλακάκια, μάρμαρα, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης, γυψοσανίδες κ.ά. και μπορεί να επικαλυφθεί με υλικά όπως τσιμεντοκονιάματα, κόλλες πλακιδίων και θερμομονωτικούς σοβάδες (πάστες). Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια, στεγνώνει γρήγορα και είναι πρακτικά άοσμο.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- εξαιρετική πρόσφυση
- δημιουργία αδρής επιφάνειας
- εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια

Τεχνικό στοιχείο	Τιμή / Περιγραφή
Απόδοση	3±1 m²/L
Υφή τελικής επιφάνειας	MAT
Αραίωση	0-10% νερό
Χρόνος στεγνώματος	1-2 ώρες*
Χρόνος επαναβαφής	2-4 ώρες* **
Προτεινόμενες στρώσεις	1 στρώση
Τελική επίστρωση	6-8 ώρες*
Μέθοδος εφαρμογής	ρολό, πινέλο και spray airless

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικό στοιχείο	Τιμή / Περιγραφή
Τύπος	Συμπολυμερές στυρενίου-ακρυλικό
Ειδικό βάρος - λευκό	1,55 ±0,05 g/cm³
Στερεά κ.β. (ISO 3251-03)	67±2%
Ιξώδες (ASTM D 562-05 @25°C)	KU 115±10
pH	8,5±0,5
Θερμοκρασία εφαρμογής	min 5°C - max 30°C
Κοκκομετρία	Χαμηλή-μεσαία

ΟΔΗΓΙΑ 2004/42/CE

Οριακή τιμή Ε.Ε. για το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ. Α/ζ - Αστάρια): 30 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29 g/L ΠΟΕ. * Οι χρόνοι επιμηκύνονται σε χαμηλή θερμοκρασία και αυξημένη σχετική υγρασία. ** Αν απαιτείται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | 13

PRIMER Q

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

- Απομακρύνουμε σαθρά ή ξεφλουδισμένα σημεία, σκόνες, λάδια και άλατα. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές.
- Εφαρμόζουμε PRIMER Q σε όλη την επιφάνεια. Η αργή ανάδευση του υλικού είναι απαραίτητη πριν την εφαρμογή. Εργαζόμαστε σε καλά αεριζόμενο χώρο και χρησιμοποιούμε κατάλληλα μέσα προστασίας της αναπνοής.
- Μη απορροφητικές επιφάνειες: 1 στρώση PRIMER Q.
- Απορροφητικές επιφάνειες: 1 στρώση PRIMER Q.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γυψοσανίδα / Σπατουλαριστά • Μπετόν / Τσιμέντο • Πλακάκι / Μάρμαρο • Πλάκες πολυστερίνης • Γυαλί

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Εφαρμόζετε μία στρώση με ρολό ή πινέλο με αραίωση 0-10% με νερό.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή μετά την πάροδο 30-40 ημερών.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή πάνω των 30°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες 750 ml, 3 L και 10 L. Χρωματίζεται με το σύστημα χρωματισμού σε χιλιάδες αποχρώσεις.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δύο (2) έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί εφόσον το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Αποθηκεύστε σε δροσερό περιβάλλον και προστατεύστε το υλικό από παγωνιά και έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία νωπά μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το υλικό μέσα στο δοχείο και καθαρίζετε αμέσως τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα ή το υπόλοιπο του δοχείου στην αποχέτευση. Εφαρμόζονται οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί για τη διαχείριση υλικού και κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) του προϊόντος.

Παράγεται για την ISOPAINT

Κύρια εμπορική ταυτότητα: MATTERRA - Crafted by Nature / Unique Surfaces