Τεχνικό Φυλλάδιο

Χρώμα Θερμοκρασίας

Ειδικό προστατευτικό φινίρισμα για μέταλλο και τσιμέντο – έως 800°C

Κωδ. 6950XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρώμα υψηλών θερμοκρασιών με βάση ειδικές ρητίνες σιλικόνης, ιδανικό για επιφάνειες και κατασκευές από μέταλλο ή τσιμέντο υπόκεινται σε έντονη θερμότητα. Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 800 ° C (μη συνεχής). Με σατινέ εμφάνιση, διατίθεται σε μαύρο και ασημί.
Εύκολη εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή πιστόλι βαφής. Επίσης κατάλληλο για μικροεπισκευές σε ήδη βαμμένες επιφάνειες. Έτοιμο προς χρήση, χρειάζεται αραίωση μόνο σε περίπτωση εφαρμογής με πιστόλι βαφής.

ΑΠΟΔΟΣΗ

12-16 m²/lt ανάλογα την επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

DPR014 Διαλυτικό επιβραδυντής για PU, DNU016 Διαλυτικό νίτρου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σόμπες, καυστήρες, εξατμίσεις και άλλες μεταλλικές επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία.
Δεν είναι κατάλληλο για γαλβανιζέ.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm3	1,05 ± 0,02
Ιξώδες	sec. Ford#4	30 ± 2
Μέγιστη αντοχή σε μη συνεχή θερμότητα	°C	800
Χρόνος στεγνώματος, πρώτη στρώση (20°C)	ώρες	1-2
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24
Μέγιστος χρόνος σκλήρυνσης (250°C)	ώρες	1-2

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία εφαρμογής μεταξύ 5 και 35°C.



Καθαρίστε την επιφάνεια από γράσα, σιλικόνες, λάδια, σκόνες, παλιά χρώματα, ίχνη βρωμιάς και σκουριάς (συρματόβουρτσα ή αμμοβολή).



Εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα με πιστόλι βαφής, ρολό ή πινέλο.



Αφήστε να στεγνώσει για 1-2 ώρες.



Δεν είναι απαραίτητο τρίψιμο εντός 24 ωρών από την πρώτη στρώση. Αν χρειαστεί τότε να γίνει με γυαλόχαρτο νο. 180-220.



Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση.



Υποβάλλεται σε ελεγχόμενη θερμότητα (250°C) για τουλάχιστον 1 ώρα για να ευνοηθεί η διαδικασία σκλήρυνσης και να επιτευχθεί μέγιστη αντοχή. Πλήρες στέγνωμα σε θερμοκρασία δωματίου σε 24 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση
Πάντα να κάνετε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή για να δείτε αν το αποτέλεσμα ταιριάζει με το επιθυμητό.

Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και για τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή και όταν η επιφάνεια θερμαίνεται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ: 6950XX	6 x 125ml
Κωδ: 6952XX	6 x 750ml

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Αλουμίνιο, Μαύρο

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές:
το προϊόν δεν χρωματίζεται.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό.
Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση. Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδ: **6950XX**
Αναθεώρηση: **03 of 29.08.2024**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it