Technical Data Sheet

BORMA COLOR ZINC PRIMER – Ψυχρό Γαλβάνισμα

Ειδικό αντισκωριακό αστάρι μετάλλων, πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου.

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κωδ. 6960



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Zinc Primer είναι προϊόν έτοιμο προς χρήση, εύκολο στην εφαρμογή, κατάλληλο για αστάρωμα μεταλλικών επιφανειών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, με εξαιρετικές αντισκωριακές ιδιότητες. Δημιουργεί μία αδιαπέραστη από τις καιρικές συνθήκες μεμβράνη ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές, δίνοντας κλασική ματ μεταλλική όψη. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, εγγυάται εξαιρετική κάλυψη και μακροχρόνια προστασία. Εφαρμόζεται με ευκολία σε κάθετες επιφάνειες ενώ το φιλμ που δημιουργεί παρουσιάζει εξαιρετική ελαστικότητα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι κατάλληλο για την επικάλυψη μεταλλικών ενώσεων, σωλήνων, δεξαμενών, λαμαρίνας, μεταλλικών στοιχείων γενικά. Ιδανικό για αυλόπορτες, κάγκελα, φωτιστικά και μεταλλικές επιφάνειες που βρίσκονται σε έντονα όξινες ή αλκαλικές συνθήκες και υγρασία.

ΑΠΟΔΟΣΗ

12-14 m^2/L ανάλογα την επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Διαλυτικό πολυουρεθάνης, νίτρου, πιστολιού.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm^3	1,9 ± 0,05
Ιξώδες Ford#4	sec	210 ± 5
Στερεά	%	78 ± 2
Χρόνος στεγνώματος, πρώτη στρώση (20°C)	ώρες	1
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	12

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαρίστε την επιφάνεια από γράσα, σιλικόνες, λάδια, σκόνες, παλιά χρώματα, ίχνη βρωμιάς και σκουριάς (συρματόβουρτσα ή αμμοβολή.Αφαιρέστε τα λάδια της επεξεργασίας με διαλυτικό νίτρου ή aceton.



Έτοιμο προς χρήση, δεν απαιτεί αραίωση. Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό.



Σε περίπτωση εφαρμογής με πιστόλι βαφής, είναι δυνατό να γίνει αραίωση με 25% διαλυτικό.



Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες.



Εφαρμόστε δεύτερη στρώση αν χρειαστεί.



Πλήρες στέγνωμα σε 24 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Καλή ανάδευση πριν από κάθε χρήση.

Για να επιτύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφο και όχι υπερβολικό πάχος. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται σε άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, παρουσία βροχής ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θερμοκρασία εφαρμογής: 10-30 °C.

Πάντα να εκτελείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό. Πάντα να διασφαλίζετε επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή για να διευκολύνετε τη διαδικασία στεγνώματος και, ως εκ τούτου, να επιτρέψετε τη σωστή σκλήρυνση της εφαρμοζόμενης στρώσης προϊόντος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Ανοιχτό γκρι

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα ακόλουθα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως εναλλακτική λύση ή ως φινίρισμα:

1. **Smalto Gel 3in1** – κωδ 6990 - συνιστάται επίσης για μέταλλα
2. **Iron Micaceous Enamel** - κωδ 6940 - συνιστάται επίσης για μέταλλα
3. **High coverage enamel** – κωδ 6900 - συνιστάται επίσης για μέταλλα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ: 6960	125 ml
Κωδ: 6961	375 ml
Κωδ: 6962	750 ml
Κωδ: 6963	2,5 lt
Κωδ: 6964	5 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Product code: **6960**
Revision: **00 of 10.02.2020**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it