Τεχνικό Φυλλάδιο

Hartwachs Oil 7030

Μείγμα Λάδι με Κερί

Κωδικός 2960XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με βάση φυσικά κεριά και λάδια, το προϊόν συνδυάζει την ευκολία εφαρμογής του κεριού σε μορφή πάστας με την αντοχή του λαδιού. Άχρωμο, χρησιμοποιείται για να προσφέρει στις επιφάνειες μεγαλύτερη προστασία, υδροφοβικότητα και σκληρότητα. Ιδανικό για την εύκολη αποκατάσταση λαδωμένων επιφανειών που έχουν υποστεί φθορά από το χρόνο. Το χρωματιστό προϊόν προσδίδει ζωντάνια στις επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία, επιτρέποντας την επίτευξη πατίνας υψηλής αξίας και αξιοσημείωτων ρουστίκ ή παλαιωμένων εφέ. Απλώστε με πανί ή πινέλο σε λεπτές και ομοιόμορφες στρώσεις. Γυαλίστε με μαλακό πανί.

ΑΠΟΔΟΣΗ

20-30 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ως σύστημα με βάση φυσικό λάδι και κερί μέλισσας, είναι ιδανικό ως προϊόν συντήρησης και αποκατάστασης για επιφάνειες με φινίρισμα λαδιού ή ως μεταξένιο φινίρισμα για επιφάνειες που έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με το Grundieroil Coloroil.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποίηση **EN71.III:** Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.
Συμμόρφωση με **το πρότυπο DIN 68861-1: 2011:** Αντοχή σε κρύα υγρά.
Συμμόρφωση με **το πρότυπο DIN 53160.** Αντοχή στο σάλιο και τον ιδρώτα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Solvoil Plus (χωρίς αρωματικές ουσίες)

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Σύνθεση		Διασπορά κεριού σε λάδι
Οσμή		Χαρακτηριστική
Ιξώδες με πτερωτή 7 στα 10 rpm	mPas	57.000
Πυκνότητα	gr/cm³	0,82
Χρόνος ξήρανσης, χωρίς κολλητικότητα (20 °C)	ώρες	1
Χρόνος πλήρους ξήρανσης (20 °C)	ώρες	6-7

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Γεμίστε εκ των προτέρων τυχόν ρωγμές ή φθορές στην επιφάνεια του ξύλου με το Borma Holzmasse Base (ρητίνη στοκαρίσματος) ή άλλους στόκους της σειράς Borma. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο νο.150-180 έως 220-240,ανάλογα με το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. Πριν εφαρμόσετε την πρώτη στρώση, απομακρύνετε κάθε υπολείμμα σκόνης και ακαθαρσιών. Η περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% & 12%. Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις Borma Grundieroil Coloroil (διαφανές ή έγχρωμο) ως πρώτο βήμα και αφήστε το να στεγνώσει καλά, στη συνέχεια προχωρήστε με το Hartwachs Oil 7030.

Το Hartwachs Oil 7030μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα πάνω στα λάδια Borma Parquet Oils και σε οποιοδήποτε άλλο καλά στεγνωμένο φινίρισμα λαδιού.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί πάνω σε διακοσμητική βαφή κιμωλίας Shabby και παρόμοιες πορώδεις επιφάνειες χωρίς προηγούμενο τρίψιμο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία εφαρμογής όχι χαμηλότερη από + 5/10°C.



Εφαρμόστε με πανί ή πινέλο, σε καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από σκόνη, λίπη και λάδια, απλώνοντας ομοιόμορφα για να αποφύγετε τη δημιουργία κηλίδων λόγω οξείδωσης του λαδιού.



Αφήστε το να στεγνώσει για 1 ώρα (στους 20°C).



Τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 220/240 για να δημιουργήσετε μια κατάλληλη επιφάνεια.



Εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση με τον ίδιο τρόπο όπως και την πρώτη.



Αφήστε το να στεγνώσει για 1 ώρα (στους 20°C) και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο γυάλισμα.



Για να επιτύχετε μια απαλή και ομαλή σατινέ λάμψη, γυαλίστε με μια βούρτσα της σειράς Borma ή τρίψτε έντονα με ένα μαλακό, βαμβακερό πανί χωρίς χνούδι.



Το στέγνωμα ολοκληρώνεται μετά από 6-7 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφα και όχι υπερβολικά.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών συνιστούμε τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzmasse Base** κωδ. 0051 – ρητίνη στοκαρίσματος για παρασκευή στόκου.
2. **Holzmasse K2 MDF** – κωδ. 1650 –στόκος δύο συστατικών για ξύλο.
3. **Grundieroel Coloroil** – κωδ. 3910 – βαφή λαδιού που χρησιμοποιείται ως πρώτη στρώση χρώματος.
4. **Parquet kit 1/ Parquet kit 2**– κωδ. 4885/4886 – καθαριστικά και κεριά γυαλίσματος για την καθημερινή συντήρηση και φροντίδα ενός παρκέ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ BORMA



Συμβατές χρωστικές: χρωστικές λαδιού της σειράς CO.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 2960	6 x 750 ml
Κωδικός 2965	2 × 2,5 lt
Κωδικός 2965.5	2 x 5 lt
Κωδικός 2970	1 x 10 lt

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Το πριονίδι, τα βαμβακερά πανιά, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε αυτές τις συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα αυτοανάφλεξης.
Επομένως, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια υλικά για καθαρισμό ή για άλλους σκοπούς, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε να επιτραπεί η γρήγορη ξήρανση του προϊόντος.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **2960XX**
Αναθεώρηση: **02 της 16/06/2023**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it