



Τεχνικό Φυλλάδιο

DEKORWACHS LASUR

Ριπολίνη Εμποτισμού Διαλύτου 3 σε 1

Κωδ. 3320XX-DEC



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Dekorwachs Lasur Solid είναι ένα σατινέ φινιρίσμα με βάση λάδια και κεριά, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διαθέσιμο σε μια ειδική σειρά φωτεινών ή παστέλ χρωμάτων με εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και υψηλή αντοχή στο φως. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, παρουσιάζει εξαιρετική ελαστικότητα και δεν ξεφλουδίζει με την πάροδο του χρόνου. Με βάση φυσικά λάδια, ρητίνες υψηλής ποιότητας, φίλτρα UV και συντηρητικά, προστατεύει το ξύλο από βιολογικούς παράγοντες και τις καιρικές συνθήκες. Το προϊόν εφαρμόζεται εύκολα και δεν στάζει, ακόμη και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες.

Συνιστώνται δύο στρώσεις. Για την ανανέωση της επίστρωσης αρκεί η εφαρμογή μίας στρώσης πάνω σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια. Δεν απαιτείται τρίψιμο.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ξύλινα στοιχεία εξωτερικού χώρου, όπως: ξύλινα σπίτια, φράχτες, καλύμματα, υπόστεγα, κλειστές

βεράντες, ξύλινα παράθυρα, πόρτες εισόδου και γκαράζ, μπαλκόνια, περσίδες, πέργκολες κ.λπ. Σε εσωτερικούς χώρους: ξύλινες οροφές, πάνελ και άλλα δομικά στοιχεία ή στοιχεία στέγης.

ΑΠΟΔΟΣΗ

20-24 m² ανά λίτρο ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμόρφωση με τα πρότυπα EN71.III, χωρίς έκλυση βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον και ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Για την αραίωση και τον καθαρισμό των εργαλείων χρησιμοποιήστε το Solvoil 06 ή το Solvoil Plus.



Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm ³	0,86 ± 0,01
Ιξώδες Ford#4	δευτ.	46
Στερεά	%	37±1
Χρόνος στεγνώματος, εκτός καλουπιού (20 °C)	ώρες	8
Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	ώρες	24

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε την επιφάνεια, αφαιρώντας λίπη, σιλικόνες, παλιά ίχνη χρώματος και υπολείμματα ρύπων.
Θερμοκρασία χρήσης όχι χαμηλότερη από + 10 °C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Εφαρμόστε την πρώτη στρώση, κατά προτίμηση με πινέλο.



Αφήστε το να στεγνώσει για 8 ώρες.



Τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια πριν από τη δεύτερη στρώση.



Σε εξωτερικές επιφάνειες, εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις, με διάστημα τουλάχιστον 8 ωρών μεταξύ τους, με πινέλο ή ψεκασμό.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε θερμές επιφάνειες, όταν υπάρχει ισχυρός άνεμος, βροχή, ομίχλη ή κίνδυνος νυχτερινών παγετών.

Πάντα να πραγματοποιείτε μια δοκιμή σε μια περιοχή που δεν θα χρησιμοποιηθεί, για να βεβαιωθείτε ότι το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό.

Η χρήση προϊόντων με βάση το νερό σε σκληρά και ή όχι απόλυτα ωριμασμένα ξύλα μπορεί να προκαλέσει

την εμφάνιση κιτρινωπών-καφέ λεκέδων, γι' αυτό συνιστάται να εξετάσετε την εναλλακτική εφαρμογή του ειδικού ασταριού Super Wood Sealer κατά των τανινών.

Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνετε τη διαδικασία στεγνώματος και, κατά συνέπεια, να επιτρέψετε τη σωστή σκλήρυνση του εφαρμοσμένου στρώματος.

Ορισμένοι τύποι ξύλου (δρυς, όρεγκον) περιέχουν ουσίες που αντιδρούν με το σίδηρο παρουσία νερού, προκαλώντας την εμφάνιση μπλε-μαύρων κηλίδων, όπως ο μύκητας των μπλε κηλίδων, οπότε πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ατσαλόμαλλου για το τρίψιμο των επιφανειών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών συνιστούμε τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Borma Shield** – κωδ. 3630 ειδικό αστάρι για εξωτερικούς χώρους
2. **Naturaqua Log Sealer** – κωδ. 0310 – Μονωτικό-στεγανωτικό για εξωτερικούς χώρους
3. **Αναζωογονητικό λάδι για εξωτερικούς χώρους** - κωδ. 3974 - για συντήρηση

BORMA COLOR SYSTEM



Διαθέσιμα χρώματα: 50 Λευκό, 9010 Σούπερ Λευκό, 133 Sage Green, 136 Pine Green, 115 Ivory, 42 Lobster, 06 Natural Mustard, 122 Orchid Orange, 125 Poppy Red, 120 Sun Yellow, 63 Dark Chocolate, 128 Mahogany Red, 59 Chocolate, 100 Ice Grey, 140 Blue, 81 Spring Green, 116 Taupe

Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές λαδιού της σειράς COPU



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 3320XX-DEC	6 x 750 mL
Κωδικός 3322XX-DEC	2 x 2,5 lt
Κωδικός 3330XX-DEC	2 x 5 lt
Κωδικός 3344XX-DEC	1 x 10 lt
Κωδικός 3340XX-DEC	1 x 20 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην το καταψύχετε. Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ +10 °C και +35 °C. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας βασίζονται στα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη και χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, οι εγκαταστάσεις και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα παρεχόμενα προϊόντα για να διαπιστώσει εάν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **3320XX-DEC**
Αναθεώρηση: **03 της 24.03.2026**