Τεχνικό Φυλλάδιο

EXTERIOR WOOD LACK 2K

ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κωδ. 41102K-XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βερνίκι δύο συστατικών, ιδανικό για εξωτερικά δάπεδα και ξύλινες επιφάνειες γενικά, με ευχάριστο διακοσμητικό αποτέλεσμα. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις καιρικές συνθήκες και τη φυσιολογική φθορά, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής.
Διατίθεται στις ακόλουθες γυαλάδες: φυσικό αποτέλεσμα 0-5%, ματ 10-20%, σατινέ 30-40%, ημι-γυαλιστερό 50-60%, γυαλιστερό 80-90%.
Διατίθεται επίσης στην έκδοση THIXO για κάθετες επιφάνειες.
Για εξωτικά ξύλα συνιστάται η εφαρμογή του Holz Lasur, κωδικός 3610XX, ως πρώτη στρώση για την αύξηση της διάρκειας της επίστρωσης ή του Borma Shield, κωδικός 3630.
Κωδικός καταλύτη 4110K, αναλογία καταλύτη 1:1.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-14 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο ή που έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με Borma Shield: ξύλινα σπίτια, φράχτες, πέργκολες, κουφώματα παραθύρων, διάφορες κατασκευές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Για τον καθαρισμό των εργαλείων και για τυχόν αραιώσεις, χρησιμοποιήστε το TH0011 Universal Polyurethane Thinner.

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm3	1,04
Ιξώδες Ford#4	δευτ.	35±2
Ιξώδες Ford#4 μέρος A+B	δευτ.	18±2
Ιξώδες Ford #4 μέρος A+B αραιωμένο κατά 10-20%	δευτ.	13±2
Περιεκτικότητα σε στερεά	%	42±2
Διάρκεια ζωής	ώρες	4-6
Χρόνος στεγνώματος, χωρίς σκόνη (20 °C)	ώρες	2
Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	ώρες	24

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε, ώστε να αποκτήσετε μια λεία, καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα. Γεμίστε τις ρωγμές και τις ανωμαλίες της επιφάνειας. Το τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο.180/220 οδηγεί σε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα της βαφής. Πριν από την εφαρμογή της βασικής στρώσης, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%. Θερμοκρασία εργασίας όχι χαμηλότερη από + 10°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Αραιώστε το Exterior Wood Lack 2K κατά 10-20% με το TH0011.

Αναμείξτε το Exterior Wood Lack 2K με το σκληρυντικό 4110-K σε αναλογία 1:1. Περιμένετε 10 λεπτά πριν εφαρμόσετε το προϊόν.



Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό.



Αφήστε το να στεγνώσει για 2 ώρες. Περιμένετε να σκληρύνει επαρκώς πριν προχωρήσετε.



Τρίψτε με γυαλόχαρτο κόκκου 180/220 ή τζίβα και απομακρύνετε πλήρως τη σκόνη πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση.



Εφαρμόστε τουλάχιστον μια δεύτερη στρώση.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρη ξήρανση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Εξασφαλίστε πάντα επαρκή αερισμό και κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ξήρανσης. Για ομοιόμορφη ξήρανση, εφαρμόστε ομοιόμορφα και μην δημιουργείτε υπερβολικό πάχος. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό την άμεση δράση του ήλιου, σε καυτές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή με κίνδυνο παγετού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzmasse Base** κωδ. 0052, ρητίνη στοκαρίσματος.
2. **Holzmasse K2 KDF** κωδ. 1650XX,στόκος δύο συστατικών για ξύλο.
3. **Holz Lasur** – κωδ. 3610XX – ενδεχομένως ως πρώτη στρώση για την αύξηση της διάρκειας της επίστρωσης.
4. **Parkettreiniger** κωδ. NAT0048, καθαριστικό σαπούνι για παρκέ
5. **Parquet Wax** κωδ. 0490, υγρό αυτογυάλιστο κερί για παρκέ.

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές της σειράς COPU.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 41102K+ 4110K	6 x (1 lt + 1 lt)
Κωδικός 41112K+ 4111K	2 x (2,5 lt + 2,5 lt)
Κωδικός 41122K+ 4112K	2 x (5 lt + 5 lt)
Κωδικός 41132K+ 4113K	1 x (20 lt + 20 lt)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Αριθμός προϊόντος: **41102K-XX**
Αναθεώρηση: **05 της 29.06.2026**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it