Τεχνικό Φυλλάδιο

Mobilack

Παραδοσιακό βερνίκι για έπιπλα

Κωδικός 4122-XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MOBILACKείναι ένα βερνίκι αλκυδικής-ουρεθανικής βάσης για έπιπλα, με εξαιρετική σκληρότητα και διαφάνεια. Στεγνώνει γρήγορα και αναδεικνύει το ξύλο, τονίζοντας τη φυσική του ομορφιά. Ιδιαίτερα κατάλληλο για πολύ απορροφητικά και πορώδη ξύλα. Διατίθεται σε εκδόσεις με γυαλάδα 0-5, 10-20, 30-40, 50-60 και 80-90.

ΑΠΟΔΟΣΗ

12-24 m^2/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο. Κατάλληλο για ξύλινα έπιπλα, αλλά και για την επεξεργασία πορτών, παραθύρων, σοβατεπί και άλλων αντικειμένων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Μπορεί να αραιωθεί έως και 15% με το DPU011,πολυουρεθανικό διαλυτικό γενικής χρήσης.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm^3	0,88 ± 0,02
Ιξώδες Ford#4	sec	20 ±1
Στερεά	%	45
Χρόνος στεγνώματος, χωρίς σκόνη και έτοιμο για επικάλυψη (20 °C)	ώρες	4-6
Πλήρες στέγνωμα (20° C)	ώρες	24

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε με γυαλόχαρτο για να αποκτήσετε μια λεία, καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα. Γεμίστε τις ρωγμές και τις ανωμαλίες της επιφάνειας. Η λείανση με γυαλόχαρτο νο.180/220 οδηγεί σε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα της βαφής. Πριν την εφαρμογή της βασικής στρώσης, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόστε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό.



Αφήστε να στεγνώσει για 4-6 ώρες και εφαρμόστε δεύτερη στρώση, αν χρειαστεί.

Δεν απαιτείται ενδιάμεσο τρίψιμο.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Θερμοκρασία εφαρμογής όχι χαμηλότερη από +10 °C.
Εξασφαλίστε πάντα επαρκή αερισμό και σωστή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία στεγνώματος. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφο πάχος χωρίς υπερβολές.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε καυτές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινού παγετού.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzmasse Base** κωδ. 0052, ρητίνη στοκαρίσματος.
2. **Holzmasse K2 MDF** κωδ. 1650XX, στόκος δύο συστατικών για ξύλο.

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές της σειράς COUP.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 4122-XX	6 x 750 mL
Κωδικός 4123-XX	2 x 2,5 lt
Κωδικός 4124-XX	2 x 5 lt
Κωδικός 4125-XX	1 x 20 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **4122-XX**
Αναθεώρηση: **01 της 22.06.2023**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it