Τεχνικό Φυλλάδιο

PARQUET OIL 2K

Λάδι για Παρκέ Δύο Συστατικών Χωρίς Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC) κωδικός 49512K



VOC FREE

2K

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για ένα μείγμα λαδιού δύο συστατικών χωρίς ΠΟΕ, με εξαιρετική απόδοση. Η ειδική του σύνθεση το καθιστά κατάλληλο για χρήση με σκληρυντή, μειώνοντας τους χρόνους στεγνώματος και αυξάνοντας την αντοχή της επιφάνειας. Όταν στεγνώσει, αφήνει ένα λεπτό φιλμ, φυσικό στην αφή, το οποίο προστατεύει και θρέφει σε βάθος το ξύλο. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά, μια μόνο στρώση είναι συνήθως αρκετή για να επιτευχθεί ένα αποτελεσματικό φινίρισμα με ευχάριστο φυσικό αποτέλεσμα. Το Parquet Oil 2K χρησιμοποιείται αναμειγμένο με τον δικό του καταλύτη. Διατίθεται επίσης στην έκδοση Hardwax: Hardwax Parquet Oil 2K.

ΑΠΟΔΟΣΗ

30-50 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για όλα τα ξύλινα δάπεδα εσωτερικών χώρων, κατάλληλο επίσης για επιφάνειες σε μπάνια και κουζίνες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμορφώνεται με **την πιστοποίηση EN71.III** «Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια».
Πιστοποίηση πράσινης δόμησης που εκδίδεται από το Ινστιτούτο **IBR** του Ρόζενχαϊμ.
Συμμόρφωση με το πρότυπο **DIN 68861-1:2011:** αντοχή σε κρύα υγρά.
Συμμόρφωση με το πρότυπο **DIN 53160:** Αντοχή στο σάλιο και τον ιδρώτα.

Χαρακτηριστικά	UM	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm³	0,95 ± 0,02
Ιξώδες Ford#4	δευτ.	52 ± 2
Στερεά	%	99 ± 2
Χρόνος στεγνώματος, χωρίς σκόνη (20 °C)	ώρες	6-8
Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	ώρες	24-48
Αναλογία καταλύτη		100:10 για οικιακή χρήση 100:30 για περιοχές με υψηλή κυκλοφορία

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί με Solvoil 04 ή Solvoil Plus.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΕ

Τρίψτε το παρκέ με γυαλόχαρτο για να αποκτήσετε μια λεία, καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά βερνίκια. Γεμίστε τις ρωγμές και τις ανωμαλίες της επιφάνειας. Τρίψτε με γυαλόχαρτο νο.100-120. Πριν την εφαρμογή της βασικής επίστρωσης, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης.
Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία εφαρμογής όχι χαμηλότερη από + 10°C.



Η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση περιστροφικής μηχανής δαπέδου . Για να επιτευχθεί η μέγιστη διείσδυση στο ξύλο, απλώστε το λάδι στην επιφάνεια με μια λεπίδα/ σπάτουλα, αφήστε το να απορροφηθεί για 10-20 λεπτά και, στη συνέχεια, γυαλίστε. Για ταχύτερη εφαρμογή, απλώστε το καταλυμένο λάδι απευθείας με ένα πινέλο.



Αφήστε το να στεγνώσει για 6-8 ώρες. Περιμένετε να σκληρύνει επαρκώς πριν προχωρήσετε.



Τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 180-220 ή τζίβα και απομακρύνετε πλήρως τη σκόνη πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση.



Εφαρμόστε τουλάχιστον μια δεύτερη στρώση.



Περιμένετε 24-48 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφες στρώσεις χωρίς υπερβολικό πάχος. Τα λάδια δεν είναι συμβατά με αστάρια διαφορετικής φύσης: συνιστάται επομένως η εφαρμογή τους σε ακατέργαστο ξύλο ή σε φινιρίσματα που έχουν προηγουμένως επιτευχθεί με λάδια της ίδιας σειράς.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε καυτές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρών ανέμων, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινών παγετών.
Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. χρωματισμός, περιεκτικότητα σε λάδι, ικανότητα αναστολής της σκλήρυνσης) με άγνωστα είδη ξύλου. Ορισμένα είδη ξύλου, ειδικά αυτά με έντονο χρωματισμό και/ή εξωτικής προέλευσης (π.χ. Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoids γενικά), μπορούν να αναστείλουν ή να επιβραδύνουν σημαντικά τη σκλήρυνση του λαδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η εφαρμογή μιας πολύ λεπτής πρώτης στρώσης και ο καλός αερισμός των χώρων για να διευκολυνθεί η διαδικασία ξήρανσης. Τα λάδια υπόκεινται σε φυσιολογικό κιτρίνισμα, τόσο μέσα στη συσκευασία όσο και μετά την εφαρμογή: πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που αντανακλά την προέλευση της πρώτης ύλης.

ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzmasse Base** – ρητίνη στοκαρίσματος κωδ. 0051 για την εξατομικευμένη προετοιμασία του στόκου.
2. **Holzmasse K2 MDF** – κωδ. 1650 – στόκος δύο συστατικών για ξύλο.
3. **Grundieroel coloroil** – κωδ. 3910 –έγχρωμο λάδι ως πρώτη στρώση βαφής.
4. **Parquet Kit 1/Parquet Kit 2** – κωδ. 4885/4886 – καθαριστικά και κεριά συντήρησης για την καθημερινή φροντίδα του παρκέ.

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές: χρωστικές λαδιού σειράς CO

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 49512K	6 x 1 lt
Κωδικός 49522K	2 x 2,5 lt
Κωδικός 49532K	2 x 5 lt
Κωδικός 49542K	1 x 10 lt
Κωδικός 49552K	1 x 20 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Το πριονίδι, τα βαμβακερά πανιά, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με υγρό και έχουν αφεθεί σε αυτές τις συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αυτοανάφλεξη.
Επομένως, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε αυτά τα υλικά για καθαρισμό ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε να επιτρέψετε την ταχεία ξήρανση του προϊόντος ή να τα διαβρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο παρόν δελτίο δεδομένων είναι τυπικές μέσες τιμές που λαμβάνονται με τη χρήση κοινώς αποδεκτών μεθόδων δοκιμών. Τα δεδομένα αυτά, καθώς και οι ιδιότητες οποιουδήποτε παρεχόμενου δείγματος, δεν συνεπάγονται καμία νομική εγγύηση ή ασφαλιστική υποχρέωση.
Συνιστούμε στον χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα των προϊόντων μας για συγκεκριμένες χρήσεις ή εφαρμογές.

Κωδικός προϊόντος: **49512K**
Αναθεώρηση: **02 της 15/05/2023**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it