Τεχνικό Φυλλάδιο

DECKING OIL 2K

Λάδι Δύο Συστατικών - για εξωτερική χρήση

ΧΩΡΙΣ ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (VOC)

κωδικός 49712K



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μείγμα φυσικών λαδιών φυτικής προέλευσης (κυρίως λιναρόσπορου και καστορέλαιου), χωρίς εκπομπές ΠΟΕ (μηδενικές εκπομπές VOC), ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία ξύλινων επιφανειών εξωτερικού χώρου. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV και συντηρητικά, εγγυάται υψηλή προστασία από ατμοσφαιρικούς και βιολογικούς παράγοντες.
Η προσθήκη καταλύτη αυξάνει την αντοχή της επιφάνειας, καθιστώντας το προϊόν ιδανικό για το φινίρισμα ξύλινων βεραντών και καταστρωμάτων, ακόμη και στην περίπτωση εξωτικών ξύλων.
Το υψηλό ιξώδες του επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή ακόμη και σε κάθετες επιφάνειες, όπως επενδύσεις, κουφώματα και ξύλινα έπιπλα.
Διατίθεται σε αποχρώσεις της γκάμας και μπορεί να χρωματιστεί ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό χρώμα με τη χρήση χρωστικών λαδιού. Εάν χρωματιστεί, η ήδη σημαντική αντοχή του θα αυξηθεί περαιτέρω.

Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά, δεν εκπέμπει επιβλαβείς εκπομπές, προστατεύοντας την υγεία του χρήστη και το περιβάλλον.
Τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν ένα επαγγελματικό προϊόν. Ωστόσο, η φυσικότητά του επιτρέπει την εύκολη διαχείρισή του ακόμη και από λιγότερο έμπειρους εφαρμοστές.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικά δάπεδα από νέο ή εξαρχής τριμμένο ξύλο, συμπεριλαμβανομένων των περιμετρικών περιοχών πισινών. Εξωτερικές επενδύσεις από ξύλο, ξύλινα κουφώματα, έπιπλα κήπου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμόρφωση με την πιστοποίηση EN71.III – Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια

ΑΠΟΔΟΣΗ

30-50 m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής, την αραίωση και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

BPS s rl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	UM	Τιμή
Πυκνότητα μέρους A	g/ cm³	0,92 ± 0,02
Πυκνότητα μέρους B	g/ cm³	1,10 ± 0,02
Ιξώδες Ford#4 Μέρος A	δευτ.	40±2
Περιεκτικότητα σε στερεά μέρος A/μέρος B	%	100
Αναλογία κατάλυσης	/	100:30
Διάρκεια ζωής	ώρες	4-6
Χρόνος στεγνώματος, χωρίς σκόνη, μία στρώση (20 °C)	ώρες	6-8
Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	ώρες	48 - 72

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία εφαρμογής όχι χαμηλότερη από + 10°C.



Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, χωρίς λίπη, λάδια ή σιλικόνη και υπολείμματα παλαιάς βαφής. Στην περίπτωση των δαπέδων, τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 100-120 και αφαιρέστε τα υπολείμματα.



Συνιστάται η εφαρμογή μιας προκαταρκτικής στρώσης Naturaqua Borma Shield, κατά προτίμηση χρωματισμένης.



Αφήστε το να στεγνώσει για 2 ώρες.



Αναμείξτε το λάδι και τον καταλύτη σε αναλογία 100:30 σε κατάλληλο δοχείο.



Εξετάστε το ενδεχόμενο αραίωσης με Solvoil Plus σε ποσοστό 10 έως 30% για να βελτιώσετε την ευκολία εφαρμογής με πινέλο.



Εφαρμόστε την πρώτη στρώση με πινέλο, ομοιόμορφα και χωρίς υπερβολές.



Η δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί είτε «υγρό πάνω σε υγρό» είτε εντός 12 ωρών, χωρίς να απαιτείται ενδιάμεσο τρίψιμο.



Είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η εφαρμογή με ένα λειαντικό πανί (Scotch-Brite), χειροκίνητα ή με τη χρήση μηχανών γυαλίσματος.



Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 48 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Για να επιτευχθεί ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφες στρώσεις χωρίς υπερβολικό πάχος. Τα λάδια δεν είναι συμβατά με αστάρια διαφορετικής φύσης: συνιστάται επομένως η εφαρμογή τους σε ακατέργαστο ξύλο ή σε φινιρίσματα που έχουν προηγουμένως επιτευχθεί με λάδια της ίδιας σειράς.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε καυτές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρών ανέμων, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινών παγετών.
Η προσθήκη χρωστικών ουσιών συμβάλλει στην αύξηση της μέσης διάρκειας του φινιρίσματος. Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. χρωματισμός, περιεκτικότητα σε λάδι, ικανότητα αναστολής της σκλήρυνσης) με άγνωστα είδη ξύλου. Ορισμένα είδη ξύλου, ειδικά αυτά με έντονο χρώμα και/ή εξωτικής προέλευσης (π.χ. Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoids γενικά), μπορούν να αναστείλουν ή να επιβραδύνουν σημαντικά τη σκλήρυνση του λαδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η εφαρμογή μιας πολύ λεπτής πρώτης στρώσης και ο καλός αερισμός των χώρων για να διευκολυνθεί η διαδικασία ξήρανσης. Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνετε την οξειδωτική

BPS s rl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

διαδικασία και, ως εκ τούτου, να επιτρέπεται η σωστή σκλήρυνση του στρώματος λαδιού που έχει εφαρμοστεί.
Τα λάδια υπόκεινται σε φυσιολογικό κιτρίνισμα, τόσο μέσα στη συσκευασία όσο και μετά την εφαρμογή: πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που αντανακλά την προέλευση της πρώτης ύλης.
Δεν είναι συμβατό με άλλα αστάρια και βερνίκια για ξύλινα δάπεδα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Solvoil Plus.

ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Naturaqua Borma Shield** – NAT3630 – ως πρώτη στρώση
2. **Solvoil Plus –** 4930.PL – ως διαλύτης χωρίς αρωματικές ενώσεις

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές: χρωστικές λαδιού της σειράς CO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 49712K + 4971K	6 x (1 lt + 300 ml)
Κωδικός 49772K + 4972K	2 x (2,5 lt + 750 ml)
Κωδικός 49722K + 4975K	2 x (5 lt + 1,5 lt)
Κωδικός 49732K + 4973K	1 x (20 lt + 6 lt)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ο καταλύτης έχει διάρκεια αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τα πριονίδια, τα βαμβακερά υφάσματα, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με υγρό και έχουν αφεθεί σε αυτές τις συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αυτοανάφλεξη.

Επομένως, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε αυτά τα υλικά για καθαρισμό ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε να επιτρέψετε την ταχεία ξήρανση του προϊόντος ή να τα διαβρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **49712K**
Αναθεώρηση: **03 της 10.06.2026**

BPS s rl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it