Τεχνικό Φυλλάδιο

One Coat 2K Wood Oil

Λάδι δύο συστατικών χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), κωδικός 4996



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το One Coat 2K Wood Oilείναι ένα μείγμα λαδιών μηδενικών εκπομπών, με εξαιρετική απόδοση. Η ειδική του σύνθεση το καθιστά κατάλληλο για προσθήκη καταλύτη σε ποσοστό 30%, γεγονός που αυξάνει την αντοχή της επιφάνειας, μειώνει τους χρόνους στεγνώματος και τη συχνότητα συντήρησης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά λάδια. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV, προστατεύει το ξύλο από τις αρνητικές επιπτώσεις της έκθεσης στο ηλιακό φως. Η σύνθεσή του, που βασίζεται σε φυσικά λάδια, καθιστά το προϊόν, μετά την εφαρμογή του, εύκαμπτο και ανθεκτικό, τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Διεισδύει σε βάθος, πολύ περισσότερο από ένα συμβατικό ή υδατοδιαλυτό χρώμα. Όταν στεγνώσει, προστατεύει, χρωματίζει και θρέφει το ξύλο, εξασφαλίζοντας μια φυσική εμφάνιση.
Χάρη στην περιεκτικότητα 100% σε στερεά, αρκεί μία μόνο στρώση 20-30 g/m² για να επιτευχθεί φινίρισμα υψηλής ποιότητας, με αξιοσημείωτη αντοχή της επιφάνειας. Η σημαντική περιεκτικότητα σε κερί καθιστά το φινίρισμα ιδιαίτερα φυσικό και απαλό στην αφή. Για επαγγελματική χρήση.

ΑΠΟΔΟΣΗ

50-60 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου, εγγυάται μακροχρόνια προστασία από τη φθορά.
Ιδανικό για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, είναι κατάλληλο για παρκέ, τραπέζια, μπάνια, κουζίνες, βεράντες και εξωτερικές επενδύσεις, καθώς και έπιπλα κήπου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμόρφωση με το πρότυπο EN71.III - Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί έως και 15% με Solvoil 04 ή Solvoil Plus.

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	UM	Τιμή
Πυκνότητα Μέρος A	g/cm³	0,92 ± 0,02
Πυκνότητα Μέρος B	g/cm³	1,10 ± 0,02
Ιξώδες Ford#4 μέρος A	sec.	40 ± 2
Περιεκτικότητα σε στερεά μέρος A/μέρος B	%	100
Διάρκεια ζωής	ώρες	6-8
Αναλογία καταλύτη		3:1
Χρόνος στεγνώματος, χωρίς σκόνη (20 °C)	ώρες	6 - 8
Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	ώρες	48

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε την επιφάνεια του αντικειμένου με γυαλόχαρτο, ώστε να αποκτήσετε μια λεία, καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα.
Γεμίστε τις ρωγμές και τις ανωμαλίες της επιφάνειας. Μια τελική λείανση με γυαλόχαρτο νο. 180-220 οδηγεί σε καλύτερο οπτικό και απτικό αποτέλεσμα. Πριν από την εφαρμογή της επίστρωσης, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης.
Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%. Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. χρώμα, περιεκτικότητα σε λάδι, ικανότητα αναστολής της σκλήρυνσης) με άγνωστα είδη ξύλου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ανακατέψτε το λάδι και τον καταλύτη σε κατάλληλο δοχείο.



Εφαρμογή με περιστροφική μηχανή δαπέδου
Για να επιτευχθεί η μέγιστη διείσδυση στο ξύλο, απλώστε το καταλυμένο λάδι σε ολόκληρη την επιφάνεια χρησιμοποιώντας περιστροφική μηχανή με καφέ τσόχα και αφήστε το προϊόν να εμποτίσει το ξύλο για περίπου 10/20 λεπτά. Στη συνέχεια, περάστε την επιφάνεια με περιστροφική μηχανή δαπέδου και αφαιρέστε την περίσσεια για να επιτύχετε ομοιόμορφο και σατινέ αποτέλεσμα. Η δράση της μηχανής με μία βούρτσα, εκτός από την ομοιομορφία του χρώματος και τον βαθμό αδιαφάνειας της επιφάνειας, επιταχύνει τη διαδικασία στεγνώματος.



Εφαρμογή με πιστόλι ψεκασμού
Συνιστάται για μεγάλες επιφάνειες ή σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Αραιώστε με επιπλέον 10-20% Solvoil Plus και ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε το υλικό με ψεκασμό χωρίς να υπερβάλλετε.

Χειροκίνητη εφαρμογή
Συνιστάται για τραπέζια και έπιπλα ή, ενδεχομένως, για βεράντες ή παρκέ.



Αραιώστε με 10% Solvoil Plus και ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό. Μετά από 10/20 λεπτά εμποτισμού, αφαιρέστε το περίσσειο υλικό με ένα πανί, περνώντας πάνω από την επιφάνεια μέχρι να επιτευχθεί ομοιογενές αποτέλεσμα.



Αφήστε να στεγνώσει για 48 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφο στρώμα χωρίς υπερβολικό πάχος. Τα λάδια δεν είναι συμβατά με διαφορετικούς τύπους βασικών επιχρισμάτων: συνιστούμε επομένως την εφαρμογή σε ακατέργαστο ξύλο ή σε φινιρίσματα που έχουν προηγουμένως επιτευχθεί με λάδια της ίδιας σειράς. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό την άμεση δράση του ήλιου, σε ζεστές επιφάνειες ή

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

παρουσία δυσμενών καιρικών συνθηκών γενικά. Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια κρυφή περιοχή για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό.
Η χρήση σε σκληρά και/ή εξωτικά ξύλα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του χρόνου στεγνώματος.
Φροντίζετε πάντα να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται η οξειδωτική διαδικασία και, κατά συνέπεια, να επιτρέπεται η σωστή σκλήρυνση του στρώματος ελαίου που έχει εφαρμοστεί.
Τα λάδια υπόκεινται σε φυσιολογικό κιτρίνισμα, τόσο μέσα στη συσκευασία όσο και μετά την εφαρμογή: πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που αντανακλά την προέλευση της πρώτης ύλης.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Ecostucco- Ecofiller** – κωδ. 1500XX – στόκος με βάση το νερό για επιδιορθώσεις επιφανειών.
2. **Ουδέτερο καθαριστικό επίπλων με βάση το νερό** – κωδ. NAT0060 –για τον καθημερινό καθαρισμό επιφανειών. **Mobilcera** – κωδ. 0400 – κρέμα για τη
3. συνήθη συντήρηση επιφανειών με λάδι.

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές λαδιού της σειράς CO.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 4996 + 4996K	1 λίτρο + 300 ml
Κωδικός 4997 + 4997K	2,5 λίτρα + 750ml
Κωδικός 4998 + 4997K	5Lt + 2x750ml
Κωδικός 4999 + 4998K	20 λίτρα + 6x1 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, ανοιχτές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 60 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τα πριονίδια ξύλου, τα βαμβακερά υφάσματα, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με το υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα αυτοανάφλεξης.
Επομένως, σε περίπτωση χρήσης τέτοιων υλικών για καθαρισμό ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε το προϊόν να στεγνώσει γρήγορα ή να τα διαβρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να επαληθεύσει εάν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **4996**
Αναθεώρηση: **06 της 11.02.2026**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it