BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών

REV 01 της 07/09/2015

ZAPON ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Μονωτικό Επιχρύσωσης με Φυσικό Αποτέλεσμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το ZAPON INSULATOR είναι ένα ειδικό σφραγιστικό για επιχρύσωση, με βάση φυσικές ρητίνες, που εφαρμόζεται πάνω από το 2K Zapon Basecoat,το Acrylic Gesso Primerή το Natural Bole, ως μονωτικό και ενισχυτικό πρόσφυσης της ακρυλικής κόλλας νερού Goldsize για την εφαρμογή φύλλου επιχρύσωσης. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί πριν από κόλλα Goldsize με βάση διαλύτη και λάδι.
Όταν είναι διαφανές, δεν αλλοιώνει το χρώμα της βάσης· όταν είναι χρωματισμένο, αναδεικνύει τη ζεστασιά του φύλλου επιχρύσωσης.

ΧΗΜΙΚΑ/ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μορφή:	υγρό
Χρώμα:	άχρωμο
Οσμή:	χαρακτηριστική
Θερμοκρασία ξήρανσης:	> 10 °C
Αραίωση:	Σέλακ 99°

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Το Zapon Insulator μπορεί να εφαρμοστεί σε δύο διαφορετικά στάδια της διαδικασίας επιχρύσωσης: μετά την επίστρωση βάσης και μετά την εφαρμογή του ψεύτικου φύλλου επιχρύσωσης. Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει την πρόσφυση μεταξύ στρωμάτων διαφορετικών υλικών. Το προϊόν μπορεί να αραιωθεί έως και 60% με Shellac 99, ανάλογα με τη θερμοκρασία, για να εξασφαλιστεί η τέλεια επάλειψη. Εφαρμόστε μία στρώση με πινέλο ή με πιστόλι ψεκασμού. Προσέξτε να εφαρμόσετε ένα λεπτό στρώμα, περίπου 30-50 gr/㎡ . 12-24ώρες μετά την εφαρμογή, το προϊόν έχει στεγνώσει. Συνιστάται ένα ελαφρύ τρίψιμο με ατσαλόμαλλο 0000 πριν από την εφαρμογή της κόλλας goldsize.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Φυλάξτε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, κρατώντας το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Το προϊόν διατίθεται σε δοχεία των 500 mL, 1 Lt, 5 Lt και 25 Lt.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τα τεχνικά μας δελτία καταρτίζονται με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε δίνονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες, εφαρμογές, εγκαταστάσεις και αραιώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του.
Μπορούμε να εγγυηθούμε τη σταθερότητα των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών.

B.P.S. srl - Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E-mail: info@bormawachs.it