BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



Τεχνικό Φυλλάδιο

REV 00 της 20.10.2012

ΙΜΙΤΑΣΙΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Χρυσό, Σαμπανιζέ Χρυσό, Ασημί, Μπρονζέ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Πολύ λεπτά φύλλα κατασκευασμένα από κράμα καθαρών μετάλλων, ιδανικά για να προσδίδουν ειδικά μεταλλικά εφέ σε κάθε είδους επιφάνεια. Χρησιμοποιούνται κυρίως στην τεχνική της επιχρύσωσης, τόσο στην παραδοσιακή όσο και στη μη παραδοσιακή.

ΧΗΜΙΚΑ/ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Εμφάνιση:	Φύλλο μετάλλου
Χρώμα:	σύμφωνα με την επισήμανση
Οσμή:	άοσμο
Διαστάσεις:	140x140 mm

ΧΡΗΣΗ:
Το μεταλλικό φύλλο επιχρύσωσης χρησιμοποιείται συνήθως σε μη παραδοσιακές τεχνικές επιχρύσωσης, ενώ μόνο το γνήσιο φύλλο χρυσού είναι κατάλληλο για την παραδοσιακή. Εφαρμόστε μία στρώση ακρυλικού λευκού αστάρι Gesso με πινέλο ή με ψεκασμό (στην περίπτωση αυτή αραιώστε το με 10-20% νερό). Μετά από περίπου 4-6 ώρες, όταν το αστάρι έχει στεγνώσει, εφαρμόστε μία στρώση Goldsizeμε βάση το νερό ή Goldsizeμε βάση το λάδι και περιμένετε να στεγνώσει. Όταν το Goldsize έχει στεγνώσει, μετά από περίπου 4-6 ώρες, θα προκύψει μια κολλώδης επιφάνεια. Πάρτε το φύλλο χρυσού με μια σπάτουλα από χαρτί και τοποθετήστε το σε ολόκληρη την επιφάνεια που έχει επεξεργαστεί με goldsize. Όπου το φύλλο δεν προσκολλάται τέλεια, πιέστε το με ένα βαμβακερό κομμάτι. Περιμένετε περίπου 6-8 ώρες μέχρι το φύλλο να κολλήσει σωστά και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τα περιττά κομμάτια του φύλλου με μια μαλακή βούρτσα. Τέλος, εφαρμόστε μία στρώση βερνικιού σε σπρέι ή βερνικιού Zapon.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Φυλάξτε το προϊόν σε χώρο χωρίς αερισμό· κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Το προϊόν διατίθεται σε μικρά βιβλιαράκια που περιέχουν 25 φύλλα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Τα δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τη μέση απόδοση των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς καμία εγγύηση. Πράγματι, διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αραιώσεις είναι καθοριστικοί παράγοντες για το τελικό αποτέλεσμα και συχνά βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει το προϊόν για να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του. Εμείς θα διασφαλίσουμε τη συνέπεια των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

B.P.S. srl – Via E. Fermi, 17 – 30020 Torre di Mosto (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E-mail: info@bormawachs.it