Τεχνικό δελτίο

OIL GOLDSIZE 12 H.

Κόλλα Επιχρύσωσης Λαδιού 12 ωρών.

κωδ. CDO6840



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η OIL GOLDSIZE 12 H. προορίζεται για την εφαρμογή φύλλων χρυσού και ασημιού όλων των καρατίων σε οποιαδήποτε επιφάνεια (ξύλο, γύψο, μέταλλο κ.λπ.). Κατάλληλη επίσης για απομιμήσεις χρυσού (ματ, ορόν κ.λπ.) και συνιστάται για αντικείμενα που προορίζονται για εξωτερική έκθεση.

ΑΠΟΔΟΣΗ

20-40 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο ή που έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με χρώματα και άλλα φινιρίσματα της σειράς Borma. Κατάλληλο για το φινίρισμα επίπλων, εσωτερικών πορτών, ξυλοκατασκευών, κορνιζών, ξύλινων στοιχείων επίπλωσης γενικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί κατά βούληση με Solvoil 04 ή 06.

Χαρακτηριστικά	Μονάδα μέτρησης	Τιμή	
Πυκνότητα	g/cm3	0,87	± 0,02
Περιεκτικότητα σε στερεά	%	12 ± 1	
Χρόνος πλήρους ξήρανσης (20 °C)	ώρες	24 ± 6	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για χρήση ως βερνίκι σε ακατέργαστο ξύλο: τρίψτε την επιφάνεια του αντικειμένου για να αποκτήσετε μια λεία, καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα.

Για χρήση ως πατίνα: βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα που έχουν εφαρμοστεί ως βάση είναι εντελώς στεγνά και, σε κάθε περίπτωση, απαλλαγμένα από λάδια, λίπη, κεριά και σιλικόνες.
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε βερνίκια γομαλάκας, νίτρου, ακρυλικά, πολυουρεθανικά, ακόμη και σε βάσεις ή φινιρίσματα με βάση το νερό.

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Απλώστε με ένα επίπεδο πινέλο στην επιφάνεια που έχει προηγουμένως λειανθεί και/ή βουρτσιστεί.



Αφήστε το να στεγνώσει μακριά από τη σκόνη, για 3 έως 12 ώρες. Το προϊόν είναι έτοιμο όταν είναι κολλώδες και δεν τείνει να αποκολληθεί από το υπόστρωμα· διαφορετικά, αφήστε το να στεγνώσει περαιτέρω.



Στη συνέχεια, τοποθετήστε το φύλλο χρυσού. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφη στρώση χωρίς υπερβολές. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε ζεστές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινού παγετού.
Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή δοκιμής για να επαληθεύσετε εάν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό και να ελέγξετε τη συμβατότητα με άγνωστα υποστρώματα. Η χρήση σε σκληρά και/ή εξωτικά ξύλα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική επιμήκυνση των χρόνων στεγνώματος. Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. CDO6840	6 x 250 ml
Κωδ. CDO6841	6 x 500 ml
Κωδ. CDO6842	6 x 1 L
Κωδ. CDO6843	2 x 5 L
Κωδ. CDO6844	1 x 10 L
Κωδ. CDO6845	1 x 20 L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Αποθηκεύστε μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.
Το πριονίδι, τα βαμβακερά πανιά, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με το υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη.
Επομένως, σε περίπτωση χρήσης τέτοιων υλικών για καθαρισμό ή για άλλους σκοπούς, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε το προϊόν να στεγνώσει γρήγορα ή να τα διαβρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να επαληθεύσει εάν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **CDO6840**
Αναθεώρηση: **01 της 31.08.2018**

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it